ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СБОРНИК

ОГНЕУПОРЫ И ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



издание шестое



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ОГНЕУПОРЫ И ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва — 1975

УДК 666.76(083.74)

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Огнеупоры и огнеупорные изделия» содержит стандарты, утвержденные до 1 декабря 1974 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, стоит знак *.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно «Информационном указателе стандартов».

© Издательство стандартов, 1975

Группа И22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ДЛЯ ТОПОК ПАРОВОЗОВ

ГОСТ 7940—56

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР 14/IV 1956 г. Срок введения установлен с 1/I 1957 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Форма и размеры нормального кирпича для топок паровозов должны соответствовать ГОСТ 8691—73, а фасонного — чертежам заказчика.

2. Для топок паровозов должны поставляться каолиновые изделия класса 0 и шамотные изделия классов 0, А и Б.

3. Технические условия огнеупорных изделий должны соответствовать ГОСТ 390—69 со следующими дополнениями:

Класс изделия	Огнеупорность °С	Термостойкость ТС 1300	Примерное назначение
	не менее		
0	1750	10	Для сводов топок поезных паровозов, работающих на жидком топливе
А	1730	10	Для сводов топок паровозов, работающих на твердом топливе, и боковых стенок поездных паровозов, работающих на жидком и твердом топливе
Б	1670	6	Для топок маневровых и других паровозов вспомогательной службы, работающих на твердом топливе

Издание официальное Перепечатка воспрещена

По остальным показателям изделия класса 0 должны соответствовать изделиям по ГОСТ 390—69.

4. Для каолиновых изделий посечки шириной до 0,5 мм не лимитируются; трещины шириной более 1 мм, длиной более 40 мм и пересекающие более одного ребра — не допускаются.

5. *Термостойкость изделий определяется по ГОСТ 7875—56.*

6. Правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение должны соответствовать ГОСТ 390—69.

Замена

ГОСТ 390—69 введен взамен ГОСТ 390—54.
ГОСТ 8691—73 введен взамен ГОСТ 389—41.

Огнеупоры и огнеупорные изделия

Редактор *С. Г. Вилькина*
Переплет художника *А. М. Поташева*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректоры *Г. М. Фролова* и *Т. А. Камнева*

Сдано в набор 29.03.74 Подп. в печ. 27.01.75
Формат издания 60×90¹/₁₆ Бумага тип. № 3 42 п. л. 36,5 уч.-изд. л.
Тир. 40 000 (2-й завод 20 001—40 000) Изд. № 3638/02 Цена 1 р. 94 к.

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3

Великолукская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Псковского облисполкома, г. Великие Луки, Половская, 13. Зак. 505