



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ПОЛОТНА И ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ
ГАРДИННО-ТЮЛЕВЫЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ**

ГОСТ 20823—90

Издание официальное

20 коп. БЗ 5—90/345

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва**

**ПОЛОТНА И ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ
ГАРДИННО-ТЮЛЕВЫЕ**

Определение сортности

Curtain-lace linens and piece articles.
Determination of grade**ГОСТ****20823—90**

ОКП 81 5500

Срок действия с 01.07.91
до 01.07.96

Настоящий стандарт распространяется на гардинно-тюлевые метражные полотна и штучные изделия, изготовленные из них или выработанные на вязальном оборудовании, и устанавливает определение их сортности.

Стандарт не распространяется на кружевные полотна, кружева, гипюр, шитье.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полотна и изделия по внешнему виду должны соответствовать образцу (эталону) по ГОСТ 15.007.

1.2. Для оценки качества метражные полотна и штучные изделия подразделяют на 6 групп в зависимости от их вида и назначения:

1 — тюлевые основовязанные полотна хлопчатобумажные и синтетические;

2 — гардинные основовязанные полотна; в том числе жаккардовые и с набивным рисунком;

3 — гардинные уточновязанные полотна и полотна с гардинно-вязальных машин;

4 — занавески, шторы и комплекты штор, изготовленные из всех видов гардинных и тюлевых полотен, в том числе и вышитые;

5 — вышитые штучные изделия из тюлевых полотен (кроме штор), фата, накидки, покрывала и др.;

6 — прочие штучные изделия (шарфы, шали, салфетки, скатерти, покрывала и др.), изготовленные из гардинных полотен или выработанные на вязальном оборудовании.

2. ОЦЕНКА ПОЛОТЕН И ИЗДЕЛИЯ ПО НАЛИЧИЮ ПОРОКОВ ВНЕШНЕГО ВИДА

2.1. Пороки определяют просмотром метражного полотна с лицевой стороны на наклонной поверхности или на браковочном столе в расправленном виде без натяжения.

2.2. Пороки штучных изделий подразделяют на пороки внешнего вида полотна и производственно-швейные пороки.

2.3. Пороки внешнего вида метражных полотен подразделяют на местные, расположенные на ограниченном участке, и распространенные по всему полотну.

Степень выраженности распространенных пороков определяют по образцам, согласованным с основным потребителем.

2.4. В зависимости от размеров и количества пороков на полотна и изделия гардинно-тюлевые устанавливают два сорта: 1-й и 2-й.

2.5. Суммарное количество местных пороков внешнего вида для первого и второго сортов гардинно-тюлевого полотна должно быть не более указанного в табл. 1, а штучных изделий — в табл. 2.

Таблица 1

Номер группы, вид полотна	Ширина полотна, см	Количество пороков на условную длину 10 м для	
		1-го сорта	2-го сорта
1 Синтетическое	До 100 включ.	2	3
	Св. 100 до 150 включ.	2	3
	» 150 » 200 »	3	4
	Св. 200	4	5
1 Хлопчатобу- мажное	До 100 включ.	2	3
	Св. 100 до 150 включ.	3	4
	» 150 » 200 »	4	5
	Св. 200	5	6
2	До 100 включ.	2	3
	Св. 100 до 150 включ.	3	4
	» 150 » 200 »	4	5
	Св. 200	5	6
3	До 100 включ.	2	3
	Св. 100 до 150 включ.	3	4
	» 150 » 200 »	3	4
	Св. 200	4	5

Таблица 2

Номер группы	Площадь штучного изделия, м ²	Количество пороков для	
		1-го сорта	2-го сорта
4	До 4 включ.	2	3
	Св. 4,0 до 5,4 включ.	3	4
	Св. 5,4	4	5
5	До 0,7 включ.	1	2
	Св. 0,7 до 1,2 включ.	1	3
	» 1,2 » 2,5 »	2	4
	Св. 2,5	3	5
6	До 1,2 включ.	1	2
	Св. 1,2	2	3

Суммарное количество распространенных пороков допускается не более одного из перечисленных в табл. 3, а производственно-швейных пороков — не более одного для первого сорта и не более двух — для второго сорта.

2.6. Размер порока внешнего вида, имеющего линейные измерения, определяют по наибольшей его протяженности.

2.7. Пороки, не предусмотренные настоящим стандартом, приравнивают в отношении их оценки к аналогичным.

2.8. В готовых полотнах и гардинно-тюлевых изделиях не допускаются следующие пороки: дыры, близны, заделка порока в три нити, рваные кромки, незаделанные и незакрепленные концы нитей в швах.

2.9. Оценку местных, распространенных и производственно-швейных пороков проводят в соответствии с требованиями табл. 3.

2.10. Оценку пороков проводят на условной длине 10 м метражного полотна или на каждом штучном изделии.

2.11. Пороки метражного полотна, превышающие размеры пороков, указанных в табл. 3 или перечисленные в п. 2.8, подлежат вырезу.

2.12. Допускается выпускать для промышленной переработки метражные тюлевые и гардинные полотна с условными вырезами без фактических размеров.

2.13. В кусках с условными вырезами пороки в начале и в конце должны отмечаться у края полотна цветными метками или клеймом «В» (условный вырез). При размере порока до 2 см вместо условного выреза делают условный разрез по пороку и отмечают цветной меткой или клеймом «Р» (условный разрез).

Таблица 3

Наименование порока	Размер или количество пороков для метражных полотен						
	Вид полотна	Группа					
		1		2		3	
		1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
	Местные пороки						
1. Поперечная разреженная или утолщенная полоса 2. Заметная заделка порока в 1-2 нити, см 3. Пятна масляные, разные до 1 см ² , в общей сложности, см ² 4. Штрихи масляные, грязные в общей сложности, см 5. Утонения в утолщениях от неровности нитей и пряжи по толщине, обрыва отдельных волокон или одной нити, в общей сложности, см 6. Отличающаяся по натяжению узорная нить, (пестланье, слабина), см в общей сложности	Все виды	Мало-заметная	Заметная	1	3	1	3
	Все виды	10	20	5	10	5	12
	Все виды	Не допускаются	5	Не допускаются	3	Не допускаются	4
	Хлопчатобумажное	Не допускаются	40	Не допускаются	Мало-заметное	Не допускаются	Мало-заметное
	Синтетическое		15	15	30	15	30
	Хлопчатобумажное	25	50				
Синтетическое	15	30					
	Все полотна, кроме гладких (без рн-сунка)	—	—	—	Заметная	Мало-заметная*	Заметная

Продолжение табл. 3

Наименование порока	Размер или количество пороков для штучных изделий					
	Группа					
	Вид изделия	4		5		6
		1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	

Местные пороки						
Всё виды	1	2	Мало- метная	Заметная	Не допус- кается	1
	3	5	2	4	2	5
1. Поперечная раз- решная или уплотни- мая полоса						
2. Заметная заделка порока в 1-2 нити, см						
3. Пятна масляные, грязные до 1 см ² , в общей сложности, см ²	Не допус- каются	2	Не допус- каются	Не допус- каются	Не допус- каются	1
4. Штрихи масляные, грязные в общей слож- ности, см	Не допус- каются	Мало- метное	Не допус- каются	Мало- метное	Не допус- каются	5
5. Утолщения и утолще- ния от неровности нитей и пряжи по толщине, об- рыва отдельных волокон или одной нити, в общей сложности, см	15	30	5	10	3	5
6. Отгланчающаяся по натяжению узорная нить (петляние, слабная), см в общей сложности	Мало- метная*	Заметная	—	—	Мало- метная*	Заметная

Наименование порока	Размер или количество пороков для метражных полотен					
	Вид полотна	Группа				3
		1		2		
		1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	
7. Затылка длиной до 3 см, см в общей сложности	Жаккардовое и основное полотно	—	—	Малозаметная	50	—
8. Сбитый рисунок — недоработка в: 1—2 3—5 клеток	Все полотно крошечные гладких (без рисунка)	—	—	5 Не допускается	10 5	5 3
9. Отсутствующая узловая нить	Все полотно, крошечные гладких (без рисунка)	—	—	Не допускается	Допускается*	Допускается*
10. Сброс одной петли, лопанцы до 5 мм, случаи	Хлопчатобумажное	Не допускается	10 5	Не допускается	10 5	10 5
11. Ворсистость, расщепление нити на полотне	Сыплетчатое Все полотно, крошечные вязаных	Малозаметная	Заметная	Малозаметная	Заметная	—
12. Пропуск петель в сетке вразброс по полотну (столбики), случаи	Все полотно, крошечные толстые	—	—	Не допускается	4	4

Продолжение табл. 3

Наименование порока	Размер или количество пороков для штучных изделий						
	Вид изделия	Группа					2-го сорта
		4		5		1-го сорта	
		1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта		
7. Затыжка длиной до 3 см, см в общей сложности	Крупные Мелкие	Малозаметная	50	—	—	Малозаметная	30 10
8. Сбитый рисунок — недоработка в: 1—2 3—5 клеток	Все виды, кроме вышитых	2 Не допускается	5 3	—	—	1 Не допускается	2 1
9. Отсутствующая узорная нить	Все виды, кроме вышитых	Не допускается	Допускается*	—	—	Не допускается	Допускается*
10. Сброс одной петли, лопанцы до 5 мм, случаев	Хлопчатобумажные Синтетические	Не допускается	10 5	Не допускается	Не допускается	—	—
11. Ворсистость, расцепление нити на полотне	Шторы, занавески	Малозаметная	Заметная	—	—	—	—
12. Пропуск петли в сетке вразброс по полотну (столбик), случаев	Все виды, кроме вышитых	Не допускается	2	—	—	Не допускается	1

Размер или количество порока для метражных полотен							
Наименование порока	Вид полотна	Группа					
		1		2		3	
		1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
13. Следы от игл на расстоянии 1—2 см от кромки	Все виды	Не допускаются	Допускаются	Не допускаются	Допускаются	Не допускаются	Допускаются
14. Пороки набивки и крашения; сдвиг рисунка (растраф), налезки, непрорецатанный рисунок, разлив краски, мелкие пятна и брызги, разное расстояние от рисунка до кромки	Все виды гардинных полотен	—	—	Малозаметные*	Заметные	Малозаметные*	Заметные
15. Перекос, %	Все виды	2,0	3,5	Распространенные пороки			
16. Продолжная полость	Все виды	Малозаметная	Заметная	2,0	3,5	Малозаметная	Заметная
17. Разнооттеночность	Все виды	Малозаметная*	Заметная	Малозаметная*	Заметная	Малозаметная*	Заметная
18. Неполностью вышитые элементы рисунка	—	—	—	Производственные пороки			
19. Следы перепада рисунка	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 3

Наименование порока	Размер или количество пороков для штучных изделий									
	Вид изделия	Группа						1-го сорта	2-го сорта	3-го сорта
		4			5					
		1-го сорта	2-го сорта	3-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	3-го сорта			
13. Следы от игл на расстоянии 1—2 см от кромок	Для штор и занавесок	Не допускаются	Допускаются	—	—	—	—	—	—	—
14. Пороки набивки и крашения: сдвиг рисунка (растраф), належки, непрочтанный рисунок, расплыв краски, мелкие пятна и брызги, разное расстояние от рисунка до кромок	Для штор и занавесок	Малозаметные*	Заметные	—	—	—	—	—	—	—
15. Перекоз, %	Все виды	3,0	4,0	Распространенные пороки	3,0	4,0	4,0	3,0	—	4,0
16. Продольная полосатость	Для штор и занавесок	—	Заметная	—	—	—	—	—	—	—
17. Разнотонность	Для штор и занавесок	Малозаметная*	Заметная	—	—	—	—	—	—	—
18. Неполностью вышитые элементы рисунка	Вышитые изделия	Не допускаются	Допускаются**	Проводственные пороки	Не допускаются	Допускаются*	Допускаются*	—	—	—
19. Следы перевода рисунка	Вышитые изделия	Не допускаются	Допускаются слабые*	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются слабые*	Допускаются бозаметные	—	—	—

Наименование пороха	Размер или количество порохов для метrajных полотов						
	Вид полотна	Група					
		1		2		3	
		1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
20. Стынутый узор в вышивке	—	—	—	—	—	—	—
21. Искривление шва при соединении деталей и подшивания края, см	—	—	—	—	—	—	—
22. Несимметричность продольного рисунка в парных деталях, см	—	—	—	—	—	—	—
23. Отклонение от размеров парных деталей (по длине и ширине), %	—	—	—	—	—	—	—

Размер или количество пороков для штучных изделий							
Наименование порока	Вид изделия	Группа					
		4		5		6	
		1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
20. Стянутый узор в вышивке	Вышитые изделия	Не допускается До 0,5	Малоаметный Св. 0,5 до 1,0	Не допускается	Малоаметный	—	—
21. Искривление шва при соединении деталей в подшивании края, см	Шторы и занавески	До 0,5	Св. 0,5 до 1,0	—	—	—	—
22. Несимметричность продольного рисунка в парных деталях, см	Шторы и занавески	До 3,0	Св. 3,0 до 4,5	—	—	—	—
23. Отклонение от размеров парных деталей (по длине и ширине), %	Шторы и занавески	До 2,0	Св. 2,0 до 3,0	—	—	—	—

* Не ухудшающая внешний эстетический вид полотна или изделия.

** Допускается вариантное исполнение отдельных элементов вышивки при условии сохранения качества исполнения.

Примечания:

1. Пороки кромки, не ухудшающие внешний вид полотна (след от иглы, петлястость, заработанная нить, затяжки), не учитываются.
2. Пороки печати и крашения устанавливаются с 01.07.93.
3. В вышитых изделиях 2-го сорта допускается заделка порока способом вышивки, не ухудшающим внешнего вида изделия.
4. Крупными штучными изделиями считаются изделия размером более 1,2 м², мелкими — до 1,2 м².

При условных вырезах количество отрезов в куске не должно превышать указанного в табл. 4.

Таблица 4

Наименование полотна	Длина наименьшего отреза в куске, м, не менее		Допускаемое количество отрезов в куске, не более	
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
Полотно тюлевое шириной:				
до 200 см	3	3	2	3
св. 200 см	2	2	2	3
Полотно гардинное	2,5	2	3	4

Длину условных вырезов в общую меру длины куска не включают.

2.14. Допускаемое количество отрезов гардинно-тюлевого полотна на длину куска 20 м и длина наименьшего отреза в куске должны соответствовать указанным в табл. 4.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Госкомлегпромом при Госплане СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

М. Г. Деханова, канд. техн. наук; В. М. Сосипатров, канд. техн. наук (руководитель темы); И. И. Ельцова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.06.90 № 1981

3. Периодичность проверки — 5 лет
Срок первой проверки — 1994 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 20823—75

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15.007—88	1.1

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *М. С. Кабашова*

Сдано в наб. 02.08.90 Подп. в печ. 08.10.90 1,0 усл. печ. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,88 уч.-изд. л.
Тир. 8000 Цена 20 к.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6, Зак. 2105