



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОЖА ТЕХНИЧЕСКАЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТА

ГОСТ 21047—75

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

КОЖА ТЕХНИЧЕСКАЯ

Определение сорта

Technical leather. Determination of grade

ГОСТ
21047-75*Взамен
ГОСТ 1898-48
в части сортировки

ОКСТУ 8609

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 августа 1975 г. № 2054 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 08.10.85 № 3275
срок действия продлен

до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на техническую кожу и устанавливает определение сорта.

2. В зависимости от наличия пороков, их площади кожу подразделяют на сорта: 1, 2 и 3.

3.—6. (Исключены, Изм. № 1).

7. Пороки учитывают, не допускают и не учитывают в соответствии с табл. 1 и п. 9.

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в октябре 1985 г. (ИУС 1-86).

© Издательство стандартов, 1987

Таблица 1

Наименование порока	Чепрак ремешка	Кожа для тонков хромосветляющего дубления	Кожа для тонков перламутровая	Кожа для сучья	Кожа муфтовая	Кожа для перчаточных ремешков	Кожа для поясов-поясок ремней	Кожа для манжет и прокладок		Кожа для ремешков и пряжек машин	Кожа натуральная свиная растительного дубления
								тяжелая	легкая		
1. Отдушина: на краях чепрака на полосе шириной 15 см от края на площади до 50% чепрачной части кожи	+	+	—	—	+	Не допускается	+	+	—	Не допускается	—
	Не допускается	Не допускается	—	—	—	Не допускается	—	—	+	Не допускается	—
Не допускается											
2. Ломкость лицевой слоя при испытаниях на валиках	Не допускается	—	—	—	—	Не допускается	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Не допускается	—
3. Садка лица	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Загрязнение лицевой поверхности: свыше 30% чепрачной части	+	+	—	+	Не допускается	+	+	+	+	Не допускается	+

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Чешуйчатый риневый	Кожа для тонков хромовосстановленного	Кожа для тонков пергамента	Кожа для сумчатых	Кожа муфтовая	Кожа для летних рубашек	Кожа для пошива детских вещей	Кожа для манжет и воротников	Кожа для ремешков бескомочных и притачных машин	Кожа наутраченная специальным образом
свыше 50% чешуйчатой части	Не допускается	—	—	—	—	—	—	—	—	—
б. Жировые и минеральные вещества и пятна	Не допускаются	—	—	—	—	—	—	—	—	—
свыше 50% чешуйчатой части	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
б. Сложная лицевая поверхность:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
до 50% площади кожи вкл.	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—
свыше 50% площади кожи	Не допускается	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Подсед на полосу шириной 25 см от касательной к впадине заднего реза	Не допускается	—	+	—	—	—	—	—	—	—
8. Подсед на полосу шириной свыше 25 см от касательной к впадине заднего реза	Не допускается	—	+	—	—	—	—	—	—	—

Не допускается

Не допускаются

Не допускаются

Не допускается

Не допускается

Не допускается

Не допускается

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Чепрак ремешка	Кожа для гонок хромотастического дубления	Кожа для гонок перемешная	Кожа для сушки-ных рукавов	Кожа муфтопан	Кожа для декарта-ных ремешков	Кожа для потов-ных ремешков	Кожа для мешков и прокладок		Кожа для ремешков бесшовных и пражных машин	Кожа натуральная сеченная растительного дубления
								тканая	деревя		
9. Неотделанная бахтарма	+	Не допус-кается	-	-	-	-	-	+	-	+	+
10. Неровная строжка	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
11. Жесткость местная	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
12. Жесткость общая	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
13. Непродуб	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+
14. Ворот-ность сильно вы-раженная на чеп-раке или чепрак-ной части целой кожи и «рыбки»	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+
15. Дыры, про-резы, выхваты	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16. Подрез глубокие (более 1/4 толщины кожи)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
17. Подрез неглубокие (до 1/4 толщины кожи)	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Не допускается

Не допускается

Не допускается

Не допускается

Не допускаются

Не допускаются

+

(не до-пускают-ся более 2 шт.)

+

(не до-пускают-ся более 2 шт.)

+

(не до-пускают-ся более 2 шт.)

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Черная ремешковая дубовина	Кожа для тонков хромовосстановленного дубления	Кожа для тонков пергамента	Кожа для сумчатых рукавов	Кожа мифтовая	Кожа для Аэстидальных ремешков	Кожа для тонков кожаных ремешков	Кожа для манжет и прокладок		Кожа для ремешков бескожаных к прокладкам машин	Кожа натуральная свиная растительного дубления
								деревяная	металлическая		
18. Подрезы неглубокие (до 1/4 толщины кожи) продольные или под углом менее 30° к линии хребта	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19. Ломины, рогаины (незаросшие)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
20. Рогаины, царапины, незаросшие неглубокие	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
21. Рогаины, царапины заросшие и несомкнувшиеся	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
22. Рогаины, царапины заросшие и несомкнувшиеся продольные или под углом менее 30° к линии хребта	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Не допускаются

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Чешуйчатость	Кожа для гонок хромоты и артрита	Кожа для гонок переломов	Кожа для купания	Кожа муровая	Кожа для летних порок	Кожа для манжет и прокладок		Кожа для ренсков бескомочных и крайних	Кожа натуральная срезанного и зачищенного
							Тяжелая	Легкая		
23. Маклаки, предлы	+	+	+	+	Не допускаются	+	+	+	+	+
24. Тавро	+	+	+	+	Не допускаются	+	+	+	+	+
25. Свищи незаросшие разрозненные	+	+	+	+	Не допускаются более одного	+	Не допускаются	+	+	+
26. Свищи незаросшие сученные	+	+	+	+	Не допускаются более одного	+	Не допускаются	+	+	+
27. Свищи незаросшие разрозненные	+	+	+	+	+	+	Не допускаются	+	+	+
28. Свищи незаросшие сученные	+	+	+	+	+	+	Не допускаются	+	+	+
29. Свищи незаросшие более 15 шт.	+	+	+	+	Не допускаются	+	Не допускаются	+	+	+
30. Болячки	+	+	+	+	+	+	Не допускаются	+	+	+
31. Бактериальные белые пятна	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
32. Плохая раздоска краев и лап	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Примечания:

1. Знак «+» означает пороки, которые допускают на коже и учитывают при определении сорта.
2. Знак «—» означает пороки, которые не учитывают при определении сорта.

8. Скученными заросшими свищами считают более 6 свищей, расположенных на площади 1 дм² в ремневом чепраке и в кожах для погонялочных ремней, и более 20 свищей в остальных видах кож. При наличии на коже заросших свищей в меньшем количестве их относят к разбросанным.

9. При определении сорта не учитывают следующие пороки:

слабо выраженную вортистость до уровня нижних впадин передних лап;

слабо выраженную жилистость;

молочные полосы;

незначительную стяжку лицевой поверхности на лапах и воротке;

неотделанную бахтарму в пашинах;

отдушистость в пашинах;

всякого рода повреждения на расстоянии не более 5 см от естественного контура чепрака и не более 1 см от линии чепракования;

ссадины, царапины, безличины, слегка задевающие лицевой слой и зачищенные;

заросшие укусы насекомых;

малозаметную лизуху.

10. Местную садку лицевой поверхности в двух точках чепрака или на целой коже и одной точке получепрака или на полужоке считают за один порок и оценивают 20%.

Местную садку лицевой поверхности в одной точке чепрака или на целой коже считают за один порок с площадью поражения 10%.

11. Сорт кожи для сучильных рукавов определяют по бахтарме с учетом пороков по лицевой поверхности кожи.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

12—14. (Исключены, Изм. № 1).

15. Сорт кожи в зависимости от размера полезной площади определяют в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Сорт	Размер полезной площади, %
1	До 95 включ.
2	От 95 > 80 включ.
3	> 80 > 50 включ.

15а. Определение полезной площади — по ГОСТ 26343—84.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

16. Муфтовую кожу относят к 3-му сорту, если ее полезная

площадь вписывается в прямоугольник размером сторон не менее 500×600 мм.

17. Кожу для сучильных рукавов относят к 3-му сорту, если при сортировке на бахтарму ее полезная площадь вписывается в прямоугольник с размером сторон 600×1000 мм, где сторона прямоугольника, равная 600 мм, расположена параллельно линии хребта.

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 19.01.87 Подв. и печ. 06.03.87 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,43 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопроспектский пер., д. 3.
Видальюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 601.