
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
32207—
2013

КОЛЕСА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Методы определения остаточных напряжений

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 5 ноября 2013 г. № 61-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

(Поправка)

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2013 г. № 2294-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32207—2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 июня 2014 г.

5 В настоящем стандарте полностью реализованы требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава», действующего на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, применительно к объекту технического регулирования — колесам железнодорожного подвижного состава: подразделы 4.1, 5.1.1—5.1.4 и раздел 7 содержат минимально необходимые требования безопасности

6 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 54093—2010¹⁾

7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

8 ИЗДАНИЕ (сентябрь 2019 г.) с Поправкой (ИУС 3—2019)

¹⁾ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2013 г. № 2294-ст ГОСТ Р 54093—2010 отменен с 1 июня 2014 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартиформ, оформление, 2014, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Общие требования	2
5 Методы определения	2
6 Оформление результатов измерений	8
7 Требования безопасности	8
Приложение А (обязательное) Схемы установки тензорезисторов	9
Приложение Б (рекомендуемое) Протокол результатов измерений колес (бандажей) для разрушающего метода контроля	14
Приложение В (рекомендуемое) Протокол результатов измерений колес (бандажей) для неразрушающих методов контроля	15

КОЛЕСА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Методы определения остаточных напряжений

Wheel for railway stock. Methods of residual stress determination.

Дата введения — 2014—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на цельнокатанные колеса (далее — колеса) и бандажные составные колеса (далее — бандажные) колесных пар тепловозов, электровозов, дизель-поездов, электропоездов, грузовых и пассажирских вагонов и специального подвижного состава с конструкционной скоростью не более 250 км/ч.

Стандарт устанавливает разрушающий и неразрушающие методы определения макроостаточных напряжений (далее — остаточные напряжения) в колесе или бандаже, возникающих вследствие воздействия технологических и эксплуатационных факторов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.207 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения

ГОСТ 8.395 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования

ГОСТ 12.3.002 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 166 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 398 Бандажные черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия

ГОСТ 2789 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 10791 Колеса цельнокатанные. Технические условия

ГОСТ 11018 Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия

ГОСТ 24642 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.eurasia.org) или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 11018, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 дисковая часть колеса: Часть колеса, расположенная между ободом и ступицей.

3.2 остаточные напряжения: Взаимно уравновешенные внутренние напряжения, возникающие вследствие технологических и (или) эксплуатационных воздействий и сохраняющиеся после снятия этих воздействий.

3.3 разрушающий метод определения остаточных напряжений: Метод постепенного возрастания высвобождения (путем механической разрезки или сверления) и одновременного контроля изменения внутренних напряжений тензометрированием.

3.4 неразрушающий метод определения остаточных напряжений: Метод определения остаточных напряжений без разрушения колеса (рентгеновский, ультразвуковой).

3.5 зона контроля: Часть колеса или бандажа, в пределах которой остаточные напряжения могут быть определены с заданной степенью достоверности.

Примечание — При механической разрезке колеса или бандажа на части их размеры и конфигурацию выбирают в зависимости от предполагаемого характера распределения остаточных напряжений и вида исследуемого элемента колеса (ступицы, дисковой части, бандажа, обода).

3.6 заказчик (железнодорожного подвижного состава): Предприятие, или организация, или объединение, по заявке и договору с которым осуществляются разработка, производство и/или поставка железнодорожного подвижного состава и/или его составных частей.

3.7 поставщик (железнодорожного подвижного состава): Предприятие или организация, осуществляющие поставку железнодорожного подвижного состава и/или его составных частей в установленном порядке.

4 Общие требования

4.1 Для измерений отбирают колеса, изготовленные по ГОСТ 10791, бандажи — по ГОСТ 398 или по техническим условиям на конкретное колесо или бандаж.

4.2 Остаточные напряжения определяют тензометрированием, применяя разрушающий метод, либо проводят определение поверхностных и внутренних остаточных напряжений неразрушающими методами (рентгеновский, ультразвуковой). Конкретный метод определения применяют по согласованию между поставщиком и заказчиком.

4.3 Допускается совместное применение неразрушающих ультразвукового и рентгеновского методов определения остаточных напряжений в колесах. В этом случае ультразвуковой метод применяют для определения внутренних напряжений, а рентгеновский метод — для определения поверхностных напряжений.

5 Методы определения

5.1 Разрушающий метод

5.1.1 Средства и условия проведения измерений

5.1.1.1 Средства измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны быть утвержденного типа и иметь действующие свидетельства о поверке. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны иметь сертификаты о калибровке.

5.1.1.2 Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с требованиями национальных стандартов и нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего стандарт¹⁾, с учетом сферы применения и иметь паспорт и руководство по эксплуатации.

5.1.1.3 Для измерения остаточных напряжений применяют тензорезисторы проволоочного или фольгового типа. Допускается применение других типов тензорезисторов.

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.568—97 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

5.1.1.4 Измерение базового расстояния выполняют по хорде штангенциркулем по ГОСТ 166 с допускаемой погрешностью не более $\pm 0,1$ мм. Допускается применять другие средства измерения с указанной погрешностью.

5.1.1.5 Колеса или бандаж, подлежащие измерениям, не менее чем за одни сутки до начала проведения измерений помещают в закрытое помещение, в котором проводят данные измерения. Условия измерений должны соответствовать ГОСТ 8.395.

5.1.2 Порядок подготовки к проведению измерений

Подготовка к проведению измерений включает следующие операции:

- разметка мест установки тензорезисторов и определение последовательности разрезы;
- зачистка мест установки тензорезисторов от грязи, окалина и мелких неровностей до шероховатости $R_a \leq 2,5$ по ГОСТ 2789. Внешний вид и качество обработки поверхностей необходимо проверять визуальным осмотром при помощи образцов (эталонов) качества поверхности;
- установка тензорезисторов или розеток тензорезисторов и монтаж измерительных схем;
- кернение базового расстояния на ободе колеса или бандаж.

Измерительная схема должна быть установлена в методике выполнения измерений, разработанной в соответствии с требованиями национальных стандартов и нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего стандарт¹⁾.

5.1.3 Сущность метода и порядок проведения измерений

5.1.3.1 Метод состоит в выполнении надрезов, приводящих к возрастающему высвобождению внутренних остаточных напряжений в ободе колеса. Изменение состояния внутренних напряжений, возникающих после каждого из надрезов, фиксируют за счет измерения деформаций на поверхности элементов конструкции с помощью тензорезисторов.

5.1.3.2 Каждое колесо или бандаж оборудуют тензорезисторами, установленными в двух — четырех радиальных сечениях с наружной и внутренней сторон диска и обода (бандаж).

5.1.3.3 При измерениях применяют двух- или трехкомпонентные розетки тензорезисторов в зависимости от характера и направления действия главных напряжений.

5.1.3.4 Двухкомпонентные розетки тензорезисторов устанавливают в сплошных без отверстий сечениях дисковой части колес, на галтели перехода из обода в диск, на галтели перехода из ступицы в диск. Тензорезисторы в двухкомпонентной розетке устанавливаются в радиальном и тангенциальном направлениях.

5.1.3.5 На поверхности катания тензорезисторы в двухкомпонентной розетке устанавливают в тангенциальном и осевом направлениях.

5.1.3.6 На торцевых поверхностях колеса или бандаж тензорезисторы в двухкомпонентной розетке устанавливают в радиальном и тангенциальном направлениях.

5.1.3.7 Трехкомпонентные розетки тензорезисторов устанавливают вблизи отверстий и мест резкого изменения формы колеса.

5.1.3.8 Вблизи отверстий устанавливают трехкомпонентные розетки, расположенные в каждой точке измерений вдоль радиуса отверстия, через 45° к нему и по касательной к окружности отверстий — всего четыре розетки через 90° вокруг каждого из отверстий.

5.1.3.9 Для исключения влияния температурного приращения сопротивления тензорезистора в измерительную схему включают компенсационный тензорезистор.

5.1.3.10 Запись результатов измерений, полученных с помощью тензорезисторов, должна проводиться не ранее, чем через 1,5 часа после окончания разрезы.

5.1.3.11 Контроль знака остаточных напряжений в колесах и бандажах проводят измерением расстояния между двумя метками, нанесенными керном, до и после разрезы колеса. Метки наносят на боковую поверхность обода с наружной стороны колеса на середине толщины обода (бандаж) на расстоянии 100 мм друг от друга. Радиальный разрез должен быть произведен посередине между двумя метками в направлении:

- колеса — от гребня до отверстия ступицы;
- бандаж — на полную толщину.

5.1.3.12 Разрезку проводят поэтапно, с перерывами на охлаждение металла во избежание нагрева измерительной схемы выше 50°C . Ширина реза — не менее 5,0 мм и не более 20,0 мм.

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.563—96 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений».

5.1.3.13 Размеры вырезаемых элементов (рисунки А.1, А.2, А.3, приложение А) выбирают из условия размещения на них розеток тензорезисторов с измерительной схемой без повреждения их при разрезании колеса или бандажа. Рекомендуемая ширина вырезаемых элементов — не менее 100,0 мм (рисунк А.2, приложение А).

5.1.3.14 Колесо разрезают на части двумя способами:

- кольцевое отрезание обода от диска, последующая радиальная разрезка обода и измерение изменения базового расстояния, вырезание областей обода с тензорезисторами длиной, равной ширине обода, вырезание фрагмента колеса с тензорезисторами по схеме, приведенной на рисунке А.1 (приложение А). Далее от фрагментов обода с тензорезисторами отрезают части по поверхности, параллельной оси колесной пары, посередине между двумя розетками тензорезисторов;
- радиальная разрезка колеса от гребня посередине между кернами до отверстия ступицы и измерение изменения базового расстояния, вырезание сектора с тензорезисторами, последующее отделение ободной и ступичной частей по схеме, приведенной на рисунке А.2 (приложение А), разрезание обода параллельно оси колеса.

5.1.3.15 Бандаж разрезают на части следующими способами:

- для определения остаточного напряжения на конкретном участке бандажа используют локальную радиальную разрезку бандажа по схеме «а», приведенной на рисунке А.3 (приложение А);
- для определения остаточного напряжения по периметру бандажа используют последовательную радиальную разрезку бандажа по схемам «б» и «в», приведенными на рисунке А.3 (приложение А);
- для определения остаточного напряжения по поверхностям катания, гребня и боковым поверхностям бандажа используют механическое поднутрение фрагмента бандажа в поперечном и продольном направлениях по схемам, приведенным на рисунках А.4 и А.5 (приложение А).

5.1.4 Обработка и оценка результатов измерений

5.1.4.1 Остаточные напряжения $\sigma_{1,2}$, МПа, при применении двухкомпонентных розеток тензорезисторов вычисляют по формулам:

$$\sigma_1 = \frac{E}{1-\mu^2} (\varepsilon_1 + \mu \varepsilon_2), \quad (1)$$

$$\sigma_2 = \frac{E}{1-\mu^2} (\varepsilon_2 + \mu \varepsilon_1), \quad (2)$$

где $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ — относительная деформация в двух взаимно перпендикулярных направлениях осей тензорезисторов в двухкомпонентной розетке;

E — модуль упругости первого рода, МПа;

μ — коэффициент Пуассона.

5.1.4.2 Минимальное ($\sigma_{\min}$) и максимальное ($\sigma_{\max}$) значения остаточных напряжений, МПа, и направление их действия при применении трехкомпонентных розеток вычисляют по формуле

$$\sigma_{\max/\min} = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3}{2(1-\mu)} E \pm \frac{E}{1+\mu} \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{2}\right)^2 + \left(\frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1 - \varepsilon_3}{2}\right)^2}, \quad (3)$$

где $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ — относительные деформации в направлениях осей тензорезисторов в трехкомпонентной розетке, отсчитываемых последовательно против хода часовой стрелки.

Угол отклонения φ , градус, направления максимального главного напряжения от оси тензорезистора, принятого за первый в трехкомпонентной розетке, вычисляют по формуле

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{2\varepsilon_2 - \varepsilon_1 - \varepsilon_3}{\varepsilon_1 - \varepsilon_3}. \quad (4)$$

Для определения значений остаточных напряжений в плоскости круга катания полученные результаты подвергают пересчету к плоскости круга катания.

После отделения фрагмента обода цельного колеса от его дисковой части (рисунки А.4, А.5) остаточное напряжение, приведенное к плоскости круга катания σ_{cp} , МПа, вычисляют по формуле

$$\sigma_{cp} = \sigma_a \frac{b}{a+b} + \sigma_n \frac{a}{a+b}, \quad (5)$$

где σ_a — напряжение, измеренное на внутренней стороне обода, МПа;

σ_n — напряжение, измеренное на наружной стороне обода, МПа, напротив точки измерения σ_b ;
 a, b — расстояния от плоскости круга катания до внутренней и наружной граней обода, мм, где измеряли напряжения σ_b и σ_n в соответствии со схемой, приведенной на рисунке А.6 (приложение А).

Остаточные напряжения, σ_{cp1} , МПа, в приободной части диска колеса вычисляют по формуле

$$\sigma_{cp1} = \sigma_{a1} \frac{d}{c+d} + \sigma_{n1} \frac{c}{c+d}, \quad (6)$$

где σ_{a1} — напряжение, измеренное на внутренней стороне диска, МПа;

σ_{n1} — напряжение, измеренное на наружной стороне диска, МПа, напротив точки измерения σ_b ;
 a, b — расстояния от плоскости круга катания до внутренней и наружной граней диска, мм, где измеряли напряжения σ_b и σ_n в соответствии со схемой, приведенной на рисунке А.6 (приложение А).

5.1.4.3 Погрешность измерений должна выражаться интервалом, в котором с вероятностью $\alpha = 0,95$ находится суммарная погрешность измерения.

Суммарная относительная погрешность δ измерений остаточных напряжений не должна превышать 5 %. Ее вычисляют по формуле

$$\delta = \pm 3 \left(\sqrt{\left(\frac{\delta_\epsilon}{6}\right)^2} + \sqrt{\left(\frac{\delta_m}{6}\right)^2} + \sqrt{\left(\frac{\delta_E}{6}\right)^2} \right), \quad (7)$$

где δ_ϵ — погрешность измерения относительной деформации;

δ_m — влияние поперечной тензочувствительности тензорезисторов;

δ_E — разброс модуля E упругости материала.

5.1.4.4 По результатам измерений строят эпюру распределения остаточных напряжений по сечению, определяют зоны максимальных напряжений.

5.2 Неразрушающие методы

5.2.1 Ультразвуковой метод

5.2.1.1 Средства измерений

Применяемые ультразвуковые приборы с электроакустическим преобразователем должны иметь действующие свидетельства о поверке (калибровке).

5.2.1.2 Порядок проведения измерений

5.2.1.2.1 Остаточные напряжения в колесе определяют методом измерения скорости ультразвука, при котором используют эффект акустоупругости, заключающийся во влиянии упругого напряжения в металле на скорость ультразвуковых волн.

5.2.1.2.2 Относительная разность времен распространения между боковыми гранями обода двух поперечных волн, одна из которых поляризована в радиальном, а другая — в тангенциальном направлении, прямо пропорциональна разности основных напряжений $\sigma_{\text{танг}}$, $\sigma_{\text{рад}}$, МПа, действующих в этих двух направлениях, определяемой по формуле

$$\sigma_{\text{танг}} - \sigma_{\text{рад}} = k \frac{t_{\text{танг}} - t_{\text{рад}}}{t_{\text{рад}}}, \quad (8)$$

где $\sigma_{\text{танг}}$, $\sigma_{\text{рад}}$ — основные напряжения в тангенциальном и радиальном направлениях;

$t_{\text{танг}}$, $t_{\text{рад}}$ — время распространения поперечных волн в тангенциальном и радиальном направлениях;

k — коэффициент акустоупругости.

Результаты измерений в одной точке показывают среднее значение разности основных напряжений, действующих в объеме звукового поля вдоль линии распространения ультразвуковых волн, проходящей через эту точку. Радиальные напряжения в объеме обода следует рассматривать как показатель тангенциальных напряжений.

Для определения остаточных напряжений должно быть известно значение коэффициента акустоупругости для данного материала, а также учтено возможное влияние текстуры на результаты измерения.

Примечание — Порядок учета влияния текстуры на результаты измерения указан в технической документации на средства измерения.

5.2.1.2.3 Измерение остаточных напряжений колеса и бандажа проводят с боковой поверхности обода или бандажа, обеспечивая распространение поляризованных ультразвуковых волн между боковыми гранями обода.

Для получения эпюры распределения остаточных напряжений по глубине измерения должны быть выполнены в нескольких точках, расположенных по ободу колеса в радиальном направлении или торцу бандажа. Количество и распределение точек измерений должны быть установлены в методике выполнения измерений, разработанной в соответствии с требованиями национальных стандартов и нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

5.2.1.3 Обработка и оценка результатов измерений

5.2.1.3.1 По результатам измерений строят эпюру распределения остаточных напряжений по глубине, определяют зоны и значения максимальных и минимальных напряжений, а также их отклонения от среднего значения.

5.2.1.3.2 Оценка результатов измерений должна выполняться с учетом погрешности в соответствии с ГОСТ 8.207.

5.2.2 Рентгеновский метод

5.2.2.1 Средства и условия проведения измерений

5.2.2.1.1 В качестве рентгеновского оборудования используют дифрактометры различных типов — с наклоняемой к поверхности однолучевой трубкой (наклон плоскости дифракции) или двухлучевой рентгеновской трубкой (наклон биссектрисы угла «трубка-детектор» относительно нормали к поверхности в плоскости дифракции). Метрологическое обеспечение измерений должно соответствовать требованиям, указанным в национальных стандартах и нормативных документах, действующих на территории государства, принявшего стандарт¹⁾.

5.2.2.1.2 Зонами контроля должны быть боковая поверхность обода колеса или бандажа, поверхность диска в тех зонах, где возможно соблюдение условия 5.2.2.2.4 в пределах измеряемого участка поверхности, и боковая поверхность ступицы. Количество и распределение точек измерений должны быть установлены в методике выполнения измерений, разработанной в соответствии с требованиями национальных стандартов и нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего стандарт²⁾.

5.2.2.1.3 Условия измерений должны соответствовать ГОСТ 8.395.

5.2.2.2 Порядок подготовки к проведению измерений

5.2.2.2.1 Рентгеновским методом измеряют остаточные напряжения поверхностного слоя колеса (бандажа), который подставлен под пучок падающих рентгеновских лучей. Толщина этого слоя равна половине глубины проникновения в него рентгеновских лучей.

5.2.2.2.2 Перед контролем поверхность должна быть очищенной от загрязнений и иметь шероховатость поверхности не выше $R_z 10$ по ГОСТ 2789.

5.2.2.2.3 При измерении остаточных напряжений, возникших в результате наклепа поверхности (напряжения после дробенаклепа), необходимо удалить только неровности и следы самой операции (наклеп, возникший за счет процедуры удаления изначальных поверхностных неровностей).

При измерении остаточных напряжений (после термообработки) необходимо удалить неровности и наклеп от механической обработки поверхности.

5.2.2.2.4 Поверхность измеряемого участка должна быть плоской. Допускается отклонение от плоскостности по ГОСТ 24642 в пределах участка падения рентгеновских лучей на измеряемую поверхность — не более половины значения глубины проникновения рентгеновских лучей.

Примечание — Требования к допускаемой кривизне поверхности должны быть приведены в технической документации на средства измерения.

5.2.2.3 Сущность метода и порядок проведения измерений

5.2.2.3.1 Рентгеновский метод основан на том, что под действием механических напряжений упругие деформации кристаллической решетки вызывают изменения межплоскостных расстояний атомных кристаллографических плоскостей, в соответствии с изменением которых меняются углы отражения (дифракции) от них рентгеновского излучения, что приводит к смещению положения дифракционного

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.563—96 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений».

²⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51672—2000 «Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения».

пика на регистрируемой интерференционной картине дифракции относительно положения пика при отсутствии напряжений в соответствии с формулой Вульфа — Брегга

$$n \cdot \lambda = 2d \cdot \sin \Theta, \quad (9)$$

где λ — длина волны рентгеновского излучения;

n — целое положительное число (порядковый номер дифракционного пика);

d — изменения межплоскостных расстояний атомных кристаллических решеток;

Θ — углового положения дифракционных пиков.

5.2.2.3.2 Измерение углов отраженных пучков рентгеновских лучей, расчет по этим углам упругой относительной деформации ϵ кристаллической решетки материала и переход через упругие постоянные к напряжениям σ являются определяющими операциями этого метода.

Основное уравнение метода основано на прямой зависимости деформаций и рассчитанных по ним напряжений в поверхностном слое материала от квадрата синуса угла наклона плоскости измерения или биссектрисы угла «трубка-детектор» относительно нормали к поверхности в зависимости от типа применяемого дифрактометра.

5.2.2.3.3 При использовании дифрактометра с двухлучевой трубкой регистрируют два одноименных пика дифракции. В зависимости от напряженного состояния расположение пиков относительно друг друга меняется. Остаточные напряжения σ , МПа, определяемые с помощью дифрактометра с двухлучевой трубкой, вычисляют по формуле

$$\sigma = A(KL_2^{\text{обр}} - L_1^{\text{обр}} + B), \quad (10)$$

где A — константа, учитывающая упругие свойства материала, длину волны и геометрические характеристики рентгенооптической схемы;

L_2 и L_1 — положение максимумов дифракционных линий в плоскости приемника отраженного рентгеновского излучения для первого и второго падающих на измеряемую поверхность рентгеновских лучей соответственно;

K — константа, корректирующая погрешности сборки регистрирующего устройства (обычно $K = 1$);

B — константа по абсолютной величине, равная расстоянию между дифракционными максимумами в ненапряженном состоянии и определяемая из условия $\sigma = 0$.

Примечание — Порядок определения констант, положения дифракционных максимумов L_2 и L_1 приведен в прилагаемой к дифрактометру технической документации.

5.2.2.3.4 При использовании дифрактометра с однолучевой трубкой производят измерения положения одноименных дифракционных пиков не менее чем для трех углов наклона ψ нормали к кристаллографической плоскости, с которой проводят регистрацию дифракционного пика в соответствии с рисунком 1 с построением зависимости относительной деформации ϵ от $\sin^2 \psi$ в соответствии с рисунком 2.

Остаточные напряжения σ , МПа, определяемые с помощью дифрактометра с однолучевой трубкой, вычисляют по формуле

$$\sigma = kE / (1 + \mu), \quad (11)$$

где μ — коэффициент Пуассона;

E — модуль упругости;



k — тангенс угла наклона прямо пропорциональной зависимости относительной деформации ϵ от $\sin^2 \psi$ (рисунок 2).

5.2.2.4 Обработка и оценка результатов измерений

5.2.2.4.1 Для определения остаточных напряжений по формулам (10) или (11) должны быть известны значения коэффициентов A , B , K , k для стали колеса (бандажа). Порядок их определения должен быть указан в технической документации на средства измерения.

5.2.2.4.2 По результатам измерений строят эпюру распределения поверхностных остаточных напряжений, определяют зоны и значения максимальных и минимальных напряжений.

5.2.2.4.3 Оценка результатов измерений должна выполняться с учетом погрешности, в соответствии с ГОСТ 8.207.

Рисунок 1 — Схема измерения для различных углов ψ Рисунок 2 — Построение зависимости $\varepsilon = k \sin^2 \psi + b$ для n наклонов нормали ψ к кристаллографической плоскости

6 Оформление результатов измерений

Результаты измерений оформляют протоколом измерений, форма которого приведена в приложениях Б, В.

7 Требования безопасности

7.1 Требования к производственному оборудованию и производственным процессам, используемым при проведении измерений, должны соответствовать ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002.


7.2 Перед началом измерений персонал, осуществляющий их проведение, должен получить инструктаж о правилах техники безопасности с регистрацией в журнале установленной формы.

7.3 Нормы радиационной безопасности должны соответствовать требованиям национальных стандартов и нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего стандарт¹⁾.

¹⁾ В Российской Федерации действуют СП 2.6.1.758—99 и СП 2.6.1.799—99.


Приложение А
(обязательное)

Схемы установки тензорезисторов



- $a = 100$ мм — базовое расстояние при кернении обода;
 R_0 — радиальная координата кернения обода;
 1 — круговой разрез обода;
 2 — радиальный разрез обода;
 3 — разрез диска и ступицы;
 4 — поперечный разрез обода;
 ⊥ — двухкомпонентная розетка тензорезисторов

Рисунок А.1 — Схема установки тензорезисторов и отделения обода колеса



$a = 100$ мм — базовое расстояние при кернении обода;


R_0 — радиальная координата кернения обода;

1, 2, 3 — радиальные разрезы колеса;

4, 5, 6, 7 — разрезы для отделения элементов диска с тензорезисторами от обода и ступицы;


⊥ — двухкомпонентная розетка тензорезисторов

Рисунок А.2 — Схема установки тензорезисторов и радиальных разрезов колеса



$a = 100$ мм — базовое расстояние при кернении бандажа;
 R_g — радиальная координата кернения бандажа;
 1—6 — радиальные разрезы бандажа;
 ⊥ — двухкомпонентная розетка тензорезисторов.


Рисунок А.3 — Схемы установки тензорезисторов и радиальных разрезов бандажа



$$B_1 = B/2;$$

⊥ — двухкомпонентная розетка тензорезисторов

Рисунок А.4 — Схема установки тензорезисторов на бандаже или ободе колеса и механическое поднутрение фрагмента бандажа в поперечном направлении



$$B_1 = B/2;$$

⊥ — двухкомпонентная розетка тензорезисторов

Рисунок А.5 — Схема установки тензорезисторов на бандаже или ободе колеса и механическое поднутрение фрагмента бандажа в продольном направлении




Рисунок А.6 — Схема приведения к плоскости круга катания ($\sigma_{ср}$ и $\sigma_{ср1}$) напряжений, замеренных ($\sigma_в$, $\sigma_н$, $\sigma_{в1}$, $\sigma_{н1}$) на боковых поверхностях обода (бандажа) и прибородной части диска

Приложение Б
(рекомендуемое)

Протокол
результатов измерений колес (бандажей)
для разрушающего метода контроля

Тип подвижного состава _____
 Тип колеса (бандажа) _____
 Измерение базового расстояния после радиальной разрезки _____ мм
 Условия проведения измерений _____

Место расположения тензорезисторов (сторона колеса, сечение и т. п.)	Розетка двухкомпонентная					
	№ розетки	радиус (координата), мм	ϵ_1	ϵ_2	σ_1 , МПа	σ_2 , МПа
1	2	3	4	5	6	7

Место расположения тензорезисторов (сторона колеса, сечение и т. п.)	Розетка трехкомпонентная							
	№ розетки	радиус (координата), мм	ϵ_1	ϵ_2	ϵ_3	σ_{max} , МПа	σ_{min} , МПа	φ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель измерений _____

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Дата _____

Приложение В
(рекомендуемое)

Протокол
результатов измерений колес (бандажей)
для неразрушающих методов контроля

Тип подвижного состава _____

Тип колеса (бандажа) _____

Условия проведения измерений _____

Место расположения зон	Радиус (координата), мм	σ_1 , МПа (радиальное напряжение)	σ_2 , МПа (тангенциальное напряжение)
1	2	3	4

Руководитель измерений

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Дата

Ключевые слова: тепловозы, электровозы, дизель-поезда, электропоезда, автомотрисы, колесо, бандаж, измерения, остаточные напряжения, разрушающий метод, неразрушающий метод

Редактор *Ю.А. Расторгуева*
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.М. Поляченко*
Компьютерная верстка *Г.В. Струковой*

Сдано в набор 30.08.2019. Подписано в печать 24.09.2019. Формат 60 × 84^{1/8}. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,33. Уч.-изд. л. 2,00.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Поправка к ГОСТ 32207—2013 Колеса железнодорожного подвижного состава. Методы определения остаточных напряжений

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан

(ИУС № 3 2019 г.)