

**ПОКРЫТИЯ И ИЗДЕЛИЯ КОВРОВЫЕ
НЕТКАНЫЕ МАШИННОГО СПОСОБА
ПРОИЗВОДСТВА**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПОКРЫТИЯ И ИЗДЕЛИЯ КОВРОВЫЕ НЕТКАНЫЕ
МАШИННОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА

Общие технические условия

ГОСТ
28867—90Machine-made non-woven floor coverings and carpet goods.
General specificationsМКС 97.150
ОКП 81 700

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на готовые ковровые нетканые покрытия машинного способа производства: прошивные (тафтинговые), вязально-прошивные (Малимо), трикотажные жаккардовые (Лирофлор), трикотажные.

Стандарт не распространяется на ковровые покрытия и изделия специального назначения и иглопробивные.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Классификация ковров и ковровых покрытий и термины — по ИСО 2424.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры по длине и ширине ковровых покрытий и изделий устанавливают по согласованию с заказчиком. Предельные отклонения по ширине ковровых покрытий и изделий должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Размеры, см	Предельное отклонение, см
До 100 включ.	—1,5
Св. 100 » 150 »	—2,0
» 150 » 200 »	—2,5
» 200 и более	—3,0

Минусовые отклонения по длине должны составлять от номинальной, %, не более:

0,5 — для ковровых покрытий;

1,0 — для ковровых изделий.

Плюсовые отклонения по длине и ширине ковровых покрытий и изделий не ограничены.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. (Исключен, Изм. № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Ковровые покрытия и изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и техническим описанием для каждого артикула.

2.2. Характеристики

2.2.1. По художественно-эстетическим показателям ковровые покрытия и изделия должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в соответствии с ГОСТ 15.007 (разд. 2).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1991
© ИПК Издательство стандартов, 2005

С. 2 ГОСТ 28867—90

2.2.2. По виду применяемых пряжи или нитей, формирующих ворс или рабочую поверхность, ковровые покрытия и изделия подразделяют на:

- чистошерстяные;
- шерстяные;
- полушерстяные;
- из химических волокон и нитей.

К чистошерстяным относят ковровые покрытия и изделия, содержащие в пряже, формирующей ворс или рабочую поверхность, не менее 95 % шерстяных волокон.

К шерстяным относят ковровые покрытия и изделия, содержащие в пряже, формирующей ворс или рабочую поверхность, не менее 70 % шерстяных волокон.

К полушерстяным относят ковровые покрытия и изделия, содержащие в пряже, формирующей ворс или рабочую поверхность, не менее 20 % шерстяных волокон.

К ковровым покрытиям и изделиям из химических волокон и нитей относят ковровые покрытия и изделия, содержащие в нитях, формирующих ворс или рабочую поверхность, менее 20 % шерстяных волокон в сочетании с химическими или из 100 % химических волокон или нитей.

Допускается применение других видов волокон и нитей, формирующих ворсовую поверхность ковровых покрытий и изделий.

2.2.3. Ковровые покрытия и изделия могут вырабатываться с разрезным, петлевым, рельефным, комбинированным ворсом и/или с печатным рисунком.

2.2.1—2.2.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2.4. (Исключен, Изм. № 1).

2.2.5. Высота ворса ковровых покрытий и изделий должна быть, мм:

- 5₋₁ — трикотажных с петлевым ворсом;
- 7₋₁ — трикотажных с разрезным ворсом;
- 3_{-0,5} — вязально-прошивных (Малимо);
- 6₋₁ — трикотажных жаккардовых (Лирофлор).

Высота ворса прошивных (тафтинговых) покрытий и изделий — в соответствии с техническим описанием на конкретный артикул, допускаемые отклонения не должны превышать — 1 мм.

Допускаются по согласованию с заказчиком другие значения высоты ворса ковровых покрытий и изделий.

2.2.6. Прочность закрепления ворса прошивных (тафтинговых) покрытий и изделий должна быть, мН, не менее:

- 14700 — для разрезного ворса;
- 20000 — для петлевого ворса.

Ковровые покрытия и изделия должны быть обработаны с изнаночной стороны составом на основе латекса, другими полимерными материалами или дублированными с изнаночной стороны текстильными материалами.

2.2.7. Устойчивость окраски ковровых покрытий и изделий подразделяют на прочную (ПК) и обыкновенную (ОК).

Устойчивость окраски ковровых покрытий и изделий должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Наименование группы окраски	Устойчивость окраски к воздействию, баллы, не менее				
	сухого трения	дистиллированной воды	света	шампунирования	пота (используемых в детских учреждениях)
	Закрашивание смежной ткани	Изменение первоначальной окраски			
Прочная	4	4	5	4	3
Обыкновенная	3	3	4	3	3

Примечания:

1. Допускается для печатных покрытий и изделий устойчивость окраски к свету 4 балла — для прочной и 3 балла — для обыкновенной окраски.

2. Допускается проверять показатели устойчивости окраски при смене класса и вида красителей, но не реже одного раза в год.

2.2.8. Стойкость к истиранию ворсовой поверхности (число циклов при истирании до появления грунта) должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Наименование покрытий и изделий	Стойкость к истиранию ворсовой поверхности, циклы, не менее			
	Ворс из полиамидных текстурированных нитей	Ворс из полипропиленовых текстурированных нитей	Чистощерстяной, шерстяной и полшерстяной ворс	Ворс из смеси искусственных и синтетических волокон
Прошивные (тафтинговые) с ворсовой нитью линейной плотности, текс:				
до 300	2000	1000	—	—
от 301 до 500	2800	2000	—	—
от 501 и более	6000	4000	2000	1500
Вязально-прошивные (Малимо)	2000	—	—	—
Трикотажные жаккардовые (Лирофлор)	4000	—	—	—
Трикотажные с ворсовой нитью линейной плотности, текс:				
до 500	5000	—	—	—
от 501 и более	7000	—	—	—

Примечание. Допускается проверять показатель стойкости к истиранию ворсовой поверхности при постановке продукции на производство, при смене видов сырья, но не реже одного раза в год.

2.2.5—2.2.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2.9. Допускаемые минусовые отклонения должны быть, %, не более:

- 7 — по поверхностной плотности готового покрытия или изделия;
- 5 — по поверхностной плотности ворса;
- 5 — по числу ворсовых петель (пучков) на 10 см по длине и ширине;
- 10 — по поверхностной плотности приклея.

2.2.10. Изменение линейных размеров после мокрой обработки покрытий и изделий должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

Наименование покрытий и изделий	Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %, не более	
	по длине	по ширине
Прошивные (тафтинговые):		
с грунтом из полипропиленовых пленочных нитей	1,0	0,5
с грунтом из полипропиленовых пленочных нитей в сочетании с другими волокнами и нитями	3,5	3,0
с грунтом из полудельной пряжи	8,0	5,0
Вязательно-прошивные (Малимо)	2,5	1,0
Трикотажные жаккардовые (Лирофлор)	3,0	0,5
Трикотажные:		
с петлевым ворсом	1,5	1,2
с разрезным ворсом	2,9	2,3

Примечание. Допускается проверять изменение линейных размеров после мокрой обработки при постановке продукции на производство, при смене видов сырья, но не реже одного раза в год.

2.2.11. Удельное поверхностное электрическое сопротивление ковровых покрытий и изделий с ворсом должно быть не более 10×10^{13} Ом.

2.2.10, 2.2.11. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2.12. Определение сортности ковровых покрытий и изделий

2.2.12.1. На ковровые покрытия и изделия устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

2.2.12.2. Суммарное количество баллов на условную меру не должно превышать:
для трикотажных жаккардовых (Лирофлор) и вязально-прошивных изделий (Малимо):

6 — для 1-го сорта,

16 — для 2-го сорта;

для прошивных (тафтинговые) покрытий и трикотажных:

9 — для 1-го сорта,

15 — для 2-го сорта.

Условная мера устанавливается:

10 м² — для покрытий;

одно изделие — для штучных изделий.

2.2.12.3. При отклонении фактической длины и ширины, а также площади от условной количество баллов пересчитывают.

2.2.12.4. Пороки внешнего вида оценивают в баллах в соответствии с табл. 5.

Таблица 5

Наименование и размер порока	Оценка пороков, баллы, в покрытиях и изделиях				Примечание
	прошивных (тафтин- говых)	вязально- прошивных (Малимо)	трикотажных жаккардовых (Лирофлор)	трикотаж- ных	
1. Близны ворсовой основы в одну нить длиной от 0,5 до 1 см	3	1	3	1	Каждый последующий 1 см оценивается 1 баллом
2. Близны прошивной основы в одну нить длиной в 2 см	—	1	3	—	Каждый последующий 1 см оценивается 1 баллом
3. Близны (сбросы) грунтовой основы — за каждый порок длиной в 2 см	—	—	—	2	—
4. Утолщенная ворсовая нить более двукратной толщины — за каждый порок длиной в 50 см	2	2	5	3	Каждые последующие 50 см оцениваются 1 баллом
5. Затыжка ворса (уменьшение его высоты в два раза против нормируемой) в 5 см по наибольшей длине	1	1	3	3	Каждый последующий 1 см оценивается 1 баллом
6. Отклонение высоты ворса от нормы на 1 мм по всей ширине изделия на 50 см по длине	—	1	1	1	Каждые последующие 0,3 м оцениваются 1 баллом
7. Отклонение высоты высокого ворса рельефного рисунка на 3 мм, низкого ворса и ворса гладких ковров на 1,5 мм от нормы по всей ширине изделия на 50 см по длине	1	—	—	—	—
8. Наличие посторонних нитей на лицевой стороне, за каждый порок длиной от 5 до 10 см	4	—	7	—	Каждые последующие 10 см оцениваются 2 баллами

Наименование и размер порока	Оценка пороков, баллы, в покрытиях и изделиях				Примечание
	прошивных (тафтин- говых)	вязально- прошивных (Малимо)	трикотажных жаккардовых (Лирофлор)	трикотаж- ных	
9. Отсутствие уточной нити, за каждый порок в 3 см	—	—	—	2	—
10. Смещение петельного ряда от прямой на 1 см, за каждый порок в 50 см по длине	—	—	—	7	Каждые последующие 50 см оцениваются 4 баллами
11. Петли грунтовой основы на ворсовой поверхности, за каждый порок в 5 см	—	—	—	3	—
12. Пятна, заметно выраженные на ворсовой поверхности	Не допускаются				—
13. Пятна на изнаночной стороне, кроме краски на печатных коврах, за каждый порок в 5 см по наибольшей длине	3	2	7	2	—
14. Вытянутый гофрированный край	Не допускается				—
15. Вытянутый край по ширине до 2 см, за каждый порок по длине изделия	3	—	—	—	—
16. Уточные петли и затяжки на расстоянии 3 см от кромки ковра, за каждый порок в 50 см	—	—	3	—	Каждые последующие 50 см оцениваются 2 баллами
17. Неровная обработка на оверлочной машине (отклонение от прямой на 1 см), за каждый порок в 50 см	4	—	4	—	—
18. Слабо выраженная разнотеночность, за каждый порок в 50 см по длине	1	1	3	3	—
19. Искажение одной детали рисунка, не нарушающее общей композиции, за каждый порок	4	—	4	4	—
20. Искажение деталей рисунка (не более трех), не нарушающее общей композиции	6	—	7	7	—
21. Выход латекса на лицевую сторону	Не допускается				—
22. Наложение деталей рисунка по всему изделию (при печати)	8	—	—	8	—
23. Неровнота крашения и набивки по цвету, распространенная по всему изделию (при печати)	6	—	—	6	—
24. Непропечатанные участки:					
до 3 см по наибольшей длине св. 3 см	7	—	—	7	—
	Не допускаются				

Наименование и размер порока	Оценка пороков, баллы, в покрытиях и изделиях				Примечание
	прошивных (тафтин- говых)	вязально- прошивных (Малико)	трикотажных жаккардовых (Лирофлор)	трикотаж- ных	
25. Видимая штопка: за каждый порок в 10 см по наибольшей длине	1	1	—	7	
под одну уточную нить по всей ширине изделия	—	—	—	10	
26. Выдер ворса	—	—	—	7	—
27. Заломы слабовыраженные	—	—	—	6	—
28. Перекос ворсовых рядов, свыше 5 см от горизонтали	—	—	—	7	—
29. Несдублированные (не- приклеенные) участки площадью до 10 см ² , за каждый порок	3	—	—	3	—
30. Повреждение обрезаемого края	Не допускается				Повреждение края изделия от механичес- кого воздействия (на- пример, ножа)

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2.12.5. Пороки внешнего вида покрытий и изделий — дыры, искажение рисунка, нарушающее художественно-колористическое оформление покрытия и изделия; резко выраженный разнотон; отсутствие латекса на изнаночной стороне — не допускаются и подлежат условному вырезу или разрезу.

Ковры с условным вырезом приравниваются к мерному лоскуту.

Размеры мерного остатка, мерного и весового лоскута, обрези приведены в приложении.

2.2.12.6. Края штучных изделий должны быть обработаны на специальных оверлочных машинах ворсовой пряжей или синтетическими нитями в тон коврового изделия.

Количество стежков на 10 см строчки должно быть не менее:

13 — для трехниточной строчки (прошивные ковры);

18 — для двухниточной строчки (прошивные ковры);

20 — для ковров Лирофлор.

Ширина захвата края — не менее 1 см.

Допускается при обработке края на оверлочной машине типа «Титан» ширина захвата края не менее 0,8 см.

Покрытия допускается выпускать с необрезанной кромкой или с краями, обработанными методом оплавления.

Ковровые покрытия и изделия допускается вырабатывать с необработанными (необшитыми) краями.

(Измененная редакция, Изм. № 1).**2.2.12.7. (Исключен, Изм. № 1).**

2.2.12.8. В техническом описании на конкретный артикул покрытия или изделия устанавливают требования к следующим показателям: наименование волокон и нитей, формирующих ворсовую или рабочую поверхность; вид обработки изнаночной стороны и рецептура латексного состава; линейные плотности волокон и нитей; поверхностная плотность покрытия или изделия; массовая доля сырья; поверхностная плотность ворса; поверхностная плотность приклея; поверхностная плотность грунтовой ткани; высота ворса; число ворсовых стежков и рядов на 10 см; прочность закрепления ворса; стойкость к истиранию ворсовой или рабочей поверхности; нормированная влажность ворсовой нити; изменение линейных размеров после мокрой обработки.

2.3. Маркировка

Маркировка ковровых покрытий и изделий — по ГОСТ 23348.

На маркировочном ярлыке и на изнаночной стороне антистатических ковровых покрытий и изделий должно быть указано условное обозначение «АС».

Транспортная маркировка ковровых покрытий и изделий — по ГОСТ 7000.

На маркировочном ярлыке должна быть указана стойкость к истиранию ворсовой поверхности в циклах.

2.2.12.8, 2.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Упаковка

Первичная упаковка ковровых покрытий и изделий — по ГОСТ 23348.

Упаковка ковровых покрытий и изделий для транспортирования — по ГОСТ 7000.

3. ПРИЕМКА

3.1. Ковровые покрытия и изделия принимают партиями. За партию принимают количество покрытий и изделий одного наименования, артикула, оформленное одним документом, удостоверяющим ее количество и качество.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Проверку качества ковровых покрытий и изделий по внешнему виду, соответствия упаковки и маркировки нормативно-технической документации проводят на 100 % продукции.

3.3. Для определения физико-механических и химических показателей ковровых покрытий от партии отбирают 10 % продукции.

3.4. Для определения физико-механических и химических показателей ковров «Лирофлор» один раз в месяц набирают специальные образцы.

3.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания по этому показателю на удвоенном количестве продукции, отобранной от той же партии. Полученные результаты распространяются на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор проб — по ГОСТ 18276.0.

4.2. Определение массовой доли сырья и массовой доли жира — по ГОСТ 4659.

4.3. Определение линейных размеров, поверхностной плотности покрытия или изделия, поверхностной плотности ворса — по ГОСТ 18276.3.

4.4. Определение числа ворсовых стежков и рядов, высота ворса — по ГОСТ 18276.1.

4.5. Определение влажности — по ГОСТ 18276.2.

4.6. Определение прочности закрепления ворса — по ГОСТ 14217.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.7. Определение перекося — по ГОСТ 14067.

4.8. Определение стойкости к истиранию ворсовой поверхности — по ГОСТ 21530.

4.9. Определение устойчивости окраски — по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.1, ГОСТ 9733.5, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.13, ГОСТ 9733.27, ГОСТ 9733.28.

4.10. Определение изменения линейных размеров после мокрой обработки — по СТ СЭВ 4825.

4.9, 4.10. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.11. Определение поверхностной плотности приклея — по ГОСТ 18276.4.

4.12. Определение удельного поверхностного электрического сопротивления — по ГОСТ 19616 со следующими дополнениями:

отбор проб для ковровых покрытий и изделий — по ГОСТ 20566;

точечная проба для ковровых покрытий и изделий 1000 × 2000 мм;

количество точечных проб для ковровых покрытий и изделий — 10.

4.13. Пороки внешнего вида определяют просмотром ковровых покрытий и изделий на столе в расправленном виде с лицевой и изнаночной стороны при отраженном свете.

4.14. Определение молеустойчивости — по ГОСТ 9.055.

4.13, 4.14. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 7000 со следующим дополнением: при транспортировании ковровых покрытий и изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности контейнеры должны быть выстланы водонепроницаемой бумагой или полимерной пленкой.

При хранении ковровые покрытия и изделия с использованием в ворсовой или рабочей поверхности шерстяных волокон необходимо обрабатывать противомольным препаратом не реже одного раза в шесть месяцев, а при обработке противомольным инсектицидным средством «Ана-род-Митток» — не реже одного раза в год.

Разд. 5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

РАЗМЕРЫ МЕРНОГО ОСТАТКА, МЕРНОГО И ВЕСОВОГО ЛОСКУТА, ОБРЕЗИ

Мерный остаток коврового нетканого покрытия — покрытие площадью не менее 1 м², одна сторона которого размером от 50 до 69 см включительно.

Мерный лоскут коврового нетканого изделия — ковер, имеющий условный вырез, отмеченный сигналом, или часть ковра площадью не менее 1 м², одна сторона которого размером не менее 50 см.

Весовой лоскут коврового нетканого покрытия или изделия — часть ковра или покрытия площадью менее 1 м² либо часть ковра или покрытия, наименьшая сторона которых размером от 10 до 49 см включительно.

Обрезь коврового нетканого покрытия или изделия — часть коврового изделия или покрытия, одна из сторон которого размером менее 10 см.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом легкой промышленности при Госплане СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.Л. Молоков, Т.С. Луцкая, С.Д. Кодола, Н.П. Яновская, Г.В. Нарайкина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3679

Изменение № 1 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 25 от 26 мая 2004 г.)

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

3. ВЗАМЕН ГОСТ 14070—82, ГОСТ 15124—77 (в части норм), ГОСТ 23347—78, ОСТ 17—50—83, РСГ Лит. ССР 1072—88, ТУ 17—РСФСР 58—9224—84, ТУ 17 РСФСР 58—11078—85, ТУ 17 РСФСР 58—10211—88, ТУ 17 РСФСР 58—9467—79

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 9.055—75	4.14
ГОСТ 15.007—88	2.2.1
ГОСТ 4659—79	4.2
ГОСТ 7000—80	2.3; 2.4; 5
ГОСТ 9733.0—83	4.9
ГОСТ 9733.1—91	4.9
ГОСТ 9733.5—83	4.9
ГОСТ 9733.6—83	4.9
ГОСТ 9733.13—83	4.9
ГОСТ 9733.27—83	4.9
ГОСТ 9733.28—91	4.9
ГОСТ 14067—91	4.7
ГОСТ 14217—87	4.6
ГОСТ 18276.0—88	4.1
ГОСТ 18276.1—88	4.4
ГОСТ 18276.2—88	4.5
ГОСТ 18276.3—88	4.3
ГОСТ 18276.4—88	4.11
ГОСТ 19616—74	4.12
ГОСТ 20566—75	4.12
ГОСТ 21530—76	4.11
ГОСТ 23348—78	2.3; 2.4
СТ СЭВ 4825—84	4.10
ИСО 2424—92	Вводная часть

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)

6. ИЗДАНИЕ (декабрь 2004 г.) с Изменением № 1, принятым в ноябре 2004 г. (ИУС 2—2005)

Редактор *Т.П. Шамина*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изм. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 26.01.2005. Подписано в печать 14.02.2005. Усл. печ.л. 1,40. Уч.-изд.л. 1,10.
Тираж 117 экз. С 445. Зак. 81.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.

<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

Изменение № 1 ГОСТ 28867—90 Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 25 от 26.05.2004)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4969

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Вводную часть дополнить абзацем и сноской¹⁾:

«Классификация ковров и ковровых покрытий и терминология — по ИСО 2424¹⁾».

Пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1. Размеры по длине и ширине ковровых покрытий и изделий устанавливают по согласованию с заказчиком. Предельные отклонения по ширине ковровых покрытий и изделий должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Размеры, см	Предельное отклонение, см
До 100 включ.	— 1,5
Св. 100 » 150 »	— 2,0
» 150 » 200 »	— 2,5
» 200 и более	— 3,0

Минусовые отклонения по длине должны составлять от номинальной, %, не более:

0,5 — для ковровых покрытий;

1,0 — для ковровых изделий.

¹⁾ С оригиналом и переводом ИСО 2424 можно ознакомиться и получить в ОАО «НПК ЦНИИшерсть» по адресу: 107023 Москва, ул. Малая Семеновская, 3.

(Продолжение см. с. 60)

Плюсовые отклонения по длине и ширине ковровых покрытий и изделий не ограничены».

Пункт 1.2 исключить.

Пункт 2.2.1 после ссылки на ГОСТ 15.007 дополнить словами: «(раздел 2)».

Пункты 2.2.2, 2.2.3 изложить в новой редакции:

«2.2.2. По виду применяемых пряжи или нитей, формирующих ворс или рабочую поверхность, ковровые покрытия и изделия подразделяют на:

- чистошерстяные;
- шерстяные;
- полушерстяные;
- из химических волокон и нитей.

К чистошерстяным относят ковровые покрытия и изделия, содержащие в пряже, формирующей ворс или рабочую поверхность, не менее 95 % шерстяных волокон.

К шерстяным относят ковровые покрытия и изделия, содержащие в пряже, формирующей ворс или рабочую поверхность, не менее 70 % шерстяных волокон.

К полушерстяным относят ковровые покрытия и изделия, содержащие в пряже, формирующей ворс или рабочую поверхность, не менее 20 % шерстяных волокон.

К ковровым покрытиям и изделиям из химических волокон и нитей относят ковровые покрытия и изделия, содержащие в нитях, формирующих ворс или рабочую поверхность, менее 20 % шерстяных волокон в сочетании с химическими или из 100 % химических волокон или нитей.

Допускается применение других видов волокон и нитей, формирующих ворсовую поверхность ковровых покрытий и изделий.

2.2.3. Ковровые покрытия и изделия могут вырабатываться с разрезным, петлевым, рельефным, комбинированным ворсом и/или с печатным рисунком».

Пункт 2.2.4 исключить.

Пункт 2.2.5 дополнить абзацем:

«Допускаются по согласованию с заказчиком другие значения высоты ворса ковровых покрытий и изделий».

Пункт 2.2.6 дополнить абзацем:

«Ковровые покрытия и изделия должны быть обработаны с изнаночной стороны составом на основе латекса, другими полимерными материалами или дублированными с изнаночной стороны текстильными материалами».

Пункт 2.2.7. Второй абзац и таблицу 2 изложить в новой редакции:

«Устойчивость окраски ковровых покрытий и изделий должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Наименование группы окраски	Устойчивость окраски к воздействию, баллы, не менее				
	сухого трения	дистиллированной воды	света	шампунирования	пота (используемых в детских учреждениях)
	Закрашивание смежной ткани	Изменение первоначальной окраски			
Прочная	4	4	5	4	3
Обыкновенная	3	3	4	3	3

таблицу 2 дополнить примечанием — 2:

«2. Допускается проверять показатели устойчивости окраски при смене класса и вида красителей, но не реже одного раза в год».

Пункт 2.2.8. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а 3

Наименование покрытий и изделий	Стойкость к истиранию ворсовой поверхности, циклы, не менее			
	Ворс из полиамидных текстирированных нитей	Ворс из полипропиленовых текстирированных нитей	Чистощерстяной, шерстяной и полущерстяной ворс	Ворс из смеси искусственных и синтетических волокон
Прошивные (тафтинговые) с ворсовой нитью линейной плотности, текс: до 300 от 301 до 500 от 501 и более	2000	1000	—	—
	2800	2000	—	—
	6000	4000	2000	1500
Вязально-прошивные (Малимо)	2000	—	—	—
Трикотажные жаккардовые (Лирофлор)	4000	—	—	—

(Продолжение см. с. 62)

Продолжение табл. 3

Наименование покрытий и изделий	Стойкость к истиранию ворсовой поверхности циклы, не менее			
	Ворс из полиамидных текстурированных нитей	Ворс из полипропиленовых текстурированных нитей	Чистошерстяной, шерстяной и полшерстяной ворс	Ворс из смеси искусственных и синтетических волокон
Трикотажные с ворсовой нитью линейной плотности, текс:				
до 500	5000	—	—	—
от 501 и более	7000	—	—	—

дополнить примечанием:

«Примечание. Допускается проверять показатель стойкости к истиранию ворсовой поверхности при постановке продукции на производство, при смене видов сырья, но не реже одного раза в год».

Пункт 2.2.10. Заменить слово: «Усадка» на «Изменение линейных размеров после мокрой обработки» (2 раза);

таблицу 4 после слов «с грунтом из полипропиленовых пленочных нитей» дополнить наименованием и значениями:

Наименование покрытий и изделий	Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %, не более	
	по длине	по ширине
с грунтом из полипропиленовых пленочных нитей в сочетании с другими волокнами и нитями	3,5	3,0

дополнить примечанием:

«Примечание. Допускается проверять изменение линейных размеров после мокрой обработки при постановке продукции на производство, при смене видов сырья, но не реже одного раза в год».

Пункт 2.2.11. Исключить слова: «вырабатываемых из антистатичной капроновой текстурированной жгутовой нити»

Пункт 2.2.12.4. Таблицу 5 дополнить пунктами — 29, 30:

(Продолжение см. с. 63)

Наименование и размер порока	Оценка пороков, баллы, в покрытиях и изделиях				Примечание
	прошив- ных (тафтин- говых)	вязально- прошив- ных (Малимо)	трикотаж- ных жаккардо- вых (Лирофлор)	три- ко- таж- ных	
29. Несдублиро- ванные (неприкле- енные) участки пло- щадью до 10 см ² , за каждый порок	3	—	—	3	—
30. Повреждение обрезного края	Не допускается				Повреждение края изделия от механического воздействия (на- пример, ножа)

Пункт 2.2.12.6 дополнить абзацем:

«Ковровые покрытия и изделия допускается вырабатывать с необра-
ботанными (необшитыми) краями».

Пункт 2.2.12.7 исключить.

Пункт 2.2.12.8 после слов «или рабочую поверхность» дополнить сло-
вами: «вид обработки изнаночной стороны и рецептура латексного соста-
ва»; после слов «нормированная влажность» дополнить словами: «ворсо-
вой нити»;

заменить слова: «ворсового пучка или петли» на «ворса», «величина
усадки» на «изменение линейных размеров после мокрой обработки».

Пункт 2.3 дополнить абзацем:

«На маркировочном ярлыке должна быть указана стойкость к истира-
нию ворсовой поверхности в циклах».

Пункт 3.1. Заменить слова: «документом о качестве» на «документом,
удостоверяющим ее количество и качество».

Пункт 3.5 дополнить словами: «Полученные результаты распростра-
няются на всю партию».

Пункт 4.6 изложить в новой редакции:

«4.6. Определение прочности закрепления ворса — по ГОСТ 14217».

Пункт 4.9. Заменить ссылку: ГОСТ 15124 на ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.1,
ГОСТ 9733.5, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.13, ГОСТ 9733.27, ГОСТ 9733.28.

Пункт 4.10. Заменить слово: «усадки» на «изменения линейных разме-
ров после мокрой обработки».

(Продолжение см. с. 64)

Раздел 4 дополнить пунктами — 4.13, 4.14:

«4.13. Пороки внешнего вида определяют просмотром ковровых покрытий и изделий на столе в расправленном виде с лицевой и изнаночной стороны при отраженном свете.

4.14. Определение молеустойчивости — по ГОСТ 9.055».

Раздел 5 дополнить абзацем:

«При хранении ковровые покрытия и изделия с использованием в ворсовой или рабочей поверхности шерстяных волокон необходимо обрабатывать противомольным препаратом не реже одного раза в шесть месяцев, а при обработке противомольным средством инсектицидным «Анарод-Митток» — не реже одного раза в год».

Информационные данные. Пункт 5. Таблицу дополнить ссылками: ГОСТ 9.055—75, 4.14; ИСО 2424—92, Вводная часть;

заменить ссылки: ГОСТ 14067—80 на ГОСТ 14067—91; ГОСТ 15124—77 на ГОСТ 9733.0—83; ГОСТ 9733.1—83; ГОСТ 9733.5—83; ГОСТ 9733.6—83; ГОСТ 9733.13—83; ГОСТ 9733.27—83; ГОСТ 9733.28—83.

(ИУС № 2 2005 г.)