

ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ УСТЬЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ УСТЬЕВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ
28919—91Flange connections of wellhead equipment. Types, basic parameters
and dimensionsМКС 75.180.10
ОКП 36 6000

Дата введения 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется на фланцевые соединения со стальными кольцевыми прокладками восьмиугольного сечения, предназначенные для соединения составных частей устьевого нефтепромыслового оборудования на рабочее давление от 14 до 140 МПа и условным проходом от 50 до 680 мм, а также на фланцы, прокладки, шпильки и гайки фланцевых соединений.

Требования стандарта являются обязательными, кроме требований пп. 1.1, 1.4 в части показателя «Длина шпильки», пп. 1.3, 1.6 в части показателя «Масса, кг», которые являются рекомендуемыми.

1. ТИПЫ, ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Устанавливаются два типа фланцевых соединений:

1 — с зазором между торцами фланцев;

2 — без зазора между торцами фланцев.

Для каждого типа фланцевого соединения предусматривается по два варианта соединения: фланец с фланцем и фланец с корпусом (т. е. соединение фланца с фланцем, совмещенным с корпусом).

Типы, варианты и основные параметры фланцевых соединений должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.




Таблица 1

Условный проход D_s , мм	Тип фланцевого соединения									
	1				2					
	Рабочее давление P_p , МПа			Зазор между фланцами, δ^* , мм	Рабочее давление P_p , МПа					
	14	21	35		14	21	35	70	105	140
50	×	×	×	5	—	—	—	×	×	×
65	×	×	×	5	—	—	—	×	×	×
80	×	×	×	5	—	—	—	×	×	×
100	×	×	×	5	—	—	—	×	×	×
180	×	×	—	5	—	—	—	×	×	×
	—	—	×	3						
230	×	×	—	5	—	—	—	×	×	×
	—	—	×	4						
280	×	×	—	5	—	—	—	×	×	×
	—	—	×	4						
350	×	×	—	5	—	—	×	×	×	×
425	×	—	—	5	—	—	×	×	—	—
	—	×		4						
480	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—
540	×	—	—	5	—	—	×	×	—	—
	—	×	—	3						
680	—	—	—	—	×	×	—	—	—	—

* Размер для справок.

Примечание. Знак «х» обозначает, что предусмотрено данное сочетание параметров.


1.2. Стандарт предусматривает два исполнения фланцев:

1 — для фланцевых соединений типа 1 (черт. 2);


2 — для фланцевых соединений типа 2 (черт. 3).

Параметры фланцев должны соответствовать указанным в табл. 2 и 3.

Исполнение 1




Вариант исполнения торца



Черт. 2

Исполнение 2



- * $f_{1\max} = f, f_{1\min} = 3$ мм. Допускается для фланцев, совмещенных с корпусом, $f_1 = 0$.
 ** Для фланцев с наружным диаметром не более 315 мм допуск параллельности — 0,2/100.

Черт. 3

Таблица 2

Параметры фланцев исполнения 1 (по черт. 2)

Размеры, мм

Обозначение фланца	Условный проход D_y	Диаметр проходного отверстия d , не более	Наружный диаметр D	Диаметр делительной окружности центров отверстий под шпильки D_1	Диаметр проточки на привалочном торце D_2 , не менее	Средний диаметр канавки под прокладку D_3	Большой диаметр шейки D_4	Диаметр отверстий под шпильки d_1	Количество отверстий под шпильки n	Полная высота тарелки h	Основная высота тарелки h_1	Ширина канавки b	Глубина канавки f	Радиус скругления канавки R	Применяемость составных частей фланцевых соединений			
															Обозначение прокладки	Резьба шпилек и гаек	Длина шпильки (по черт. 1)	
																	L_1	L_2

 P_p 14 МПа

50 × 14	50	52	165	127,0	108	82,5	84	19	8	34	26	12,0	8,0	0,8	П23	М16	120	90
65 × 14	65	65	190	149,0	127	101,6	100	23	8	37	29	12,0	8,0	0,8	П26	М20	130	100
80 × 14	80	80	210	168,0	145	123,8	118	23	8	40	32	12,0	8,0	0,8	П31	М20	140	110
100 × 14	100	103	275	216,0	175	149,2	153	25	8	46	38	12,0	8,0	0,8	П37	М22	160	120
180 × 14	180	180	355	292,0	241	211,1	223	28	12	56	48	12,0	8,0	0,8	П45	М24	180	140
230 × 14	230	230	420	349,0	302	269,9	273	32	12	64	56	12,0	8,0	0,8	П49	М27	210	150
280 × 14	280	280	510	432,0	355	323,8	343	36	16	72	64	12,0	8,0	0,8	П53	М33	230	160

Размеры, мм

Обозначение фланца	Условный проход D_y	Диаметр проходного отверстия d , не более	Наружный диаметр D	Диаметр желательной окружности центров отверстий под шпильки D_1	Диаметр проточки на прилегающем торце D_2 , не менее	Средний диаметр канавки под прокладку D_3	Большой диаметр шейки D_4	Диаметр отверстий под шпильки d_1	Количество отверстий под шпильки n	Полная высота тарелки h	Основная высота тарелки h_0	Ширина канавки b	Глубина канавки f	Радиус скругления канавки R	Применяемость составных частей фланцевых соединений			
															Обозначение прокладок	Резьба шпилек и гаек	Длина шпилек (по черт. 1)	
																	L_1	L_2

 P_p 14 МПа

350 × 14	350	346	560	489,0	413	381,0	400	36	20	75	67	12,0	8,0	0,8	П57	М33	230	160
425 × 14	425	425	685	603,0	508	469,9	496	42	20	85	76	12,0	8,0	0,8	П65	М39	270	200
540 × 14	540	540	812	724,0	635	584,2	610	45	24	99	89	13,5	9,5	1,6	П73	М42	300	200

 P_p 21 МПа

50 × 21	50	52	215	165,0	125	95,2	105	25	8	46	38	12,0	8,0	0,8	П24	М22	160	120
65 × 21	65	65	245	190,5	135	107,9	124	28	8	50	42	12,0	8,0	0,8	П27	М24	170	130
80 × 21	80	80	242	190,5	155	123,8	127	25	8	46	38	12,0	8,0	0,8	П31	М22	160	120
100 × 21	100	103	292	235,0	180	149,2	159	32	8	53	45	12,0	8,0	0,8	П37	М27	180	140
180 × 21	180	180	380	317,5	240	211,1	235	32	12	64	56	12,0	8,0	0,8	П45	М27	210	150
230 × 21	230	230	470	394,0	310	269,9	299	39	12	72	64	12,0	8,0	0,8	П49	М36	230	170
280 × 21	280	280	545	470,0	365	323,8	369	39	16	78	70	12,0	8,0	0,8	П53	М36	250	170
350 × 21	350	346	610	533,5	420	381,0	419	39	20	88	80	12,0	8,0	0,8	П57	М36	270	180
425 × 21	425	425	705	616,0	525	469,9	508	45	20	100	89	16,7	11,0	1,6	П66	М42	300	200
540 × 21	540	527	858	749,5	648	584,2	623	56	20	121	108	20,0	13,0	1,6	П74	М52	370	250

 P_p 35 МПа

50 × 35	50	52	215	165,0	125	95,2	105	25	8	46	38	12,0	8,0	0,8	П24	М22	160	120
65 × 35	65	65	245	190,5	135	107,9	124	28	8	50	42	12,0	8,0	0,8	П27	М24	170	130
80 × 35	80	80	265	203,0	170	136,5	134	32	8	56	48	12,0	8,0	0,8	П35	М27	190	140
100 × 35	100	103	310	241,0	195	161,9	162	36	8	62	54	12,0	8,0	0,8	П39	М33	210	150
180 × 35	180	180	395	317,5	250	211,1	229	39	12	92	83	13,5	9,5	1,6	П46	М36	280	190
230 × 35	230	230	482	394,0	320	269,9	292	45	12	103	92	16,7	11,0	1,6	П50	М42	320	210
280 × 35	280	280	585	483,0	375	323,8	369	51	12	119	108	16,7	11,0	1,6	П54	М48	360	240

Таблица 3

Параметры фланцев исполнения 2 (по черт. 3)

Размеры, мм

Обозначение фланца	Условный проход D_v	Диаметр проходного отверстия d , не более	Наружный диаметр D	Диаметр делительной окружности центров отверстий под шпильки D_1	Диаметр проточки на привалочном торце D_2	Наружный диаметр канавки под прокладку D_3	Большой диаметр шейки D_4	Малый диаметр шейки D_5 , не менее	Диаметр отверстий под шпильки d_1	Количество отверстий под шпильки n	Высота конусной части шейки H	Полная высота тарелки b	Ширина канавки b	Глубина канавки f	Применимость составных частей фланцевых соединений			
															Обозначение прокладки	Резьба шпилек и гаек	Длина шпильки (по черт. 1)	
																	L_1	L_2
P_p 14 МПа																		
680 × 14	680	680	1040	952,5	805	768,3	836	743	48	20	185	126	22,9	21,5	БХ167	M45 × 3	360	230
P_p 21 МПа																		
680 × 21	680	680	1102	1000,0	832	774,2	870	776	56	24	185	161	25,9	21,5	БХ168	M52 × 3	450	280
P_p 35 МПа																		
350 × 35	350	346	675	590,5	457	408,0	480	424	45	16	115	113	20,0	14,3	БХ160	M42 × 3	330	220
425 × 35	425	425	772	676,5	535	478,3	556	527	51	16	76	130	17,9	8,3	БХ162	M48 × 3	380	250
480 × 35	480	477	904	803,1	627	563,5	675	598	56	20	152	166	25,6	18,3	БХ163	M52 × 3	450	270
540 × 35	540	540	990	885,8	702	632,0	759	680	56	24	165	181	27,2	19,2	БХ165	M52 × 3	490	300
P_p 70 МПа																		
60 × 70	50	52	200	158,5	110	86,2	100	75	23	8	52	44	12,6	6,0	БХ152	M20	140	110
65 × 70	65	65	230	184,0	140	102,8	121	92	25	8	57	51	14,1	6,8	БХ153	M22	160	120
80 × 70	80	78	270	216,0	155	119,0	142	110	28	8	64	58	15,4	7,5	БХ154	M24	180	130
100 × 70	100	103	315	258,5	185	150,6	183	146	32	8	73	70	17,7	8,3	БХ155	M27	240	150
180 × 70	180	180	480	403,0	300	241,8	302	254	42	12	95	103	23,4	11,1	БХ156	M39 × 3	300	200
230 × 70	230	230	550	476,0	360	299,1	375	327	42	16	94	124	26,4	12,7	БХ157	M39 × 3	340	220
280 × 70	280	280	655	565,0	430	357,2	450	400	48	16	103	141	29,2	14,3	БХ158	M45 × 3	390	250
350 × 70	350	346	768	763,0	520	432,6	553	495	52	20	114	168	32,5	15,9	БХ159	M48 × 3	450	270
425 × 70	425	425	872	776,3	576	478,3	656	602	52	24	76	168	17,9	8,3	БХ162	M48 × 3	460	280
480 × 70	480	477	1040	925,6	697	577,9	752	675	59	24	156	223	32,8	18,3	БХ164	M56 × 4	580	360
540 × 70	540	540	1145	1022,4	781	647,9	848	762	67	24	165	241	34,9	19,2	БХ166	M64 × 4	640	390
P_p 105 МПа																		
50 × 105	50	52	222	174,5	115	86,2	111	83	25	8	55	51	12,6	6,0	БХ152	M22	160	120
65 × 105	65	65	255	200,0	135	102,8	129	100	28	8	60	57	14,1	6,7	БХ153	M24	180	130
80 × 105	80	78	288	230,0	155	119,0	154	123	32	8	65	65	15,4	7,5	БХ154	M27	200	140
100 × 105	100	103	360	290,5	195	150,6	195	159	39	8	75	80	17,7	8,3	БХ155	M36 × 3	250	160
180 × 105	180	180	505	428,5	305	241,8	325	275	42	16	90	120	23,4	11,1	БХ156	M39 × 3	330	220
230 × 105	230	230	648	552,5	380	299,1	432	349	52	16	125	146	26,4	12,7	БХ157	M48 × 3	410	260
280 × 105	280	280	813	711,0	455	357,2	584	427	56	20	240	188	29,2	14,3	БХ158	M52 × 3	500	310
350 × 105	350	346	886	771,5	541	432,6	595	529	59	20	115	205	32,5	15,7	БХ159	M56 × 4	560	350
480 × 105	480	477	1162	1016	722	577,9	813	731	80	20	156	255,5	32,8	18,3	БХ164	M76 × 4	690	440

Размеры, мм

Обозначение фланца	Условный проход D_y	Диаметр проходного отверстия d_1 , не более	Наружный диаметр D	Диаметр делительной окружности центров отверстий под шпильки D_1	Диаметр проточки на привалочном торце D_2	Наружный диаметр канавки под прокладку D_3	Большой диаметр шейки D_4	Малый диаметр шейки D_5 , не менее	Диаметр отверстий под шпильки d_1	Количество отверстий под шпильки n	Высота конусной части шейки H	Полная высота тарелки h	Ширина канавки b	Глубина канавки f	Применяемость составных частей фланцевых соединений			
															Обозначение прокладки	Резьба шпилек и гаек	Длина шпилек (по черт. 1)	
																	L_1	L_2

 P_p 140 МПа

50 × 140	50	52	287	230,2	130	86,2	154	127	32	8	52	72	12,6	6,0	БХ152	M27	220	150
65 × 140	65	65	325	261,9	150	102,8	173	145	36	8	60	80	14,1	6,8	БХ153	M33 × 3	250	160
80 × 140	80	78	357	287,3	170	119,0	192	160	39	8	64	86	15,4	7,5	БХ154	M36 × 3	260	180
100 × 140	100	103	446	357,2	220	150,6	243	207	48	8	73	107	17,7	8,3	БХ155	M45 × 3	330	220
180 × 140	180	180	656	554,0	350	241,8	386	338	56	16	97	165	23,4	11,1	БХ156	M52 × 3	460	290
230 × 140	230	230	805	685,8	441	299,1	481	429	67	16	108	205	26,4	12,7	БХ157	M64 × 4	580	370
280 × 140	280	280	883	749,3	505	357,2	567	506	73	16	104	224	29,2	14,3	БХ158	M70 × 4	610	390
350 × 140	350	346	1162	1016,0	614	432,6	694	629	80	20	134	292	32,5	15,9	БХ159	M76 × 4	770	470

1.3. Стандартом предусматриваются два исполнения прокладок:


П — для фланцевых соединений типа 1 (черт. 4);

БХ — для фланцевых соединений типа 2 (черт. 5).

Конструкция, размеры, масса и применяемость прокладок должны соответствовать для исполнений:

П — черт. 4 и табл. 4;

БХ — черт. 5 и табл. 5.




Черт. 4

Размеры, мм

Таблица 4

Обозначение прокладки	Средний диаметр D	Высота h	Ширина b	Ширина торца b_1	Масса, кг, не более
П 23	82,5	16	11,1	7,7	0,38
П 24	95,2	16	11,1	7,7	0,41
П 26	101,6	16	11,1	7,7	0,46
П 27	107,9	16	11,1	7,7	0,49
П 31	123,8	16	11,1	7,7	0,71
П 35	136,5	16	11,1	7,7	0,97
П 37	149,2	16	11,1	7,7	0,65
П 39	161,9	16	11,1	7,7	1,20
П 45	211,1	16	11,1	7,7	0,92
П 46	211,1	18	12,7	8,7	2,05
П 49	269,9	16	11,1	7,7	1,17
П 50	269,9	21	15,9	10,5	2,10
П 53	323,8	16	11,1	7,7	1,41
П 54	323,8	21	15,9	10,5	2,60
П 57	381,0	16	11,1	7,7	1,65
П 65	469,9	16	11,1	7,7	2,10
П 66	469,9	21	15,9	10,5	3,89
П 73	584,2	18	12,7	8,7	2,18
П 74	584,2	24	19,0	12,3	3,60



Черт. 5

Размеры, мм

Таблица 5

Обозначение прокладки	Наружный диаметр D	Наружный диаметр торца D_1	Ширина b	Ширина торца b_1	Высота h	Диаметр перепускного отверстия d	Радиус скругления R	Масса, кг, не более
Б × 152	84,7	83,2	10,2	8,8	10,2	1,6	1,0	0,19
Б × 153	100,9	99,3	11,4	9,8	11,4	1,6	1,0	0,28
Б × 154	116,8	115,1	12,4	10,6	12,4	1,6	1,2	0,38
Б × 155	148,0	145,9	14,2	12,2	14,2	1,6	1,2	0,65
Б × 156	237,9	235,3	18,6	16,0	18,6	3,2	1,6	1,90
Б × 157	294,5	291,5	21,0	18,0	21,0	3,2	2,0	2,90
Б × 158	352,0	348,8	23,1	19,9	23,1	3,2	2,0	4,30
Б × 159	426,7	423,1	25,7	22,1	25,7	3,2	2,5	6,70
Б × 160	402,6	399,2	13,7	10,4	23,8	3,2	2,0	3,20
Б × 162	475,5	473,5	14,2	12,2	14,2	1,6	1,2	4,00
Б × 163	556,1	551,9	17,37	13,1	30,1	3,0	3,0	6,86
Б × 164	570,5	556,3	24,58	20,3	30,1	3,0	3,0	9,8

Размеры, мм

Обозначение прокладки	Наружный диаметр D	Наружный диаметр торца D_1	Ширина b	Ширина горца b_1	Высота h	Диаметр перепускного отверстия d	Радиус скругления R	Масса, кг, не более
Б × 165	624,7	620,2	18,5	14,0	32,0	3,2	3,0	9,50
Б × 166	640,0	635,5	26,1	21,6	32,0	3,2	3,0	14,40
Б × 167	759,4	754,3	13,1	8,0	35,9	1,6	3,2	10,00
Б × 168	765,2	760,2	16,0	11,0	35,9	1,6	3,2	14,00


1.4. Стандартом предусматриваются два исполнения шпилек:

1 — для деталей с гладкими отверстиями;


2 — с винчиваемым концом.

Конструкция, размеры и применяемость шпилек должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 2 и 3.

Исполнение 1


 $3,2 \sqrt{(\vee)}$

Исполнение 2



d — диаметр резьбы шпильки в соответствии с табл. 2 или 3;

$l_1 = 2d$;

$l_1 = 1,25$ для резьб от М16 до М30 включительно; $l_1 = d$ для М33 и более;

d_1 — по ГОСТ 19256 или ГОСТ 19258;

L — длина шпильки в соответствии с табл. 2 или 3.

$L = L_1$ для соединения «фланец-фланец» или $L = L_2$ для соединения «фланец-корпус»

Черт. 6


Допускается изготовление шпилек исполнения 1 по ГОСТ 22042, исполнения 2 — по ГОСТ 22034 (для номинальных диаметров резьбы до 30 мм) и по ГОСТ 22032 (для номинальных диаметров резьбы более 30 мм).

Шпильки исполнения 1 допускается изготавливать с резьбой по всей длине.

1.5. Конструкция, размеры и применяемость гаек должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 6 и 7.

 $6,3 \sqrt{(\vee)}$

($\vee$) — только для калиброванного проката и штамповок
Место испытания твердости



$$D_1 = (1,90 - 0,95) S$$

* Размеры для справок.

Черт. 7

Параметры гаек для фланцевых соединений типа 1

Таблица 6

Размеры, мм

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг резьбы	Размер под ключ S		Диаметр описанной окружности D , не менее	Высота H		Предельное смещение оси отверстий относи- тельно граней	Масса, кг	Применяемость гаек во фланцевых соединениях типа 1		
		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.					
16	2	24	—0,52	26,7	16	—0,43	0,50	0,039	50 × 14		
20	2,5	30		33,5	20	—0,52		0,077	65 × 14; 80 × 14		
22		32		36,9	22			0,093	180 × 14; 50 × 21; 80 × 21; 50 × 35		
24	3,0	36	—0,62	40,3	24		0,60	0,133	180 × 14; 65 × 21; 65 × 35		
27		41		45,9	27			0,194	230 × 14; 100 × 21; 180 × 21; 80 × 35		
33	3,5	50	—0,74	57,7	33			—0,62	0,70	0,389	100 × 35; 280 × 14; 350 × 14
36	4,0	55		60,8	36	—0,62	0,70			0,446	230 × 21; 280 × 21; 350 × 21
39		60		66,4	39					0,637	425 × 14
42	4,5	65		73,1	42			0,777	540 × 14; 425 × 21 230 × 35		
48	5,0	75		84,5	48			—0,74	0,70	1,197	280 × 35
52		80		90,4	52					1,42	540 × 21

Параметры гаек для фланцевых соединений типа 2

Таблица 7

Размеры, мм

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг резьбы		Размер под ключ S		Диаметр описанной окружности D , не менее	Высота H		Предельное смещение оси отверстий относительно граней	Масса, кг	Применяемость во фланцевых соединениях типа 2
	крупный	мелкий	Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
20	2,5	—	30	—0,52	33,5	20	—0,52	0,50	0,077	50 × 70
22			32	—0,62	36,9	22			0,093	65 × 70; 50 × 105
24	36		40,3		24	0,133		80 × 70; 65 × 105		
27	41		45,9		27	0,194		80 × 105; 100 × 70; 50 × 140		
33	—	3,0	50	—0,74	57,7	33		—0,62	0,70	0,389
36			55		60,8	36	0,43			100 × 105; 80 × 140
39			60		66,4	39	0,637			180 × 70; 180 × 105; 230 × 70

Размеры, мм

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг резьбы		Размер под ключ S		Диаметр описанной окружности D , не менее	Высота H		Предельное смещение оси отверстий относительно трайф	Масса, кг	Применяемость по фланцевым соединениях типа 2
	крупный	мелкий	Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
42	—	3,0	65	—0,74	73,1	42	—0,62	0,70	0,777	350 × 35
45			70		80,8	45			1,100	100 × 140; 680 × 14; 280 × 70
48			75		84,5	48			1,197	230 × 105; 425 × 35; 425 × 70; 350 × 70
52			80		90,4	52	—0,74		1,42	680 × 21; 180 × 140; 540 × 35; 280 × 105; 480 × 35
56		4,0	85	—1,40	94,5	56		1,63	480 × 70; 350 × 105	
64			95		107,5	64		2,310	540 × 70; 230 × 140	
70			100		112,0	70		2,96	280 × 140	
76			110		117,1	76	5,4	480 × 105; 350 × 140		

1.6. Технические требования к прокладкам, шпилькам и гайкам — по приложению 1.

1.7. Правила приемки, методы испытаний, маркировка и упаковка прокладок, гаек и шпилек — по нормативно-технической документации на соответствующее устьевое оборудование.

1.8. Условные обозначения фланцев, прокладок, шпилек и гаек — по приложению 2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ЧАСТЯМ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

1. Технические требования к прокладкам

- 1.1. Прокладки должны изготавливаться только из цельных заготовок.
 1.2. Твердость материала для изготовления кольцевых прокладок должна быть, не более, для:
 - углеродистой стали — 107 НВ;
 - качественной стали — 131 НВ;
 - углеродистой стали — 160 НВ.
 Твердость рекомендуемых материалов прокладок должна соответствовать приведенным в табл. 8.

Таблица 8

Обозначение материала прокладки	Марка стали, обозначение стандарта	Твердость по Бринеллю, не более
У1	Сталь 0 ГОСТ 380	107
У2	Ст 08кп ГОСТ 1050	98
	Ст 20 ГОСТ 1050	127
	Ст 08 ГОСТ 1050	109
K1	12X18H9T ГОСТ 5632	160
K3	10X17H13M3T ГОСТ 5632	160

Примечания:

1. Прокладки У1 и У2 предназначены для некоррозионно-стойкого оборудования.
 2. Прокладки K1 предназначены для оборудования, работающего в условиях скважинной среды с объемным содержанием CO_2 до 6 %, прокладки K3 предназначены для оборудования, работающего в условиях скважинной среды с объемным содержанием CO_2 и H_2S до 25 %.
 1.3. Разность твердости материала прокладок и фланцев или поверхности канавок фланцев, контактирующих с прокладками, должна быть не менее 50 единиц по Бринеллю, если в нормативно-технической документации на продукцию не оговорена другая норма.
 1.4. Прокладки из нелегированных сталей должны изготавливаться с покрытием.
 Вид покрытия — кадмиевое или цинковое по ГОСТ 9.301.
 Толщина покрытия — 5—13 мкм.
 1.5. Уплотнительные поверхности прокладок не должны иметь следов коррозии, загрязнений, забоин, царапин, вмятин и других дефектов.

2. Технические требования к шпилькам фланцевых соединений

- 2.1. Шпильки следует изготавливать из сортового проката или поковок.
 2.2. Механические свойства материала заготовок или готовых шпилек в термически обработанном состоянии должны соответствовать указанным в табл. 9.

Таблица 9

Тип фланцевого соединения	Предел текучести, Н/мм ²	Временное сопротивление, Н/мм ²	Относительное удлинение, %	Ударная вязкость, Дж/см ²
	не менее			
1	637	785	13	59
2	722	785	16	59

Для оборудования исполнений ХЛ и УХЛ по ГОСТ 15150 значение ударной вязкости материала шпилек после термообработки должно быть не ниже KCV 20 Дж/см² при температуре минус 60 °С. Ударную вязкость проверяют при выборе материала и режима термообработки.

2.3. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705 с полем допуска 6 g по ГОСТ 16093, сбеги резьбы нормальный — по ГОСТ 27148; резьбу рекомендуется изготавливать со скругленной впадиной — по ГОСТ 9150.

2.4. Шпильки должны изготавливаться с покрытием. Вид покрытия — кадмиевое с хромированием по ГОСТ 9.301.

Толщина покрытия — 9—12 мкм. По согласованию с потребителем допускается другой вид металлического покрытия.

2.5. Защитные покрытия должны быть однородными, пузыри и отслаивания не допускаются.

2.6. Требования к шероховатости обработанных поверхностей под покрытия — по ГОСТ 9.301.

2.7. Остальные технические требования — по нормативно-технической документации на оборудование, укомплектованное шпильками.

3. Технические требования к гайкам

3.1. Гайки следует изготавливать из сортового и калиброванного проката, поковок или штамповок.

Таблица 10

Тип фланцевого соединения	Напряжение от пробной нагрузки, МПа, не менее	Твердость по Бринеллю, не более
1	800	302
2	1000	353

3.2. Механические свойства гаек должны соответствовать указанным в табл. 10.

Напряжение от пробной нагрузки проверяют при выборе материалов и термообработки. Метод испытания — в соответствии с ГОСТ 1759.5.

3.3. Резьба метрическая по ГОСТ 24705 с полем допуска 6H по ГОСТ 16093, сбеги резьбы нормальный по ГОСТ 27148, форма впадин резьбы рекомендуется со скруглением по ГОСТ 9150.

3.4. Гайки должны изготавливаться с покрытием. Вид покрытия — кадмиевое с хромированием по ГОСТ 9.301. Толщина покрытия — 9—12 мкм.

По согласованию с потребителем допускается другой вид металлического покрытия. В этих случаях в условное обозначение гайки добавляется обозначение вида покрытия по ГОСТ 1759.0.

3.5. Защитные покрытия должны быть однородными, пузыри и отслаивания не допускаются.

3.6. Требования к шероховатости обработанных поверхностей под покрытия — по ГОСТ 9.301.

3.7. Остальные технические требования — по нормативно-технической документации на оборудование, укомплектованное гайками.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обязательное

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

1. В технической документации на устьевое оборудование при простановке присоединительных размеров фланцев следует приводить их условное обозначение.

Условное обозначение фланцев (фланцевых соединений) должно состоять из слова «Флан», обозначения фланца в соответствии с табл. 2 и 3 и обозначения настоящего стандарта.

Примеры обозначения фланцев (фланцевых соединений) в конструкторской документации приведены на черт. 8.



Черт. 8

2. Условное обозначение прокладки должно состоять из слова «Прокладка», шифра, состоящего из обозначения прокладки в соответствии с табл. 4 и 5, обозначения материала прокладки в соответствии с табл. 8, а также обозначения нормативно-технического документа на поставку.

Пример условного обозначения прокладки П35 из стали 08кп ГОСТ 1050:

Прокладка П 35 — У1 ГОСТ 28919—91

3. Условное обозначение шпильки должно состоять из слова «Шпилька», шифра, построенного по приведенной ниже схеме, и обозначения нормативно-технического документа на поставку.

	X	—	X	×	X	×	X	—	X	X	X
Исполнение в соответствии с черт. 6											
Диаметр резьбы											
Шаг резьбы (крупный шаг не указывают)											
Длина шпильки											
Тип фланцевого соединения (по п. 1.1 настоящего стандарта)											
Обозначение вида покрытия по ГОСТ 1759.0											
Толщина покрытия											

Пример условного обозначения шпильки исполнения 1, диаметром резьбы М24 с крупным шагом резьбы, длиной $L = 150$ мм фланцевого соединения типа 1 с кадмиевым покрытием толщиной 10 мкм:

Шпилька 1—М24×150—1—02.10 ГОСТ 28919—91

4. Условное обозначение гайки должно состоять из слова «Гайка», шифра, построенного по нижеприведенной схеме, и обозначения нормативно-технического документа на поставку.

	X	×	X	—	X	—	X	—	X
Диаметр резьбы									
Шаг резьбы (крупный шаг не указывают)									
Тип фланцевого соединения (по п. 1.1 настоящего стандарта)									
Обозначение вида покрытия по ГОСТ 1759.0									
Толщина покрытия									

Пример условного обозначения гайки диаметром резьбы М36 с мелким шагом резьбы 3 мм для фланцевого соединения типа 2 с кадмиевым покрытием с хромированием толщиной 10 мкм:

Гайка М24×3—2—02.10 ГОСТ 28919—91

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.02.91 № 178
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 9.301—86	Приложение 1
ГОСТ 380—94	Приложение 1
ГОСТ 1050—88	Приложения 1, 2
ГОСТ 1759.0—87	Приложения 1, 2
ГОСТ 1759.5—87	Приложение 1
ГОСТ 5632—72	Приложение 1
ГОСТ 9150—2002	Приложение 1
ГОСТ 15150—69	Приложение 1
ГОСТ 16093—81	Приложение 1
ГОСТ 19256—73	1.4
ГОСТ 19258—73	1.4
ГОСТ 22032—76	1.4
ГОСТ 22034—76	1.4
ГОСТ 22042—76	1.4
ГОСТ 24705—81	Приложение 1
ГОСТ 27148—86	Приложение 1

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 2005 г.

Редактор *В.Н. Колысов*
 Технический редактор *В.Н. Прусакова*
 Корректор *Е.Д. Дульнева*
 Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 24.01.2005. Подписано в печать 11.02.2005. Усл. печ. л. 1,86.
 Уч.-изд. л. 1,50. Тираж 74 экз. С 439. Зак. 77.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.
 Плр № 080102

Изменение № 1 ГОСТ 28919—91 Фланцевые соединения устьевое оборудования. Типы, основные параметры и размеры

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 48 от 22.12.2011)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6546 от 29.12.2011

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации (по управлению строительством) следующих государств: RU, KZ, KG, MD, TJ, UZ [коды алфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Первая страница. После наименования стандарта заменить код МКС: 75.180.10 на 23.040.60.

Вводная часть. Заменить слова: «условным проходом» на «номинальным диаметром».

Раздел 1, головка таблиц 1, 3. Заменить слова: «Условный проход D_s , мм» на «Номинальный диаметр DN , мм».

Чертеж 2, исполнение 1. Заменить на выносном элементе А угол: « $23^\circ \pm 30'$ » на « α »;

дополнить примечанием: « $\alpha \approx 23^\circ \pm 30'$. Для фланца 65×14 ф — $\alpha \approx 15^\circ \pm 15'$ »;


изменить обозначение шероховатости поверхности:

$$\sqrt{6,3} \sqrt{V} \text{ на } \sqrt{Ra 6,3} \sqrt{V} :$$

$$\sqrt{1,6} \text{ на } \sqrt{Ra 1,6} .$$

чертеж дополнить вариантом исполнения торца фланца:

Второй вариант исполнения торца



* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2012—09—01.

Чертеж 3, исполнение 2. Изменить обозначение шероховатости поверхности:

$$\sqrt{6,3} \text{ (V) на } \sqrt{Ra \text{ 6,3 (V)}}, \quad \sqrt{0,8} \text{ на } \sqrt{Ra \text{ 0,8}}.$$

Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Параметры фланцев исполнения 1 (по черт. 2)

Т а б л и ц а 2

Размеры, мм

Обозначение фланца	Номинальный диаметр D_N	Диаметр проходного отверстия d , не более	Наружный диаметр D	Диаметр дуги окружности центров отверстий под шпильки D_1	Диаметр проточки на привалочном торце D_2	Средний диаметр канавки под прокладку D_3	Внешний диаметр шейки D_4	Диаметр отверстий под шпильки d_1	Количество отверстий под шпильки n	Полная высота тарелки H	Ширина канавки b	Глубина канавки f	Радиус скругления канавки R	Применимость к составным частям фланцевых соединений				
														Обозначение прокладок	Ребра шпильки и талк	Длина шпильки (по черт. 1)	L	L_c
Рр 14 МПа																		
50х14	50	52	165	127,0	108	82,5	84	19	8	34	26	12,0	8,0	0,8	П23	М16	120	90
65х14	65	65	190	149,0	127	101,6	100	23	8	37	29	12,0	8,0	0,8	П26	М20	130	100
65х14Ф	65	65	195	160,0	120	92	110	22	8	27	24	10	10	0,8	ПФ2	М20	120	85
80х14	80	80	210	168,0	145	123,8	118	23	8	40	32	12,0	8,0	0,8	П31	М20	140	110
100х14	100	103	275	216,0	175	149,2	153	25	8	46	38	12,0	8,0	0,8	П37	М22	160	120
180х14	180	180	355	292,0	241	211,1	223	28	12	56	48	12,0	8,0	0,8	П45	М24	180	140
230х14	230	230	420	349,0	302	269,9	273	32	12	64	56	12,0	8,0	0,8	П49	М27	210	150
280х14	280	280	510	432,0	355	323,8	343	36	16	72	64	12,0	8,0	0,8	П53	М33	230	160
350х14	350	346	560	489,0	413	381,0	400	36	20	75	67	12,0	8,0	0,8	П57	М33	230	160
425х14	425	425	685	603,0	508	469,9	496	42	20	85	76	12,0	8,0	0,8	П65	М39	270	200
540х14	540	540	812	724,0	635	584,2	610	45	24	99	89	13,5	9,5	1,6	П73	М42	300	200

Размеры, мм

Обозначение фланца	Номинальный диаметр D_N	диаметр прохода	Наружный диаметр D	Диаметр асимметричной окружности центров отверстий под шпильки D_1	Диаметр отверстия на привалочном торце D_2	Средний диаметр канавки под прокладку D_3	Большой диаметр шейки D_4	Диаметр отверстия под шпильку d_1	Количество отверстий под шпильки n	Внутренняя высота тарелки h	Основная высота тарелки H	Ширина канавки b	Глубина канавки f	Радиус скругления канавки R	Проектирование в соответствии с частот фланцевых соединений							
															Обозначение тарелки	Размеры шпильки	П24	П27				
																			ПФ1	П31	П37	ПФ4
50х21	50	52	21,5	165,0	125	95,2	105	25	8	46	38	12,0	8,0	0,8	0,8	0,8	П24	М22				
65х21	65	65	24,5	190,5	135	107,9	124	28	8	50	42	12,0	8,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	П27	М24	170	130
65х21Ф	65	65	19,5	160,0	120	90	110	22	8	35	27	12,0	8,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	ПФ1	М20	130	95
80х21	80	80	24,2	190,5	155	123,8	127	25	8	46	38	12,0	8,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	П31	М22	160	120
100х21	100	103	29,2	235,0	180	149,2	159	32	8	53	45	12,0	8,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	П37	М27	180	140
150х21Ф	150	152	32,5	280,0	—	228,0	220	30	12	65	—	12,0	8,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	ПФ4	М27	210	145
180х21	180	180	38,0	317,5	240	211,1	235	32	12	64	56	12,0	8,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	П45	М27	210	150
230х21	230	230	47,0	394,0	310	269,9	299	39	12	72	64	12,0	8,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	П49	М36	230	170
280х21	280	280	54,5	470,0	365	323,8	369	39	16	78	70	12,0	8,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	П53	М36	250	170
350х21	350	346	61,0	533,5	420	381,0	419	39	20	88	80	12,0	8,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	П57	М36	270	180
425х21	425	425	70,5	616,0	525	469,9	508	45	20	100	89	16,7	11,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	П66	М42	300	200
540х21	540	527	85,8	749,5	648	584,2	623	56	20	121	108	20,0	13,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	П74	М52	370	250

Окончание таблицы 2

Размеры, мм

Обозначение фланца	Номинальный диаметр D_N	Диаметр прохода d , не более	Наружный диаметр D	Диаметр летательной окружности центров отверстий под шпильки D_1	Диаметр поточка на привалочном торце D_2	Средний диаметр канавки под прокладку D_3	Большой диаметр шпильки D_4	Диаметр отверстия под шпильку d	Количество отверстий под шпильку n	Полная высота тарелки h	Основная высота тарелки h_1	Ширина канавки b	Глубина канавки f	Радиус округления канавки R	Применимость в составных частях фланцевых соединений			
															Обозначение прокладок	Резьба шпильки и гайки	7	7
Рр 35 МПа																		
50х35	50	52	215	165,0	125	95,2	105	25	8	46	38	12,0	8,0	0,8	П24	М22	160	120
65х35	65	65	245	190,5	135	107,9	124	28	8	50	42	12,0	8,0	0,8	П27	М24	170	130
65х35Ф	65	65	195	160,0	—	90	110	22	8	40	—	12,0	8,0	0,8	ПФ1	М20	140	100
80х35	80	80	265	203,0	170	136,5	134	32	8	56	48	12,0	8,0	0,8	П35	М27	190	140
100х35	100	103	310	241,0	195	161,9	162	36	8	62	54	12,0	8,0	0,8	П39	М33	210	150
180х35	180	180	395	317,5	250	211,1	229	39	12	92	83	13,5	9,5	1,6	П46	М36	280	190
180х35Ф	180	180	395	325,0	—	205,0	225	39	12	60	—	12,0	8,0	0,8	ПФ3	М36	230	190
230х35	230	230	482	394,0	320	269,9	292	45	12	103	92	16,7	11,0	1,6	П50	М42	320	210
280х35	280	280	585	483,0	375	323,8	369	51	12	119	108	16,7	11,0	1,6	П54	М48	360	240

Чертеж 4. Заменить угол: « $23^\circ \pm 30'$ » на « α »;

дополнить примечанием: « $\alpha = 23^\circ \pm 30'$. Для прокладки Пф2 $\alpha = 14^\circ \pm 15'$ »;
изменить обозначение шероховатости поверхности:

$$\sqrt{0,3} \text{ (V)} \text{ на } \sqrt{Ra\ 0,3} \text{ (V)}, \quad \sqrt{1,6} \text{ на } \sqrt{Ra\ 1,6}.$$

Таблицу 4 дополнить обозначениями прокладок — Пф1, Пф2, Пф3, Пф4 после П74 и их размерами:

Обозначение прокладки	Средний диаметр D	Высота h	Ширина b	Ширина торца b_1	Масса, кг, не более
Пф1	90	16	11,1	7,7	0,38
Пф2	92	18	9	8	0,43
Пф3	205	18	11,1	7,7	0,95
Пф4	228	16	11,1	7,7	0,99

Чертеж 5. Изменить обозначение шероховатости поверхности:

$$\sqrt{0,3} \text{ (V)} \text{ на } \sqrt{Ra\ 0,3} \text{ (V)}, \quad \sqrt{0,8} \text{ на } \sqrt{Ra\ 0,8}.$$

Чертеж 6. Изменить обозначение шероховатости поверхности:

$$\sqrt{3,2} \text{ (V)} \text{ на } \sqrt{Ra\ 3,2} \text{ (V)}, \quad \sqrt{6,3} \text{ на } \sqrt{Ra\ 6,3} \quad (2 \text{ раза}).$$

Чертеж 7. Изменить обозначение шероховатости поверхности:

$$\sqrt{0,3} \text{ (V)} \text{ на } \sqrt{Ra\ 0,3} \text{ (V)}, \quad \sqrt{3,2} \text{ на } \sqrt{Ra\ 3,2}.$$

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.9:

«1.9 Фланцы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке, после проведения прочностного расчета».

Информационные данные.

Ссылочные нормативно-технические документы. Заменить ссылки: ГОСТ 380—94 на ГОСТ 380—2005, ГОСТ 16093—81 на ГОСТ 16093—2004, ГОСТ 24705—81 на ГОСТ 24705—2004;

ссылку на ГОСТ 1759.0—87 дополнить знаком сноски — *, дополнить сноской:

«* Утратил силу на территории Российской Федерации в части маркировки с 01.01.2008, действуют ГОСТ Р 52627—2006, ГОСТ Р 52628—2006»;

ссылку на ГОСТ 1759.5—87 дополнить знаком сноски — **, дополнить сноской:

«** Утратил силу на территории Российской Федерации с 01.01.2008. Действует ГОСТ Р 52628—2006».

(ИУС № 9 2012 г.)

Изменение № 1 ГОСТ 28919—91 Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы, основные параметры и размеры

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 48 от 22.12.2011)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6546 от 29.12.2011

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации (по управлению строительством) следующих государств: RU, KZ, KG, MD, TJ, UZ [коды алфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Первая страница. После наименования стандарта заменить код МКС: 75.180.10 на 23.040.60.

Вводная часть. Заменить слова: «условным проходом» на «номинальным диаметром».

Раздел 1, головка таблиц 1, 3. Заменить слова: «Условный проход D_s , мм» на «Номинальный диаметр DN , мм».

Чертеж 2, исполнение 1. Заменить на выносном элементе А угол: « $23^\circ \pm 30'$ » на « α »;

дополнить примечанием: « $\alpha \approx 23^\circ \pm 30'$. Для фланца 65×14 ф — $\alpha \approx 15^\circ \pm 15'$ »;


изменить обозначение шероховатости поверхности:

$$\sqrt{6,3} \sqrt{V} \text{ на } \sqrt{Ra 6,3} \sqrt{V} :$$

$$\sqrt{1,6} \text{ на } \sqrt{Ra 1,6} .$$

чертеж дополнить вариантом исполнения торца фланца:

Второй вариант исполнения торца



* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2012—09—01.

Чертеж 3, исполнение 2. Изменить обозначение шероховатости поверхности:

$$\sqrt{6,3} \text{ (V) на } \sqrt{Ra \text{ 6,3 (V)}}, \quad \sqrt{0,8} \text{ на } \sqrt{Ra \text{ 0,8}}.$$

Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Параметры фланцев исполнения 1 (по черт. 2)

Т а б л и ц а 2

Размеры, мм

Обозначение фланца	Номинальный диаметр D_N	диаметр d , не более	Наружный диаметр D	Диаметр дуги окружности центров отверстий под шпильки D_1	Диаметр проточки на привалочном торце D_2	Средний диаметр канавки под прокладку D_3	Внешний диаметр шейки D_4	Диаметр отверстий под шпильки d_1	Количество отверстий под шпильки n	Полная высота тарелки H	Ширина канавки b	Глубина канавки f	Радиус скругления канавки R	Применимость к составным частям фланцевых соединений				
														Обозначение прокладок	Ребра шпильки и талк	Длина шпильки (по черт. 1)	L	L_c
Рр 14 МПа																		
50х14	50	52	165	127,0	108	82,5	84	19	8	34	26	12,0	8,0	0,8	П23	М16	120	90
65х14	65	65	190	149,0	127	101,6	100	23	8	37	29	12,0	8,0	0,8	П26	М20	130	100
65х14Ф	65	65	195	160,0	120	92	110	22	8	27	24	10	10	0,8	ПФ2	М20	120	85
80х14	80	80	210	168,0	145	123,8	118	23	8	40	32	12,0	8,0	0,8	П31	М20	140	110
100х14	100	103	275	216,0	175	149,2	153	25	8	46	38	12,0	8,0	0,8	П37	М22	160	120
180х14	180	180	355	292,0	241	211,1	223	28	12	56	48	12,0	8,0	0,8	П45	М24	180	140
230х14	230	230	420	349,0	302	269,9	273	32	12	64	56	12,0	8,0	0,8	П49	М27	210	150
280х14	280	280	510	432,0	355	323,8	343	36	16	72	64	12,0	8,0	0,8	П53	М33	230	160
350х14	350	346	560	489,0	413	381,0	400	36	20	75	67	12,0	8,0	0,8	П57	М33	230	160
425х14	425	425	685	603,0	508	469,9	496	42	20	85	76	12,0	8,0	0,8	П65	М39	270	200
540х14	540	540	812	724,0	635	584,2	610	45	24	99	89	13,5	9,5	1,6	П73	М42	300	200

Продолжение таблицы 2

Размеры, мм

Обозначение фланца	DN	Диаметр проходного отверстия d, не более	Наружный диаметр D	Диаметр децентрации отверстий под шпильки D	Диаметр прохода на привалочном торце D ₁	Средний диаметр канавки под прокладку D ₂	Большой диаметр шейки D ₃	Диаметр отверстий под шпильки d ₁	Количество отверстий под шпильки n	Высота тарелки h	Основная высота тарелки h ₀	Ширина канавки b	Глубина канавки f	Радиус скругления канавки R	Присоединение к системам трубопроводов					L	L												
															Номинальный диаметр DN	Диаметр проходного отверстия d, не более	Наружный диаметр D	Диаметр децентрации отверстий под шпильки D	Диаметр прохода на привалочном торце D ₁			Средний диаметр канавки под прокладку D ₂	Большой диаметр шейки D ₃	Диаметр отверстий под шпильки d ₁	Количество отверстий под шпильки n	Высота тарелки h	Основная высота тарелки h ₀	Ширина канавки b	Глубина канавки f	Радиус скругления канавки R	Обозначение		L
																															Резьба шпильки	мПа	
Рр 21 МПа																																	
50х21	50	52	21,5	165,0	125	95,2	105	25	8	46	38	12,0	8,0	0,8	0,8	П24	М22	160	120														
65х21	65	65	24,5	190,5	135	107,9	124	28	8	50	42	12,0	8,0	0,8	0,8	П27	М24	170	130														
65х21Ф	65	65	19,5	160,0	120	90	110	22	8	35	27	12,0	8,0	0,8	0,8	ПФ1	М20	130	95														
80х21	80	80	24,2	190,5	155	123,8	127	25	8	46	38	12,0	8,0	0,8	0,8	П31	М22	160	120														
100х21	100	103	29,2	235,0	180	149,2	159	32	8	53	45	12,0	8,0	0,8	0,8	П37	М27	180	140														
150х21Ф	150	152	32,5	280,0	—	228,0	220	30	12	65	—	12,0	8,0	0,8	0,8	ПФ4	М27	210	145														
180х21	180	180	38,0	317,5	240	211,1	235	32	12	64	56	12,0	8,0	0,8	0,8	П45	М27	210	150														
230х21	230	230	47,0	394,0	310	269,9	299	39	12	72	64	12,0	8,0	0,8	0,8	П49	М36	230	170														
280х21	280	280	54,5	470,0	365	323,8	369	39	16	78	70	12,0	8,0	0,8	0,8	П53	М36	250	170														
350х21	350	346	61,0	533,5	420	381,0	419	39	20	88	80	12,0	8,0	0,8	0,8	П57	М36	270	180														
425х21	425	425	70,5	616,0	525	469,9	508	45	20	100	89	16,7	11,0	1,6	1,6	П66	М42	300	200														
540х21	540	527	85,8	749,5	648	584,2	623	56	20	121	108	20,0	13,0	1,6	1,6	П74	М52	370	250														

Окончание таблицы 2

Размеры, мм

Обозначение фланца	Номинальный диаметр D_N	Диаметр прохода d , не более	Наружный диаметр D	Диаметр летательной окружности центров отверстий под шпильки D_1	Диаметр поточка на привалочном торце D_2	Средний диаметр канавки под прокладку D_3	Большой диаметр шпильки D_4	Диаметр отверстия под шпильку d	Количество отверстий под шпильки n	Полная высота тарелки h	Основная высота тарелки h_1	Ширина канавки b	Глубина канавки f	Радиус округления канавки R	Применимость в составных частях фланцевых соединений			
															Обозначение прокладок	Резьба шпильки и гайки	Датум испытания (по черт. 1)	Г
Рр 35 МПа																		
50х35	50	52	215	165,0	125	95,2	105	25	8	46	38	12,0	8,0	0,8	П24	М22	160	120
65х35	65	65	245	190,5	135	107,9	124	28	8	50	42	12,0	8,0	0,8	П27	М24	170	130
65х35Ф	65	65	195	160,0	—	90	110	22	8	40	—	12,0	8,0	0,8	ПФ1	М20	140	100
80х35	80	80	265	203,0	170	136,5	134	32	8	56	48	12,0	8,0	0,8	П35	М27	190	140
100х35	100	103	310	241,0	195	161,9	162	36	8	62	54	12,0	8,0	0,8	П39	М33	210	150
180х35	180	180	395	317,5	250	211,1	229	39	12	92	83	13,5	9,5	1,6	П46	М36	280	190
180х35Ф	180	180	395	325,0	—	205,0	225	39	12	60	—	12,0	8,0	0,8	ПФ3	М36	230	190
230х35	230	230	482	394,0	320	269,9	292	45	12	103	92	16,7	11,0	1,6	П50	М42	320	210
280х35	280	280	585	483,0	375	323,8	369	51	12	119	108	16,7	11,0	1,6	П54	М48	360	240

Чертеж 4. Заменить угол: « $23^\circ \pm 30'$ » на « α »;

дополнить примечанием: « $\alpha \approx 23^\circ \pm 30'$. Для прокладки Пф2 $\alpha \approx 14^\circ \pm 15'$ »;
изменить обозначение шероховатости поверхности:

$$\sqrt{0,3} \text{ (V) на } \sqrt{Ra\ 0,3} \text{ (V), } \sqrt{1,6} \text{ на } \sqrt{Ra\ 1,6}.$$

Таблицу 4 дополнить обозначениями прокладок — Пф1, Пф2, Пф3, Пф4 после П74 и их размерами:

Обозначение прокладки	Средний диаметр D	Высота h	Ширина b	Ширина торца b_1	Масса, кг, не более
Пф1	90	16	11,1	7,7	0,38
Пф2	92	18	9	8	0,43
Пф3	205	18	11,1	7,7	0,95
Пф4	228	16	11,1	7,7	0,99

Чертеж 5. Изменить обозначение шероховатости поверхности:

$$\sqrt{0,3} \text{ (V) на } \sqrt{Ra\ 0,3} \text{ (V), } \sqrt{0,8} \text{ на } \sqrt{Ra\ 0,8}.$$

Чертеж 6. Изменить обозначение шероховатости поверхности:

$$\sqrt{3,2} \text{ (V) на } \sqrt{Ra\ 3,2} \text{ (V), } \sqrt{6,3} \text{ на } \sqrt{Ra\ 6,3} \quad (2 \text{ раза}).$$

Чертеж 7. Изменить обозначение шероховатости поверхности:

$$\sqrt{0,3} \text{ (V) на } \sqrt{Ra\ 0,3} \text{ (V), } \sqrt{3,2} \text{ на } \sqrt{Ra\ 3,2}.$$

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.9:

«1.9 Фланцы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке, после проведения прочностного расчета».

Информационные данные.

Ссылочные нормативно-технические документы. Заменить ссылки: ГОСТ 380—94 на ГОСТ 380—2005, ГОСТ 16093—81 на ГОСТ 16093—2004, ГОСТ 24705—81 на ГОСТ 24705—2004;

ссылку на ГОСТ 1759.0—87 дополнить знаком сноски — *, дополнить сноской:

«* Утратил силу на территории Российской Федерации в части маркировки с 01.01.2008, действуют ГОСТ Р 52627—2006, ГОСТ Р 52628—2006»;

ссылку на ГОСТ 1759.5—87 дополнить знаком сноски — **, дополнить сноской:

«** Утратил силу на территории Российской Федерации с 01.01.2008. Действует ГОСТ Р 52628—2006».

(ИУС № 9 2012 г.)