



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
С О Ю З А С С Р

# КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ

РАЗМЕРЫ

ГОСТ 25934—83

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

## КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ

## Размеры

Artificial leather.  
DimensionsГОСТ  
25934-83

ОКП 87 1000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 октября 1983 г. № 4803 срок действия установлен

с 01.01.85

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает номинальные размеры искусственных кож бытового и технического назначения в рулонах.

Термины и определения, применяемые в стандарте, даны в обязательном приложении.

2. Длина искусственной кожи в рулоне должна быть 20—50 м. Длину условных вырезов в общую меру длины искусственной кожи в рулоне не включают.

3. Количество отрезков или условных вырезов на условную длину 20 м искусственной кожи, кроме галантерейной, должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Вид текстильной основы                       | Количество отрезков,<br>не более | Количество<br>условных вырезов,<br>не более |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Ткань                                        | 2                                | 1                                           |
| Сдублированная ткань или нетканое<br>полотно | 3                                | 2                                           |
| Трикотажное полотно                          | 4                                | 3                                           |

На каждое последующее увеличение длины на 10 м допускается еще один условный вырез или фактический разрез.

В галантерейной искусственной коже на условную длину 20 м должно быть не более двух отрезков или одного условного выреза.

4. В партии искусственной кожи допускается не более 3% мерного лоскута (кроме галантерейной) и не более 4% отрезков от 1,0 до 3,0 м.

В партии галантерейной искусственной кожи допускается не более 2% мерного лоскута.

5. Ширина искусственной кожи устанавливается в нормативно-технической документации на конкретный вид продукции.

6. Допускаемые отклонения по ширине искусственной кожи должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

| см             |                        |
|----------------|------------------------|
| Ширина         | Допускаемое отклонение |
| От 70 до 100   | $\pm 1,5$              |
| Св. 100 до 150 | $\pm 2,0$              |
| Св. 150        | $\pm 2,5$              |

7. Не допускается выбирать для одного и того же вида искусственной кожи номинальные значения ширины с перекрывающимися полями допусков.

8. В искусственной коже, кроме галантерейной, допускается дефектный край по ГОСТ 20840—75 шириной не более 2 см на каждую сторону.

9. Толщина искусственной кожи указывается в нормативно-технической документации на конкретный вид продукции.

10. Толщина искусственной кожи с допускаемыми отклонениями должна соответствовать указанной в табл. 3.

Таблица 3

Размеры, мм

| Группа | Номинальная толщина | Допускаемое отклонение |
|--------|---------------------|------------------------|
| 1      | 0,20                | $\pm 0,05$             |
| 2      | 0,22                |                        |
| 3      | 0,25                |                        |
| 4      | 0,28                |                        |
| 5      | 0,32                |                        |
| 6      | 0,36                |                        |
| 7      | 0,40                |                        |
| 8      | 0,45                |                        |
| 9      | 0,50                |                        |
| 10     | 0,56                |                        |
| 11     | 0,63                |                        |

## Размеры, мм

Продолжение табл. 3

| Группа | Номинальная толщина | Допускаемое отклонение |
|--------|---------------------|------------------------|
| 12     | 0,71                | $\pm 0,10$             |
| 13     | 0,80                |                        |
| 14     | 0,90                |                        |
| 15     | 1,00                |                        |
| 16     | 1,10                |                        |
| 17     | 1,20                |                        |
| 18     | 1,30                |                        |
| 19     | 1,40                |                        |
| 20     | 1,50                |                        |
| 21     | 1,60                |                        |
| 22     | 1,70                |                        |
| 23     | 1,80                |                        |
| 24     | 1,90                |                        |
| 25     | 2,00                |                        |
| 26     | 2,20                |                        |
| 27     | 2,50                |                        |
| 28     | 2,80                |                        |
| 29     | 3,20                |                        |
| 30     | 3,60                |                        |
| 31     | 4,00                |                        |
| 32     | 4,50                |                        |
| 33     | 5,00                |                        |
| 34     | 5,60                |                        |

## Примечания:

1. Группа искусственной кожи устанавливается в зависимости от толщины.
2. Для искусственной кожи на иглопробивной нетканой основе и на основе сдублированной ткани с 15 по 26 группы допускаемое отклонение должно быть  $\pm 0,20$  мм.

11. Не допускается выбирать для одного и того же вида искусственной кожи группы толщин с перекрывающимися полями допусков.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**Обязательное**

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ**

1. Отрез — часть полотна искусственной кожи длиной не менее 1,0 м.
  2. Мерный лоскут — часть полотна искусственной кожи длиной от 0,3 м (для галантерейной искусственной кожи от 0,5 м) до 1,0 м.
  3. Условный вырез — невырезанная часть полотна, имеющая дефекты изготовления, не допустимые в 1 и 2-ом сорте искусственной кожи, длиной не более 0,3 м (для галантерейной искусственной кожи не более 0,5 м).
  4. Длина условного выреза — расстояние между двумя противоположными границами отметок «условный вырез» на полотне искусственной кожи в продольном направлении.
-