

ДОЛОМИТ ДЛЯ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**Метод анализа кислотонерастворимого остатка**

Dolomite for glass industry.
Method for the determination
of the residue after acid
decomposition

ГОСТ
23673.7—79

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 мая 1979 г. № 1946 срок действия установлен

с 01.01. 1982 г.
до 01.01. 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на доломит, предназначенный для стекольной промышленности, и устанавливает метод анализа кислотонерастворимого остатка.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 23673.0—79.

2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ

2.1. Для проведения анализа применяют:
калий серноокислый кислый по ГОСТ 4223—75;
калий пироксерноокислый по ГОСТ 7172—76.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Остаток, прокаленный до постоянной массы после отгонки двуокиси кремния, полученный по ГОСТ 23673.4—79, сплавляют с бисульфатом или пиросульфатом калия. Навеску кислого сернокислого калия массой 1,0—1,5 г переносят в тигель с прокаленным остатком. Сплавление ведут под тягой при очень осторожном нагревании, не допуская бурного выделения паров серного ангидрида до получения прозрачного расплава, не содержащего твердых частиц. Полученный плав обрабатывают горячей

водой. Содержимое тигля переносят в стакан вместимостью 200 мл и растворяют соли при нагревании. Раствор переносят в мерную колбу вместимостью 250 мл. Тигель, в котором проводилось сплавление, и стакан ополаскивают горячей водой. Промывные воды собирают в ту же мерную колбу. Раствор охлаждают, доливают до метки водой и перемешивают.

В аликвотных частях раствора определяют содержание оксидов железа и алюминия.

3.2. От раствора отбирают аликвотную часть объемом 50 мл и далее анализ продолжают по ГОСТ 23673.2—79.

3.3. От раствора отбирают аликвотную часть объемом 100 мл и далее анализ продолжают по ГОСТ 23673.3—79.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю окиси железа (X) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_1 \cdot V \cdot 100}{V_1 \cdot m},$$

где m_1 — масса окиси железа, найденная по градуировочному графику, г;

V — общий объем анализируемого раствора, мл;

V_1 — объем аликвотной части анализируемого раствора, мл;

m — масса навески доломита, г.

4.2. Общую массовую долю окиси железа (X_1) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1 = X + X_2,$$

где X_2 — массовая доля окиси железа, определяемая по ГОСТ 23673.2—79, %.

4.3. Массовую долю окиси алюминия (X_3) в процентах вычисляют по формуле

$$X_3 = \frac{(V_2 - V_3) \cdot 0,001275 \cdot V \cdot 100}{V_4 \cdot m},$$

где V_2 — объем раствора трилона Б, прибавляемый к анализируемому раствору, мл;

V_3 — объем раствора сульфата цинка, израсходованный на титрование, мл;

0,001275 — титр точно 0,05 н. раствора трилона Б по окиси алюминия, г/мл;

V — общий объем анализируемого раствора, мл;

V_4 — объем аликвотной части раствора, мл;

m — масса навески доломита, г.

4.4. Общую массовую долю окиси алюминия (X_4) в процентах вычисляют по формуле

$$X_4 = X_3 + X_5,$$

где X_5 — массовая доля окиси алюминия, определяемая по ГОСТ 23673.3—79, %.

**Изменение № 1 ГОСТ 23673.7—79 Доломит для стекольной промышленности.
Метод анализа кислотонерастворимого остатка**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.09.85
№ 3039 срок введения установлен**

с 01.04.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5720.

По всему тексту стандарта заменить единицу измерения: мл на см³.

(ИУС № 12 1985 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 23673.0—79	Доломит для стекольной промышленности. Общие требования к методам анализа	1
ГОСТ 23673.1—79	Доломит для стекольной промышленности. Методы определения содержания окисей кальция и магния . . .	3
ГОСТ 23673.2—79	Доломит для стекольной промышленности. Метод определения содержания окиси железа	7
ГОСТ 23673.3—79	Доломит для стекольной промышленности. Метод определения содержания окиси алюминия	10
ГОСТ 23673.4—79	Доломит для стекольной промышленности. Методы определения содержания двуокси кремния	13
ГОСТ 23673.5—79	Доломит для стекольной промышленности. Метод определения содержания влаги	17
ГОСТ 23673.6—79	Доломит для стекольной промышленности. Метод определения потери массы при прокаливании	19
ГОСТ 23673.7—79	Доломит для стекольной промышленности. Метод анализа кислотонерастворимого остатка	21

Редактор *Н. Е. Шестакова*
 Технический редактор *Л. Б. Семенова*
 Корректор *Е. И. Евтеева*