



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОВРЫ И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ К ИСТИРАНИЮ
ВОРСОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ГОСТ 21530—76

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

КОВРЫ И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Метод определения стойкости к истиранию
ворсовой поверхностиCarpets and carpet products.
Test method of pile wear durabilityГОСТ
21530-76Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 30 января 1976 г. № 272 срок действия установленс 01.07. 1977 г.
до 01.07. 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ковры и ковровые изделия машинного способа производства, вырабатываемые из шерсти в сочетании с натуральными и химическими волокнами и нитями, а также полностью из химических волокон, и устанавливает метод определения стойкости к истиранию по плоскости.


Сущность метода заключается в истирании нетканых и тканых ворсовых ковров и ковровых изделий.

Стойкость ковра или коврового изделия к истиранию характеризуется изменением его толщины после заданного числа циклов истирания и количеством циклов истирания до полного снятия ворса или рабочей (декоративной) поверхности.

1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1. Отбор образцов — по ГОСТ 18276—72.

Из каждого отобранного образца вырезают по шаблону две пробы в виде кружков диаметром 230 мм (черт. 1).




Черт. 1

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытания применяют:

прибор ПИК-4 (черт. 2), который состоит из подвижной каретки 1, на которой смонтированы две головки. Головка состоит из подъемного столика 2 и зажима для пробы, выполненного в виде кольца 3, охватывающего столик.



Черт. 2

Истирающий механизм состоит из двух секторов 4 с абразивами. Секторы соединены посредством жесткой связи 5 с приводом каретки.

Прибор обеспечивает возвратно-поступательное и вращательное движение пробы и качательное движение секторов с абразивами. Принцип работы прибора основан на взаимодействии трущихся поверхностей пробы и абразива.

Прибор снабжен импульсным счетчиком, который после заданного количества циклов истирания выключает прибор; толщиномер типа ТК-1, разработанный ЦНИИШерсти.

Допускается применять толщиномеры других типов, обеспечивающие необходимое удельное давление;

шлифовальная шкурка на тканевой основе по ГОСТ 5009—75.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Пробы перед испытанием должны быть выдержаны в атмосферных условиях по ГОСТ 10681-75 не менее 24 ч. В этих же условиях проводят испытание.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Испытывают одновременно две пробы.

4.2. Из абразивного материала вырезают две полоски размером 80×200 мм, которые используют не более чем для 5000 циклов истирания.

4.3. Каждую пробу укладывают на столик, который затем поднимают с помощью маховичков 6 до упора с неподвижным кольцом, производя зажим пробы.

4.4. Подготовленные абразивные полоски закрепляют на секторах специальными винтами. Затем секторы с абразивами с помощью маховичков 7 опускают до соприкосновения с поверхностью каждой пробы, зажатой между столиком и неподвижным кольцом прибора, после чего включают прибор.

В процессе испытания контакт пробы с абразивом поддерживается постоянным.

4.5. Во время испытания с помощью вентиляционного устройства, смонтированного внутри прибора, периодически через каждые 10 мин отсасываются продукты истирания из зоны взаимодействия пробы с абразивом.

4.6. Испытание на истирание всех видов ковров производят при скорости вращения головок 50 об/мин, числе качаний секторов — 50 в минуту и давлении 1 кгс/см².

4.7. Непосредственно перед испытанием и после него измеряют толщину каждой пробы в пяти местах.

Толщину измеряют при давлении 20 кгс/см².

4.8. Испытание проводят до 2000 циклов истирания, а также до полного снятия ворса и появления грунта ковра.

4.9. Появление грунта ковра оценивается визуально. В момент появления грунта ковра фиксируют показание счетчика.

4.10. Для ковров, имеющих стойкость к истиранию менее 2000 циклов, испытание следует проводить до полного снятия ворса.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Изменение толщины проб (Δb) в миллиметрах вычисляют по формуле

$$\Delta b = b_0 - b,$$

где b_0 — толщина проб до истирания, мм;

b — толщина проб после 2000 циклов истирания, мм.

5.2. За результат испытания принимают среднее арифметическое замеров толщины двух проб, вычисленное с погрешностью не более 0,01 мм и округленное до 0,1 мм.

5.3. За результат испытания на истирание до появления грунта ковра принимают среднее арифметическое результатов испытания двух проб.

Если отдельные результаты испытания отклоняются более чем на 5% от среднего значения, то проводят повторное испытание двух проб, взятых из того же образца ковра. В этом случае за окончательный результат принимают среднее арифметическое результатов испытания четырех проб.

Редактор *С. Г. Вилькина*
Технический редактор *Ф. Н. Лисовский*
Корректор *М. Г. Байрашевская*

Сдано в наб. 09.09.80. Подл. в печ. 19.01.81. 0,375 в. л. 0,23 уч.-изд. л. Тир. 4000. Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
Биданюсская типография Издательства стандартов, ул. Минадауго, 12/14. Зак. 4408

Изменение № 1 ГОСТ 21530—76 Ковры и ковровые изделия. Метод определения стойкости к истиранию ворсовой поверхности

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.01.87 № 62

Дата введения 01.07.87

В наименовании и по всему тексту стандарта заменить слова: «ковры и ковровые изделия» на «покрытия и изделия ковровые»

«Carpets and carpet products» на «Floor coverings and carpet goods».

Раздел 1. Наименование. Заменить слово: «образцов» на «проб».

Пункт 1.1 изложить в новой редакции (кроме черт. 1) «1.1. Отбор проб — по ГОСТ 18276—72. Из каждой отобранной точечной пробы вырезают по шаблону две элементарные пробы в виде кружков диаметров 230 мм».

Пункт 2.1. Шестой, седьмой абзацы изложить в новой редакции: «Толщиномер, обеспечивающий давление 2 кПа по СТ СЭВ 4227—83»;

последний абзац изложить в новой редакции: «шрифтовая шкурка на тканевой основе по ГОСТ 5069—82 тип 91 (92) А8НМ».

Пункт 3.1. Заменить слово: «пробы» на «элементарные пробы».

Пункты 4.2, 4.6 изложить в новой редакции: «4.2. Из абразивного материала вырезают две полоски размером 80×200 мм. Абразивный материал заменяется перед каждым испытанием».

4.6. Испытание на истирание всех видов ковров производят при частоте вращения головок — 50 мин⁻¹ и числе качаний сектора — 50 в минуту».

Пункт 4.7. Последний абзац исключить.

Пункт 4.10 исключить.

Пункты 5.1, 5.2 изложить в новой редакции: «5.1. Вычисляют среднее арифметическое результатов измерений толщины всех элементарных проб до испытания и после 2000 оборотов. Изменение толщины вычисляют, как разность между первоначальной толщиной и толщиной после истирания».

5.2. За результат испытания до появления грунтовой ткани принимают среднее арифметическое количества циклов истирания всех элементарных проб».

Пункт 5.3 исключить.

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.4: «5.4. Вычисления изменения толщины производят с точностью до 0,1 %».

(ИУС № 4 1987 г.)
