

21489-76



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ

РАЗДЕЛЕНИЕ НА СТАДИИ МЕТАМОРФИЗМА И КЛАССЫ
ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ОТРАЖЕНИЯ ВИТРИНИТА

ГОСТ 21489—76

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ

Разделение на стадии метаморфизма и классы
по показателю отражения витринита

Brown coals, hard coals and anthracites.
Classification by ranks and classes according
to reflectance index of vitrinite

ГОСТ
21489-76*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 21 января 1976 г. № 153 срок введения установлен

с 01.01. 1977 г.

Проверен в 1980 г. Срок действия продлен

до 01.01. 1987 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на бурые, каменные угли и антрациты и устанавливает границы между стадиями метаморфизма и классами углей по показателю отражения витринита.

Стандарт применяется при установлении стадии метаморфизма и класса углей при разведке, эксплуатации и промышленном использовании.

2. Разделение углей на стадии метаморфизма и классы производят по значениям показателя отражения витринита, приведенным в таблице.

3. Границы между стадиями и классами устанавливают по средним значениям показателя отражения R^o (%). Определение показателя отражений витринита производят по аншлиф-брикетам в соответствии с ГОСТ 12113-77 в монохроматическом неполяризованном свете, в иммерсионном масле R^o (%) и в воздухе R^a (%) или $10R^a$ (усл. ед).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Периздание март 1980 г. с Изменением № 1,
утвержденным в декабре 1980 г. (ИУС 3-1981 г.).

© Издательство стандартов, 1981

Группа стадий метаморфизма	Стадии метаморфизма	Показатель отражения интри- нита в воздухе 10R*, усл. ед.	Показатель отражения интри- нита в иммерсион- ном масле R ⁰ , %	Классы
Буроугольная	O ₁	Менее 58	Менее 0,30	01
	O ₂	58—66	0,30—0,39	02
	O ₃	67—69	0,40—0,49	03
Каменноугольная	I	70—76	0,50—0,64	10
	I—II	77—79	0,65—0,74	11
	II	80—82	0,75—0,84	12
	II—III	83—86	0,85—0,99	13
	III	87—90	1,00—1,14	14
	III—IV	91—93	1,15—1,29	15
	IV	94—97	1,30—1,49	16
	IV—V	98—102	1,50—1,74	17
	V	103—107	1,75—1,99	18
Антрацитовая	VI	108—116	2,00—2,49	19
	VII—VIII	117—129	2,50—3,40	21
	VIII—IX	130—138	3,41—4,40	22
	IX	139—150	4,41—5,50	23
	X	Более 150	Более 5,50	24

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор В. С. Бабкина
Технический редактор Ф. И. Шрайбштейн
Корректор М. М. Герасименко

Сдано в наб. 15.10.81 Подл. в печ. 16.11.81 0,25 л. л. 0,15 уч.-изд. л. Тир. 8000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
Видьнянская типография Издательства стандартов, ул. Мнидауго, 12/14. Зак. 3934

Изменение № 2 ГОСТ 21489—76 Угли бурые, каменные и антрациты. Разделение на стадии метаморфизма и классы по показателю отражения витринита
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.85 № 4052 срок введения установлен

с 01.07.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0309.
Пункт 2 Таблицу изложить в новой редакции:

Группа стадий метаморфизма	Стадия метаморфизма	Показатель отражения витринита в воздухе, $10 R_a$, усл. ед.	Показатель отражения витринита в иммерсионном масле R_0 , %	Класс
Буроугольная	O ₁	Менее 58	Менее 0,30	02
	O ₂	От 58 до 66 включ.	От 0,30 до 0,39 включ.	03
	O ₃	» 67 » 69 »	» 0,40 » 0,49 »	04
Каменноугольная	I	От 70 до 76 включ.	От 0,50 до 0,64 включ.	05
	I—II	» 77 » 79 »	» 0,65 » 0,74 »	07
	II	» 80 » 82 »	» 0,75 » 0,84 »	08
	II—III	» 83 » 86 »	» 0,85 » 0,99 »	09
	III	» 87 » 90 »	» 1,00 » 1,14 »	11
	III—IV	» 91 » 93 »	» 1,15 » 1,29 »	12
	IV	» 94 » 97 »	» 1,30 » 1,49 »	14
	IV—V	» 98 » 102 »	» 1,50 » 1,74 »	16
	V	» 103 » 107 »	» 1,75 » 1,99 »	19
Антрацитовая	VI	» 108 » 114 »	» 2,00 » 2,39 »	22
	VII—VIII	От 115 до 123 включ.	От 2,40 до 2,99 включ.	27
	VIII—IX	» 124 » 131 »	» 3,00 » 3,59 »	33
	IX	» 132 » 142 »	» 3,60 » 4,49 »	40
	X	» 143 и более	» 4,50 и более	60

Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Границы между стадиями и классами устанавливают по средним значениям показателя отражения витринита R_0 (%) Определение показателя отражения витринита производят в соответствии с ГОСТ 12113—83 в иммерсионном масле R_0 (%) и в воздухе R_a (%)».

(ИУС № 4 1986 г.)