

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БОЛТЫ И ГАЙКИ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ И ШАЙБЫ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

БОЛТЫ И ГАЙКИ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ И ШАЙБЫ

Общие технические условия

High strength bolts and nuts and washers.
General specifications

ГОСТ
22356—77

МКС 21.060.10

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 февраля 1977 г. № 309
дата введения установлена

01.01.79

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 28.07.92 № 791

Настоящий стандарт распространяется на высокопрочные болты с шестигранной головкой, шестигранные гайки диаметром резьбы от 16 до 48 мм и шайбы к ним, предназначенные для стальных строительных конструкций (в том числе мостовых), а также для металлических конструкций, применяемых в тяжелом машиностроении.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Высокопрочные болты, гайки и шайбы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 22353-77 — ГОСТ 22355-77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Высокопрочные болты, гайки и шайбы следует применять климатического исполнения У, категории размещения 1 в районах с расчетной температурой минус 40 °С и выше, климатического исполнения ХЛ, категории размещения 1 — в районах с расчетной температурой от минус 40 °С до минус 65 °С — по ГОСТ 15150-69.

1.3. Механические свойства и материал болтов и гаек должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.

Механические свойства болтов

Таблица 1

Номиналь- ный диаметр резьбы d , мм	Механические свойства						Марка стали по ГОСТ 4543—71*
	Временное сопротивление σ_r , МПа (кгс/мм ²)		Твердость по Бринеллю, НВ, наиб.	Относитель- ное суже- ние ψ , %, не менее	Относитель- ное удли- нение δ_r , %, не менее	Ударная вязкость (КСУ) для болтов исполнения ХЛ, МДж/м ² (кгс м/см ²), не менее	
	наим.	наиб.					
От 16 до 27	1100 (110)	1350 (135)	388	35	8	0,5 (5)	40Х «селект»
	1350 (135)	1700 (170)	480				30Х3МФ 30Х2НМФА**

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Издание с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1984 г. (ИУС 2—85).

Продолжение табл. 1

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Механические свойства						
	Временное сопротивление σ_s , МПа (кгс/мм ²)		Твердость по Бринеллю, НВ, наиб.	Относительное сужение ψ , %, не менее	Относительное удлинение δ_s , %, не менее	Ударная вязкость (КСУ) для болтов исполнения ХЛ, МДж/м ² (кгс м/см ²), не менее	Марка стали по ГОСТ 4543—71
	наим.	наиб.					
30	950 (95)	1150 (115)	363	35	8	0,5 (5)	40Х «селект»
	1200 (120)	1550 (155)	415		9		30Х3МФ 30Х2АФ**
36	750 (75)	950 (95)	363		8		40Х «селект»
	1100 (110)	1550 (155)	388		9		30Х3МФ
42	650 (65)	850 (85)	363		8		40Х «селект»
	1000 (100)	1550 (155)			9		30Х3МФ
48	600 (60)	800 (80)			8		40Х «селект»
	900 (90)	1400 (140)			9		30Х3МФ

*Применяется сталь с суженными пределами содержания углерода: от 0,37 % до 0,42 % для стали марок 40Х «селект».

** По стандартам и техническим условиям на материалы.

Примечания:

1. Для болтов исполнения ХЛ из стали 40Х «селект» относительное сужение — не менее 40 %, твердость — не более НВ 363.

2. Нормы относительного удлинения распространяются на болты климатического исполнения ХЛ. Для болтов климатического исполнения У допускается относительное удлинение на 2 % меньше указанного в таблице.

Таблица 2

Механические свойства гаек

Болты		Гайки				
Номинальный диаметр резьбы, мм	Марка стали	Напряжение от испытательной нагрузки МПа (кгс/мм²), не менее	Твердость по Бринеллю, НВ		Марка стали	Номер стандарта
			наим.	наиб.		
От 16 до 27	40X «селект»	1100 (110)	241	341	35, 40, 35X, 40X	ГОСТ 1050—88; ГОСТ 4543—71; ГОСТ 10702—78
30		950 (95)	229	341		
36		750 (75)				
42		650 (65)				
48		600 (60)				

Болты		Гайки				Номер стандарта
Номинальный диаметр резьбы, мм	Марка стали	Напряжение от испытательной нагрузки МПа (кгс/мм², не менее	Твердость по Бринеллю, НВ		Марка стали	
			наим.	наиб.		
От 16 до 27	30Х3МФ; 30Х2НМФА	1350 (135)	241	341	40Х	ГОСТ 4543—71; ГОСТ 10702—78
От 16 до 27	30Х3МФ; 30Х2НМФА	1550 (155)	269	388	30Х3МФ 40Х	
30	30Х3МФ; 35Х2АФ	1200 (120)	241	341	40Х	
36	30Х8МФ	1100 (110)				
42		1000 (100)				
48		900 (90)				

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. (Исключен, Изм. № 1).

1.5. Допускается по соглашению между потребителем и изготовителем болты диаметром резьбы менее 20 мм изготавливать из стали марки 40Х.

1.6. Болты для железнодорожных мостов северного исполнения должны применяться с гайками из стали марки 40Х. По требованию потребителя болты для автодорожных и городских мостов северного исполнения должны применяться с гайками из стали марки 40Х.

1.7. Шайбы должны быть изготовлены из стали марок: ВСт5сп2, ВСт5пс2; ВСт5Гпс2 по ГОСТ 380—94, 35 и 40 по ГОСТ 1050—88 и ГОСТ 10702—78.

1.8. Шайбы должны иметь твердость 32...46,5 HRC₂.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.9. Болты должны иметь коэффициент закручивания не более 0,20 и не менее 0,14.

1.10. При изготовлении болтов и гаек не допускаются:

- рванины и выкрашивания на поверхности резьбы, если они по глубине выходят за пределы среднего диаметра резьбы и если их общая протяженность по длине превышает четверть витка;
- заусенцы на опорных поверхностях головок болтов и заусенцы на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.11. Допускается увеличение диаметра стержня болта до 0,25 мм сверх номинального на длине до 20 мм от опорной поверхности головки болта.

1.12. Остальные отклонения от правильной геометрической формы болтов и гаек — по ГОСТ 1759.1—82, ГОСТ 1759.3—83.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.13. Требования к микроструктуре болтов, виду излома, относительному сужению в резьбе после разрыва и относительному удлинению в резьбе допускается устанавливать по соглашению между потребителем и изготовителем.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Предприятие-изготовитель должно проводить приемосдаточные испытания для проверки соответствия болтов, гаек, шайб требованиям настоящего стандарта.

2.2. Болты должны быть подвергнуты испытанию на:

- разрыв;
- растяжение образцов;
- определение ударной вязкости;

- разрыв на косой шайбе (по требованию потребителя);
- определение коэффициента закручивания;
- определение твердости.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Гайки должны быть подвергнуты испытанию на:

- испытательную нагрузку;
- определение коэффициента закручивания;
- определение твердости.

2.4. У шайбы должна быть измерена твердость.

2.5. Болты, гайки и шайбы должны предъявляться к приемке партиями, состоящими из изделий одного условного обозначения, изготовленных из стали одной плавки, термически обработанных по одному режиму.

Масса партии болтов не должна превышать 1000 кг, гаек и шайб — 500 кг.

2.6. Правила приемки болтов, гаек и шайб по внешнему виду и размерам — по ГОСТ 17769—83.

2.7. Для контроля механических свойств болтов, гаек и шайб от партии отбирают по 5 шт. для каждого вида испытаний. Допускается проводить испытания на определение твердости, коэффициента закручивания и на разрыв на одних и тех же изделиях. Если хотя бы одно изделие не выдержало испытания, должно быть проведено повторное испытание на удвоенном количестве изделий.

Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Осмотр изделий должен проводиться без применения увеличительных приборов.

3.2. Контроль размеров, предельных отклонений формы и расположения поверхностей, шероховатости поверхности, испытание болтов на разрыв (п. 1.3), испытание на разрыв на косой шайбе следует проводить по ГОСТ 1759.1—82. Временное сопротивление разрыву должно соответствовать табл. 1 настоящего стандарта. Значения расчетных площадей и нагрузок при контроле болтов на разрыв приведены в приложении 1.

П р и м е ч а н и е. При испытании на разрыв болты, длина которых недостаточна для установки их в захваты, разрешается испытывать со специальной технологической гайкой, навинченной сразу на два болта. Высота технологической гайки должна быть не менее удвоенной высоты гайки по ГОСТ 22354—77.

3.3. Твердость болтов и гаек (п. 1.3) следует определять по ГОСТ 9012—59, шайб (п. 1.8) — по ГОСТ 9013—59.

Твердость болтов должна проверяться на торце стержня. Для болтов диаметром до 24 мм допускается измерять твердость на гранях головки. Для болтов длиной стержня более 200 мм допускается измерение твердости на гладкой части стержня болта.

Твердость гаек должна проверяться на торцевой поверхности или на одной из граней.

3.4. Испытание на растяжение образцов (п. 1.3) следует проводить по ГОСТ 1497—84.

Для болтов длиной 70 мм и более испытанию подвергаются короткие цилиндрические образцы диаметром 10 мм. Для болтов длиной менее 70 мм испытанию подвергаются короткие цилиндрические образцы диаметром 6 мм.


Допускается испытывать образцы с формой и размерами, указанными на черт. 1.

3.2—3.4. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3.5. Определение ударной вязкости (п. 1.3) следует проводить по ГОСТ 9454—78.

3.6. Образцы для испытаний на растяжение и ударную вязкость (п. 3.4 и 3.5) должны изготавливаться из болтов принимаемой партии или из стержней заготовок для болтов (если длина болта не позволяет изготовить стандартный образец), прошедших термическую обработку вместе с принимаемой партией.

3.7. Контроль гаек на испытательную нагрузку (п. 1.3) следует проводить по ГОСТ 1759.3—83. Таблица расчетных площадей и нагрузок при контроле гаек на испытательную нагрузку приведена в приложении 1.



Черт. 1

3.8. Коэффициент закручивания (п. 1.9) следует определять на специальном приборе, позволяющем одновременно фиксировать натяжение болта N и крутящий момент $M_{кр}$, прикладываемый к гайке, с точностью до $\pm 5\%$. Методика определения приведена в приложении 2.

Изделия, на которых проводилось испытание, не должны быть использованы для повторного испытания данного вида. Допускается использование шайб при условии, что с гайкой будет контактировать другая поверхность шайбы.

(Измененная редакция, Изм. № 1).


3.9. Для испытания берут от каждой партии не менее пяти комплектов изделий (болт, гайка и шайба). Поверхность изделий должна быть чистая (без грязи и ржавчины), смазанная минеральным маслом по ГОСТ 20799—88. Гайка свободно от руки должна навинчиваться на болт по всей длине резьбы болта.

3.10. Эталоны микроструктур и изломов и методики испытаний болтов (п. 1.13) должны утверждаться потребителем и изготовителем.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. На каждый болт должна быть нанесена маркировка, показывающая временное сопротивление, МПа, деленное на 10, клеймо предприятия-изготовителя и условное обозначение номера плавки. Болты климатического исполнения ХЛ дополнительно маркируются буквами ХЛ.

Маркировка должна быть выпуклой и наносится на торцевой стороне головки болта (черт. 2).



1 — клеймо предприятия-изготовителя; временное сопротивление болта, МПа, деленное на 10; знак исполнения «ХЛ»; 2 — условное обозначение номера плавки

Черт. 2

4.2. Остальные требования маркировки — по ГОСТ 1759.0—87.

4.3. Транспортирование изделий в контейнерах без упаковки в тару не допускается.

4.4. На торцевой стороне тары должно быть указано:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение изделия;
- номер партии;
- масса нетто.

4.5. Каждая партия должна быть снабжена сертификатом, в котором должны быть указаны:

- номер сертификата;
- наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение изделия;
- номер партии, номер плавки, условное обозначение номера плавки;
- результаты проведенных испытаний;
- масса нетто.


(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.6. Остальные правила упаковки изделий и маркировка тары — по ГОСТ 18160—72.

ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ И НАГРУЗОК ПРИ КОНТРОЛЕ БОЛТОВ НА РАЗРЫВ И ГАЕК НА ИСПЫТАТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ

Номиналь- ный диаметр болта, мм	Расчетная площадь сечения при разрыве, мм ²	Временное сопротивление разрыву, МПа (кгс/мм ²)														
		600 (60)	650 (65)	750 (75)	800 (80)	850 (85)	900 (90)	950 (95)	1000 (100)	1100 (110)	1150 (115)	1200 (120)	1350 (135)	1400 (140)	1550 (155)	1700 (170)
		Нагрузка относительной расчетной площади, кН (тс)														
16	157	—	—	—	—	—	—	—	—	173 (17,3)	—	—	212 (21,2)	—	—	267 (26,7)
18	192	—	—	—	—	—	—	—	—	211 (21,1)	—	—	259 (25,9)	—	—	326 (32,6)
20	245	—	—	—	—	—	—	—	—	270 (27,0)	—	—	331 (33,1)	—	—	416 (41,6)
22	303	—	—	—	—	—	—	—	—	333 (33,3)	—	—	409 (40,9)	—	—	515 (51,5)
24	352	—	—	—	—	—	—	—	—	387 (38,7)	—	—	475 (47,5)	—	—	598 (59,8)
27	459	—	—	—	—	—	—	—	—	505 (50,5)	—	—	620 (62)	—	—	780 (78,0)
30	560	—	—	—	—	—	—	532 (53,2)	—	—	644 (64,4)	672 (67,2)	—	—	868 (86,8)	—
36	816	—	—	612 (61,2)	—	—	—	775 (77,5)	—	898 (89,8)	—	—	—	—	1264 (126,4)	—
42	1120	—	728 (72,8)	—	—	952 (95,2)	—	—	1120 (112,0)	—	—	—	—	—	1736 (173,6)	—
48	1472	883 (88,3)	—	—	1178 (117,8)	—	1325 (132,5)	—	—	—	—	—	—	2060 (206,0)	—	—

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАКРУЧИВАНИЯ



1 — электродвигатель; 2 — редуктор; 3 — проверяемый болт; 4 — динамометрический ключ; 5 — индикатор динамометрического ключа; 6 — динамометр для измерения усилия натяжения болта; 7 — индикатор динамометра; 8 — корпус прибора; 9 — упор ключа

Прибор состоит из поворачиваемого корпуса (8), в котором смонтировано dilatометрическое устройство (6) с измерительным прибором (7) (обычно — индикатором часового типа с ценой деления до 0,01 мм) для измерения усилия натяжения болта (3). Динамометрическое устройство нижней частью крепится шарнирно к корпусу прибора; через корпус прибора, к верхней части динамометра присоединяется контролируемый болт (3). В верхней части корпуса смонтирован червячный редуктор (2), связанный с электродвигателем (1). Передаточное число редуктора подбирается так, чтобы скорость вращения корпуса при работе приспособления была в пределах 10 об/мин. Измерение крутящего момента, прикладываемого к гайке, проводится с помощью съемного динамометрического ключа (4) с регистрирующим измерительным устройством (5). При вращении корпуса приспособления свободный конец ключа упирается в упор (9).

Тарировка регистрирующего измерительного прибора динамометрического ключа проводится с помощью грузов, подвешенных на свободном конце (плече l) горизонтально закрепленного ключа. По результатам тарировки строится тарировочный график в координатах: $M_{кр}$ в Н·м (кгс·м) — показание регистрирующего измерительного прибора ключа.

Тарировка динамометрического устройства осуществляется на разрывной машине с построением тарировочного графика в координатах: усилие натяжения болта, кН (тс), — показание регистрирующего измерительного прибора динамометра.

Болт устанавливают в приспособление с постановкой шайбы под гайку. С помощью динамометрического ключа болт затягивают вращением гайки до заданного усилия натяжения, значение которого выбирается по таблице в зависимости от номинального диаметра болта и уровня его прочности.

П р и м е ч а н и е. Допускается предварительное натяжение болта завинчиванием гайки ручным накладным ключом длиной 250—300 мм до отказа.

В момент достижения заданного усилия натяжения болта, определяемого по измерительному устройству динамометра прибора, по измерительному устройству динамометрического ключа фиксируется значение крутящего момента $M_{кр}$, приложенного к гайке.

По найденным значениям N и $M_{кр}$ определяется коэффициент закручивания K по формуле

$$K = \frac{M_{кр}}{N \cdot d},$$

где $M_{кр}$ — крутящий момент, приложенный к гайке для натяжения болта на заданное усилие, Н·м (кгс·м);

N — усилие натяжения болта, кН (тс);

d — номинальный диаметр болта, мм.

Номинальный диаметр резьбы, мм	Усилие натяжения болтов, кН (тс), при определении коэффициентов закручивания болтов при уровне прочности болтов, МПа (кгс/мм ²)									
	600 (60)	650 (65)	750 (75)	900 (90)	950 (95)	1000 (100)	1100 (110)	1200 (120)	1350 (135)	1550 (155)
16	—	—	—	—	—	—	120 (12)	—	140 (14)	160 (16)
18	—	—	—	—	—	—	140 (14)	—	170 (17)	200 (20)
20	—	—	—	—	—	—	180 (18)	—	220 (22)	250 (25)
22	—	—	—	—	—	—	220 (22)	—	270 (27)	320 (32)
24	—	—	—	—	—	—	260 (26)	—	320 (32)	360 (36)
27	—	—	—	—	—	—	340 (34)	—	420 (42)	470 (47)
30	—	—	—	—	360 (36)	—	—	450 (45)	—	—
36	—	—	410 (41)	—	—	—	600 (60)	—	—	—
42	—	490 (49)	—	—	—	750 (75)	—	—	—	—
48	590 (59)	—	—	890 (89)	—	—	—	—	—	—

ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).