

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ТКАНИ ПЛАТЕЛЬНЫЕ,
ПЛАТЕЛЬНО-КОСТЮМНЫЕ
И КОСТЮМНЫЕ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ
ВОЛОКОН**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

БЗ 11—2003

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ТКАНИ ПЛАТЕЛЬНЫЕ, ПЛАТЕЛЬНО-КОСТЮМНЫЕ
И КОСТЮМНЫЕ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН

Общие технические условия

Fabrics for dresses, dresses and suits and suits from chemical fibres.
General specifications

ГОСТ
29223—91

МКС 59.080.30
ОКП 83 8100, 83 8200
82 8100, 82 8200

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на готовые и суровые плательные, плательно-костюмные и костюмные ткани, вырабатываемые по основе из химических волокон, смеси химических и хлопковых волокон (хлопковых волокон менее 50 %), химических волокон и нитей (химических нитей менее 50 %), а по утку из всех видов волокон и нитей.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме п. 2.2.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ткани должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденной в установленном порядке, и образцами-эталоном по ГОСТ 15.007.

1.2. Синтетическое сырье, красители, а также другие химические вещества, используемые для изготовления тканей, должны быть разрешены к применению органами государственного санитарного надзора.

1.3. Характеристики

1.3.1. Ткани по физико-механическим показателям должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма для тканей		
	плательных и плательно-костюмных		костюмных
	из вискозных, вискозных высокомолекулярных волокон и их смеси с хлопковым	из смеси синтетических волокон с вискозным, вискозным высокомолекулярным и хлопковым	
Ширина, см	75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 130, 140, 150, 155, 160		90, 95, 120, 130, 140, 145, 150, 160
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 × 200 мм, Н, не менее:			
для тканей поверхностной плотностью:			
до 150 г/м ² включ.	176	196	—
св. 150 г/м ²	196	245	343

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1992
© ИПК Издательство стандартов, 2004

Наименование показателя	Норма для тканей		
	плательных и плательно-костюмных		костюмных
	из вискозных, вискозных высокомолекулярных волокон и их смеси с хлопковым	из смеси синтетических волокон с вискозным, вискозным высокомолекулярным и хлопковым	
Изменение размеров после мокрой обработки, %, не более:			
по основе	—4,0	—3,5	—2,0
по утку	+ 1,5 —2,0	+1,5 —2,0	±1,5
Пиллингуемость, число пиллей на 10 см ² , не более	—	5	4
Несминаемость, %, не менее	50	55	60
для тканей поверхностной плотностью до 200 г/м ²	35	—	—
Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее:			
для тканей поверхностной плотностью:			
до 150 г/м ² включ.	150	—	—
св.150 г/м ² до 200 г/м ² включ.	200	—	—
св. 200 г/м ²	300	—	—
Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² · с не менее	—	80	50
Гигроскопичность, %, не менее:			
для тканей из смеси синтетических волокон:			
с вискозным, вискозным высокомолекулярным	—	6	—
с хлопковым	—	4	—
Степень белизны, %, не менее	78	78	—

П р и м е ч а н и я:

1. Показатель «пиллингуемость» не определяется для плательных и плательно-костюмных тканей, вырабатываемых с применением фасонных нитей.

2. Показатель «степень белизны» определяется только для отбеленных тканей.

1.3.2. Допускаемые отклонения по ширине тканей не должны превышать, см:

± 1,5 — при ширине ткани до 100 см включ.;

± 2,0 — при ширине ткани от 101 до 150 см включ.;

± 2,5 — при ширине ткани более 150 см.

Ширина двух кромок не должна превышать, см:

3,5 — у тканей, вырабатываемых на бесчелночных ткацких станках;

1,5 — у остальных тканей.

1.3.3. Устойчивость окраски готовых тканей должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Наименование ткани	Тон окраски	Степень устойчи- вости окраски	Норма устойчивости окраски, баллы, не менее, к воздействию								
			света	стирки 1		пота		трения		глажения	органических растворителей
								сухого	мокрого		
Изменение первоначальной окраски	Изменение первоначальной окраски	Закрашивание белого материала	Изменение первоначальной окраски	Закрашивание белого материала	Закрашивание белого материала	Изменение первоначальной окраски					
Ткани плательные, плательнокостюмные из вискозных, вискозных высокомодульных волокон и их смеси с хлопковым	Светлый	Особо прочная	5	4	5	4	5	5	—	4	4
		Прочная	4	4	4	4	4	3	—	4	4
		Обыкновенная	3	3	3	3	3	3	—	4	4
	Средний	Особо прочная	6	4	5	4	5	4	—	4	4
		Прочная	5	4	4	4	4	3	—	4	4
		Обыкновенная	4	3	3	3	3	3	—	4	4
	Темный	Особо прочная	6	5	4	5	5	4	—	4	4
		Прочная	5	4	4	4	4	3	—	4	4
		Обыкновенная	4	3	3	3	3	3	—	4	4
Ткани плательные, плательнокостюмные из смеси синтетических волокон с вискозным, вискозным высокомодульным, с хлопковым и костюмные	Светлый	Особо прочная	5	4	5	4	5	5	4	5	5
		Прочная	4	4	4	4	4	4	3	4	4
		Обыкновенная	3	4	3	4	3	3	—	4	4
	Средний	Особо прочная	6	4	5	5	5	4	4	4	5
		Прочная	5	4	4	4	4	3	3	4	4
		Обыкновенная	4	4	3	4	3	3	—	4	4
	Темный	Особо прочная	6	5	5	5	5	4	4	4	5
		Прочная	5	4	4	4	4	4	3	4	4
		Обыкновенная	4	4	3	4	3	3	—	4	4

Примечания:

1. Степень устойчивости окраски «Обыкновенная» установлена только для плательных и плательнокостюмных тканей, гладкокрашеных и набивных.
2. Вид воздействия «Трение мокрое, закрашивание белого материала» установлен только для костюмных тканей.
3. Для особо прочной и прочной степеней окраски в темном тоне и для черного цвета норма устойчивости окраски к воздействию сухого трения допускается на 1 балл ниже, но не менее 3 баллов.

4. При крашении и печати черным анилином для плательных и плательно-костюмных тканей из вискозных, вискозных высокомолекулярных волокон и их смеси с хлопковым особо прочной и прочной степени устойчивости окраски допускается норма устойчивости окраски к «поту» — 4 балла по изменению первоначальной окраски и 3 балла по закрашиванию белого материала.

5. Для оранжевого, алого и красного цветов норма устойчивости окраски к свету допускается на 1 балл ниже. При этом значение показателя должно быть не менее 3 баллов.

1.3.4. Допускаемые отклонения по поверхностной плотности и числу нитей на 10 см должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Наименование показателя	Допускаемые отклонения, %
Поверхностная плотность тканей:	
готовых, не менее	—5
суровых	± 5
Число нитей на 10 см готовых и суровых тканей:	
по основе	± 2
по утку	± 3

Примечание. Плюсовой допуск по показателю «поверхностная плотность» для готовых тканей не ограничивается.

Значение допускаемого отклонения по показателям «поверхностная плотность» и «число нитей на 10 см» вычисляют с точностью до 0,1 с последующим округлением до целого числа.

1.3.5. Определение сортности готовых тканей по ГОСТ 161, суровых — по ОСТ 17—495.

1.3.6. Ширина ткани, поверхностная плотность, число нитей на 10 см по основе и утку, состав сырья, линейная плотность пряжи и нитей, переплетение ткани, стойкость к раздвигаемости и осыпаемость готовой ткани, разрывная нагрузка суровой ткани должны быть предусмотрены техническим описанием на конкретную продукцию.

1.4. Маркировка

1.4.1. Формирование кусков готовых тканей и их маркировка — по ГОСТ 8737, суровых — по ОСТ 17—708.

1.4.2. Транспортная маркировка тканей по ГОСТ 7000 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от влаги» и «Крюками не брать» по ГОСТ 14192.

1.5. Упаковка

1.5.1. Первичная упаковка готовых тканей по ГОСТ 8737, суровых — по ОСТ 17—708.

1.5.2. Упаковка тканей для транспортирования — по ГОСТ 7000.

2. ПРИЕМКА

2.1. Приемка ткани — по ГОСТ 20566.

2.2. Периодичность испытаний ткани по физико-механическим и физико-химическим показателям устанавливается предприятием-изготовителем.

Периодичность контроля качества приведена в приложении.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 20566.

3.2. Определение линейных размеров и поверхностной плотности — по ГОСТ 3811.

3.3. Определение числа нитей на 10 см — по ГОСТ 3812.

3.4. Определение разрывной нагрузки — по ГОСТ 3813.

3.5. Определение пиллингуемости — по ГОСТ 14326.

3.6. Определение несминаемости — по ГОСТ 19204.

3.7. Определение изменения размеров после мокрой обработки — по ГОСТ 30157.0. (для костюмных тканей).

С. 5 ГОСТ 29223—91

- 3.8. Определение стойкости к истиранию — по ГОСТ 18976.
- 3.9. Определение воздухопроницаемости — по ГОСТ 12088.
- 3.10. Определение белизны — по ГОСТ 18054.
- 3.11. Определение гигроскопичности — по ГОСТ 3816.
- 3.12. Определение стойкости к раздвигаемости — по ГОСТ 22730.
- 3.13. Определение устойчивости окраски — по ГОСТ 9733.0; ГОСТ 9733.1; ГОСТ 9733.3; ГОСТ 9733.4 (стирка 1); 9733.6 (метод II); ГОСТ 9733.7 (глажение с запариванием); ГОСТ 9733.13; ГОСТ 9733.27.
- 3.14. Определение осыпаемости — по ГОСТ 3814.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение готовых тканей — по ГОСТ 7000, суровых — по ОСТ 17—708.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества тканей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования.
- 5.2. Гарантийный срок хранения — один год с момента изготовления.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Периодичность контроля
Устойчивость окраски готовых тканей:	
к свету	Не менее чем на одной партии в год
к стирке 1 и сухому трению	На каждой десятой партии
Изменение размеров после мокрой обработки готовых тканей	На каждой десятой партии
Другие физико-механические показатели готовых и суровых тканей и физико-химические показатели готовых тканей	Не менее чем на одной партии в квартал

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.П. Тарасов, канд. техн. наук; **В.И. Гурина**, канд. техн. наук (ответственный исполнитель)

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 27.12.91 № 2201

3. ВЗАМЕН ГОСТ 9619—82, ГОСТ 22543—82, ГОСТ 23559—89, ГОСТ 23443—79 в части плательных, плательно-костюмных и костюмных тканей и ОСТ 17—22—82

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15.007—88	1.1	ГОСТ 9733.7—83	3.13
ГОСТ 161—86	1.3.5	ГОСТ 9733.13—83	3.13
ГОСТ 3811—72	3.2	ГОСТ 9733.27—83	3.13
ГОСТ 3812—72	3.3	ГОСТ 12088—77	3.9
ГОСТ 3813—72	3.4	ГОСТ 14192—96	1.4.2
ГОСТ 3814—81	3.14	ГОСТ 14326—73	3.5
ГОСТ 3816—81	3.11	ГОСТ 18054—72	3.10
ГОСТ 7000—80	1.4.2; 1.5.2; разд. 4	ГОСТ 18976—73	3.8
ГОСТ 8737—77	1.4.1; 1.5.1	ГОСТ 19204—73	3.6
ГОСТ 9733.0—83	3.13	ГОСТ 20566—75	2.1; 3.1
ГОСТ 9733.1—91	3.13	ГОСТ 22730—87	3.12
ГОСТ 9733.3—83	3.13	ГОСТ 30157.0—95	3.7
ГОСТ 9733.4—83	3.13	ОСТ 17—495—75	1.3.5
ГОСТ 9733.6—83	3.13	ОСТ 17—708—77	1.4.1; 1.5.1; разд. 4

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ . Август 2004 г.

Редактор *Т.П. Шашина*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 30.06.2004. Подписано в печать 19.08.2004. Усл. печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,65.
Тираж 62 экз. С 3410. Зак. 306.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов

Изменение № 1 ГОСТ 29223—91 Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 164-П от 31.08.2023)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 16995

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1. Ткани должны соответствовать требованиям [1] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, требованиям настоящего стандарта и требованиям документов, в соответствии с которыми изготовлена данная продукция. По художественно-эстетическим показателям ткани должны соответствовать образцам-эталонам по ГОСТ 15.007 или образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке. Допускается отклонение от образца-эталона по оттенку цвета, не ухудшающее художественно-колористическое оформление продукции».

Пункт 1.2 исключить.

Пункт 1.3.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1

Наименование показателя	Нормы для тканей		
	плательных и плательно-костюмных		костюмных
	из вискозных волокон и их смеси с хлопковыми	из смеси синтетических волокон с вискозными и/или хлопковыми	
Разрывная нагрузка Н, не менее: для тканей поверхностной плотностью: - до 150 г/м ² включ. - св. 150 г/м ²	180 200	200 250	— 340
Изменение размеров после пяти циклов стирки и сушки, %, не более: - по основе - по утку	± 3,0 ¹⁾ ± 3,0		
Стойкость к пиллингу, ворсистиости и свойлачиванию ^{2), 3)} , балл, не менее: - пиллинг (5000 циклов пиллинга) - ворсистость (5000 циклов пиллинга) - свойлачивание (5000 циклов пиллинга)	3 3 3	3 3 3	3-4 3-4 3-4
Пиллингуемость ^{2), 3)} , число пиллей на 10 см, не более	—	5	4
Несминаемость, %, не менее: для тканей поверхностной плотностью: - до 200 г/м ² включ. - св. 200 г/м ²	35 50	— 55	— 60
Стойкость к истиранию, цикл, не менее: для тканей поверхностной плотностью: - до 150 г/м ² включ. - св. 150 г/м ² до 200 г/м ² включ. - св. 200 г/м ²	1000 2000 5000	2000 4000 10000	3000 6000 15000

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2024—01—15.

Окончание таблицы 1

Наименование показателя	Нормы для тканей		
	плательных и плательно-костюмных		костюмных
	из вискозных волокон и их смеси с хлопковыми	из смеси синтетических волокон с вискозными и/или хлопковыми	
Воздухопроницаемость, $\text{дм}^3/\text{м}^2\cdot\text{с}$, не менее	60		
Степень белизны ⁴⁾ , %, не менее	78	78	—
Примечания: 1. Для тканей, на 100 % состоящих из вискозных волокон, допускается изменение размеров после трех циклов стирки и сушки по основе до минус 4 %. 2. Показатели «стойкость к пиллингу, ворсистости и свойлачиванию» и «пиллингуемость» не определяют для тканей, вырабатываемых с применением фасонных нитей и фасонной пряжи. 3. На усмотрение производителя определяют на выбор показатель «стойкость к пиллингу, ворсистости и свойлачиванию» или «пиллингуемость» до отмены действия ГОСТ 14326. 4. Показатель «степень белизны» определяют только для отбеленных тканей.			

Пункт 1.3.2 дополнить абзацем:

«Номинальные значения ширины готовых тканей должны соответствовать целому числу от 75 и более, оканчивающемуся на ноль или пять».

Пункт 1.3.3. Таблица 2. Графа «Наименование ткани». Первая строка. Заменить слова: «из вискозных, вискозных высокомолекулярных волокон и их смеси с хлопковым» на «из вискозных волокон и их смеси с хлопковыми»;

вторая строка. Заменить слова: «с вискозным, вискозным высокомолекулярным, с хлопковым» на «с вискозными и/или с хлопковыми»;

примечание 4. Заменить слова: «из вискозных, вискозных высокомолекулярных волокон и их смеси с хлопковым» на «из вискозных волокон и их смеси с хлопковыми».

Пункт 1.3.5. Исключить слова: «готовых» и «, суровых — по ОСТ 17—495».

Пункт 1.3.6 дополнить абзацем:

«Допускаемое отклонение массовой доли каждого компонента в сырьевом составе не должно превышать $\pm 5\%$ от абсолютной величины нормируемого содержания компонента в процентах».

Пункт 1.4.1 изложить в новой редакции:

«1.4.1. Формирование кусков тканей — по ГОСТ 8737, маркировка кусков тканей — по ГОСТ 30084.

На ярлыках, прикрепляемых к кускам или рулонам тканей, должны быть указаны символы по уходу по ГОСТ ISO 3758».

Пункт 1.5.1. Исключить слова: «готовых» и «, суровых — по ОСТ 17—708».

Раздел 3. Пункт 3.4. Заменить ссылку: «ГОСТ 3813» на «ГОСТ ISO 13934-1».

Пункт 3.5 дополнить абзацем:

«Определение стойкости к пиллингу, ворсистости и свойлачиванию — по ГОСТ ISO 12945—2».

Пункты 3.7, 3.8 изложить в новой редакции:

«3.7. Определение изменения размеров после пяти циклов стирки и сушки — по ГОСТ ISO 5077.

3.8. Определение стойкости к истиранию — по ГОСТ ISO 12947-2. Давление на испытываемую пробу — 9 кПа».

Пункт 3.11 исключить.

Раздел 3 дополнить пунктом 3.15:

«3.15. Определение вида и массовой доли сырья — по ГОСТ ISO 1833 (все части)».

Раздел 4. Исключить слова: «готовых» и «, суровых — по ОСТ 17—708».

Стандарт дополнить элементом «Библиография»:

«Библиография»

- [1] Технический регламент О безопасности продукции легкой промышленности
Таможенного союза
ТР ТС 017/2011

».

Раздел «Информационные данные». Пункт 4. Исключить ссылки: «ГОСТ 3816—81...3.11», «ГОСТ 18976—73...3.8», «ОСТ 17—495—75...1.3.5», «ОСТ 17—708—77...1.4.1; 1.5.1; разд. 4».

Заменить ссылки: «ГОСТ 3813—72» на «ГОСТ ISO 13934-1—2021»; «ГОСТ 30157.0—95» на «ГОСТ ISO 5077—2022».

Дополнить ссылками: «ГОСТ ISO 3758—2014...1.4.1», «ГОСТ 30084—93...1.4.1»; «ГОСТ ISO 12945-2—2022...3.5»; «ГОСТ ISO 12947-2—2021...3.8»; «ГОСТ ISO 1833 (все части)...3.15».

(ИУС № 2 2024 г.)

Изменение № 1 ГОСТ 29223—91 Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 164-П от 31.08.2023)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 16995

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1. Ткани должны соответствовать требованиям [1] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, требованиям настоящего стандарта и требованиям документов, в соответствии с которыми изготовлена данная продукция. По художественно-эстетическим показателям ткани должны соответствовать образцам-эталонам по ГОСТ 15.007 или образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке. Допускается отклонение от образца-эталона по оттенку цвета, не ухудшающее художественно-колористическое оформление продукции».

Пункт 1.2 исключить.

Пункт 1.3.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1

Наименование показателя	Нормы для тканей		
	плательных и плательно-костюмных		костюмных
	из вискозных волокон и их смеси с хлопковыми	из смеси синтетических волокон с вискозными и/или хлопковыми	
Разрывная нагрузка Н, не менее: для тканей поверхностной плотностью: - до 150 г/м ² включ. - св. 150 г/м ²	180 200	200 250	— 340
Изменение размеров после пяти циклов стирки и сушки, %, не более: - по основе - по утку	± 3,0 ¹⁾ ± 3,0		
Стойкость к пиллингу, ворсистости и свойлачиванию ^{2), 3)} , балл, не менее: - пиллинг (5000 циклов пиллинга) - ворсистость (5000 циклов пиллинга) - свойлачивание (5000 циклов пиллинга)	3 3 3	3 3 3	3-4 3-4 3-4
Пиллингуемость ^{2), 3)} , число пиллей на 10 см, не более	—	5	4
Несминаемость, %, не менее: для тканей поверхностной плотностью: - до 200 г/м ² включ. - св. 200 г/м ²	35 50	— 55	— 60
Стойкость к истиранию, цикл, не менее: для тканей поверхностной плотностью: - до 150 г/м ² включ. - св. 150 г/м ² до 200 г/м ² включ. - св. 200 г/м ²	1000 2000 5000	2000 4000 10000	3000 6000 15000

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2024—01—15.

Окончание таблицы 1

Наименование показателя	Нормы для тканей		
	плательных и плательно-костюмных		костюмных
	из вискозных волокон и их смеси с хлопковыми	из смеси синтетических волокон с вискозными и/или хлопковыми	
Воздухопроницаемость, $\text{дм}^3/\text{м}^2\cdot\text{с}$, не менее	60		
Степень белизны ⁴⁾ , %, не менее	78	78	—
Примечания: 1. Для тканей, на 100 % состоящих из вискозных волокон, допускается изменение размеров после трех циклов стирки и сушки по основе до минус 4 %. 2. Показатели «стойкость к пиллингу, ворсистости и свойлачиванию» и «пиллингуемость» не определяют для тканей, вырабатываемых с применением фасонных нитей и фасонной пряжи. 3. На усмотрение производителя определяют на выбор показатель «стойкость к пиллингу, ворсистости и свойлачиванию» или «пиллингуемость» до отмены действия ГОСТ 14326. 4. Показатель «степень белизны» определяют только для отбеленных тканей.			

Пункт 1.3.2 дополнить абзацем:

«Номинальные значения ширины готовых тканей должны соответствовать целому числу от 75 и более, оканчивающемуся на ноль или пять».

Пункт 1.3.3. Таблица 2. Графа «Наименование ткани». Первая строка. Заменить слова: «из вискозных, вискозных высокомолекулярных волокон и их смеси с хлопковым» на «из вискозных волокон и их смеси с хлопковыми»;

вторая строка. Заменить слова: «с вискозным, вискозным высокомолекулярным, с хлопковым» на «с вискозными и/или с хлопковыми»;

примечание 4. Заменить слова: «из вискозных, вискозных высокомолекулярных волокон и их смеси с хлопковым» на «из вискозных волокон и их смеси с хлопковыми».

Пункт 1.3.5. Исключить слова: «готовых» и «, суровых — по ОСТ 17—495».

Пункт 1.3.6 дополнить абзацем:

«Допускаемое отклонение массовой доли каждого компонента в сырьевом составе не должно превышать $\pm 5\%$ от абсолютной величины нормируемого содержания компонента в процентах».

Пункт 1.4.1 изложить в новой редакции:

«1.4.1. Формирование кусков тканей — по ГОСТ 8737, маркировка кусков тканей — по ГОСТ 30084.

На ярлыках, прикрепляемых к кускам или рулонам тканей, должны быть указаны символы по уходу по ГОСТ ISO 3758».

Пункт 1.5.1. Исключить слова: «готовых» и «, суровых — по ОСТ 17—708».

Раздел 3. Пункт 3.4. Заменить ссылку: «ГОСТ 3813» на «ГОСТ ISO 13934-1».

Пункт 3.5 дополнить абзацем:

«Определение стойкости к пиллингу, ворсистости и свойлачиванию — по ГОСТ ISO 12945—2».

Пункты 3.7, 3.8 изложить в новой редакции:

«3.7. Определение изменения размеров после пяти циклов стирки и сушки — по ГОСТ ISO 5077.

3.8. Определение стойкости к истиранию — по ГОСТ ISO 12947-2. Давление на испытываемую пробу — 9 кПа».

Пункт 3.11 исключить.

Раздел 3 дополнить пунктом 3.15:

«3.15. Определение вида и массовой доли сырья — по ГОСТ ISO 1833 (все части)».

Раздел 4. Исключить слова: «готовых» и «, суровых — по ОСТ 17—708».

Стандарт дополнить элементом «Библиография»:

«Библиография»

- [1] Технический регламент О безопасности продукции легкой промышленности
Таможенного союза
ТР ТС 017/2011

».

Раздел «Информационные данные». Пункт 4. Исключить ссылки: «ГОСТ 3816—81...3.11», «ГОСТ 18976—73...3.8», «ОСТ 17—495—75...1.3.5», «ОСТ 17—708—77...1.4.1; 1.5.1; разд. 4».

Заменить ссылки: «ГОСТ 3813—72» на «ГОСТ ISO 13934-1—2021»; «ГОСТ 30157.0—95» на «ГОСТ ISO 5077—2022».

Дополнить ссылками: «ГОСТ ISO 3758—2014...1.4.1», «ГОСТ 30084—93...1.4.1»; «ГОСТ ISO 12945-2—2022...3.5»; «ГОСТ ISO 12947-2—2021...3.8»; «ГОСТ ISO 1833 (все части)...3.15».

(ИУС № 2 2024 г.)