



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
НЕРАВНОПОЛОЧНОГО ДВУТАВРОВОГО
СЕЧЕНИЯ
ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И МАГНИЕВЫХ
СПЛАВОВ

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 29303—92

Издание официальное

21 руб. БЗ 8—91/944

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
Москва

УДК 669.715—42—126.006.354

Группа В52

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
НЕРАВНОПОЛОЧНОГО ДВУТАВРОВОГО
СЕЧЕНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И
МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ**

Сортамент

Extruded rectangular unequishelf H-beam section
shapes of aluminium and magnesium alloys.
Dimensions

ГОСТ

29303—92


ОКП 18 1145

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт устанавливает сортамент прессованных прямоугольных профилей неравнополочного двутаврового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, изготавливаемых методом горячего прессования.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. Номера профилей и их размеры должны соответствовать приведенным на чертеже и в табл. 1.



Издание официальное

★

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

Таблица 1

Номер профиля	Размеры, мм						Площадь сечения, см ²	Удельный вес, кг/м	Теоретическая масса 1 м, кг	
	H	B	B ₁	S	S ₁	S ₂	R	R ₁	Алюминий сплав силумин	Медь- сплав силумин
430170	5,2	34,0	12,0	4,0	1,5	1,5	—	—	0,222	0,140
430377	7,0	50,0	36,0	30,0	3,0	2,0	—	—	0,804	0,508
430653	8,0	40,0	20,0	14,0	4,0	1,5	—	—	0,641	0,405
430378	8,5	45,0	15,0	6,0	2,0	2,0	0,5	0,5	0,420	0,265
430171	9,0	24,0	9,0	1,2	1,0	1,0	1,5	1,5	0,433	0,078
430379	10,0	40,0	19,0	11,0	3,0	3,0	0,5	0,5	0,630	0,398
430172	13,0	12,5	6,0	4,0	4,0	5,0	1,0	1,0	0,265	0,167
430700	12,7	44,0	16,0	1,5	1,2	1,5	0,5	0,5	0,262	0,166
430173	15,0	6,5	5,0	1,2	1,2	1,2	0,5	0,5	0,291	0,083
430174	15,0	15,0	7,0	1,0	1,0	1,2	0,5	0,5	0,364	0,104
430380	15,0	45,0	16,0	1,5	1,2	1,5	1,0	1,0	0,973	0,277
430175	16,0	7,0	4,5	1,2	1,2	1,2	—	—	0,301	0,086
430381	16,0	52,0	6,5	2,0	1,5	2,5	3,0	3,0	0,359	0,227
430654	16,0	52,0	6,5	2,0	1,5	8,5	3,0	3,0	0,436	0,275
430176	17,0	9,0	7,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,312	0,089
430177	18,0	20,0	10,0	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0	0,684	0,195
430655	21,0	48,0	8,0	1,5	1,5	2,5	3,0	3,0	1,252	0,357
430656	21,0	52,0	8,0	1,5	1,5	3,0	3,0	3,0	1,312	0,374
430382	22,0	52,0	10,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	1,757	0,501
430657	28,0	30,0	9,0	3,0	3,0	3,0	0,5	0,5	0,832	0,330
430178	30,0	28,0	8,0	1,5	1,2	2,0	2,0	2,0	0,932	0,266
430179	30,0	34,0	8,0	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	1,234	0,352
430180	30,0	36,0	15,0	1,5	1,5	3,0	2,0	2,0	1,510	0,430
430181	30,0	40,0	8,0	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	1,311	0,374
430658	30,0	40,0	20,0	1,5	1,5	1,5	3,0	3,0	1,339	0,382
430383	30,0	56,0	50,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,197	0,911
430182	32,0	44,0	40,0	2,0	10,5	2,5	2,5	2,5	6,054	1,725
430384	33,0	36,0	12,0	2,0	1,5	2,5	3,0	3,0	1,497	0,427
430183	33,0	40,0	32,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	2,097	0,598

Продолжение табл. 1

Номер проката	Размеры, мм						Площадь сечения, см ²	Диаметр отверстия, мм	Теоретическая масса 1 м, кг	
	H	B	B ₁	S	S ₁	S ₂	R	R ₁	Алтын- ниевый сплав	Малы- нелегированный сплав
430184	33,0	70,0	40,0	4,0	6,5	5,0	3,0	3,0	2,134	1,348
430185	33,5	46,0	18,0	2,0	3,5	5,0	3,0	3,0	0,880	0,556
430186	33,5	46,0	40,0	2,0	3,5	5,0	3,0	3,0	1,193	0,754
430187	33,5	80,0	40,0	4,0	6,5	7,0	3,0	3,0	2,530	1,598
430392	33,7	44,0	40,0	3,0	1,9	1,8	3,0	3,0	0,722	0,456
430188	35,0	10,0	6,0	3,0	6,0	3,0	2,0	2,0	1,594	0,987
430189	35,0	34,0	3,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,450	0,284
430190	35,0	40,0	32,0	2,0	4,0	5,0	3,0	3,0	1,082	0,684
430191	35,0	42,0	30,0	2,0	4,5	2,5	2,5	2,5	0,927	0,586
430192	35,0	48,0	32,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,871	0,550
430702	35,0	50,0	6,0	1,5	1,5	6,5	3,0	3,0	1,622	0,292
430193	35,0	50,0	30,0	3,0	4,5	2,5	2,5	2,5	3,894	0,701
430194	35,0	72,0	40,0	4,0	8,0	7,0	3,0	3,0	9,277	1,670
430195	35,0	83,0	40,0	4,0	8,0	7,0	3,0	3,0	10,077	1,814
430660	35,0	85,0	46,0	15,0	10,0	17,0	1,0	1,0	17,529	3,155
430661	35,2	87,0	46,0	3,5	3,5	2,5	3,0	3,0	5,284	0,953
430385	36,5	36,0	30,0	2,0	6,5	4,0	3,0	3,0	4,137	0,745
430196	36,5	48,0	8,0	2,0	2,5	5,0	3,0	3,0	2,257	0,406
430662	36,8	40,0	15,0	1,8	1,8	5,0	4,0	4,0	2,147	0,387
430197	37,0	20,0	5,8	3,0	1,3	20,0	2,0	1,4	1,917	0,345
430198	37,0	48,0	12,0	4,0	4,0	6,0	4,0	4,0	3,857	0,694
430199	37,0	48,0	44,0	4,0	5,0	4,0	3,0	3,0	5,357	0,964
430386	38,0	44,0	40,0	2,0	5,0	3,0	4,0	4,0	4,137	0,745
430663	38,0	44,0	40,0	2,35	5,0	3,0	4,0	4,0	4,242	1,209
430200	38,0	48,0	15,0	2,0	4,0	6,0	3,0	3,0	3,327	0,599
430201	38,0	48,0	18,0	2,0	4,0	5,0	3,0	3,0	3,477	0,626
430202	38,0	48,0	18,0	4,0	3,0	6,0	4,0	4,0	3,677	1,048
430203	38,0	48,0	32,0	2,0	3,0	6,0	3,0	3,0	4,177	0,752
430204	38,0	50,0	40,0	3,0	5,0	4,0	3,0	3,0	5,047	0,909

Продолжение табл. 1

Номер профиля	Размеры, мм							Площадь сечения, см ²	Момент инерции, см ⁴	Теоретическая масса 1 м, кг	
	H	B	B ₁	S	S ₁	S ₂	R	R ₁		Алюминиевый сплав	Магний- евый сплав
430205	38,0	52,0	18,0	2,0	4,0	5,0	3,0	3,0	57	1,037	0,655
430206	38,0	70,0	40,0	4,0	6,0	4,0	3,0	3,0	72	1,994	1,260
430207	38,0	70,0	40,0	4,0	8,0	10,0	3,0	3,0	72	2,986	1,886
430208	38,0	80,0	40,0	4,0	8,0	10,0	3,0	3,0	80	3,214	2,030
430655	38,0	100,0	40,0	3,0	3,0	5,0	3,0	3,0	100	1,704	1,076
430209	38,5	40,0	12,0	2,0	2,0	3,5	3,5	3,5	49	0,566	0,357
430210	38,5	48,0	16,0	4,0	3,5	5,0	4,0	4,0	54	1,088	0,687
430211	39,0	42,0	10,0	2,0	2,5	3,5	3,5	3,5	51	0,617	0,390
430387	39,0	45,0	12,0	2,0	2,5	3,5	3,5	3,5	52	0,651	0,411
430212	39,0	48,0	14,0	4,0	3,5	5,5	3,0	3,0	54	1,062	0,671
430213	39,0	50,0	30,0	2,0	2,5	3,5	3,5	3,5	58	0,866	0,547
430214	39,0	80,0	40,0	4,0	9,0	10,0	3,0	3,0	80	3,442	2,174
430215	40,0	13,0	6,0	2,5	10,0	2,5	2,0	2,0	41	0,619	0,391
430388	40,0	24,0	6,0	2,5	2,0	12,0	—	—	44	0,527	0,333
430216	40,0	40,0	12,0	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5	51	0,709	0,448
430217	40,0	40,0	20,0	2,0	3,5	3,5	3,5	3,5	52	0,817	0,516
430218	40,0	40,0	24,0	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	52	0,492	0,279
430219	40,0	42,0	16,0	2,0	3,5	3,5	3,5	3,5	52	0,797	0,503
430220	40,0	48,0	14,0	4,0	4,0	6,0	5,0	3,0	55	1,170	0,739
430221	40,0	48,0	20,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	56	0,846	0,534
430703	40,0	60,0	10,0	1,5	1,5	6,5	3,0	3,0	56	0,558	0,352
430704	40,0	50,0	10,0	2,0	2,5	6,5	3,0	3,0	56	0,740	0,468
430705	40,0	50,0	10,0	1,5	3,0	6,5	3,0	3,0	56	0,765	0,483
430222	40,0	50,0	24,0	3,0	12,0	3,0	3,0	3,0	57	2,151	1,359
430223	40,0	50,5	47,5	2,5	5,0	2,0	3,0	3,0	63	1,248	0,788
430224	40,0	54,0	52,0	2,0	5,0	6,0	2,5	2,5	66	1,839	1,162
430225	40,0	70,0	44,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	73	1,239	0,783
430226	40,0	70,0	46,0	4,0	5,0	5,0	4,0	4,0	74	2,034	1,285
430227	40,0	76,0	64,0	7,0	10,0	12,0	3,0	3,0	82	4,736	2,991

Продолжение табл. 1

Номер профиля	Размеры, мм							Площадь сечения, см ²	Длина отрезка для определения	Теоретическая масса 1 м, кг	
	H	B ₁	S	S ₁	S ₂	R	R ₁			Алюминиевый сплав	Магний-сплав
430228	40,5	14,0	2,0	3,5	4,0	3,0	3,0	2,767	52	0,789	0,498
430229	40,5	40,0	4,0	10,0	8,0	3,0	3,0	11,177	73	3,186	2,012
430666	41,0	11,0	3,0	7,0	10,0	3,0	3,0	2,996	43	0,854	0,539
430230	41,0	14,0	4,0	5,0	6,0	4,0	4,0	4,577	56	1,305	0,824
430231	42,0	20,0	5,0	7,0	8,0	3,0	3,0	6,387	57	1,820	1,150
430232	42,0	44,0	5,0	7,0	8,0	3,0	3,0	8,307	62	2,368	1,495
430233	42,0	80,0	10,0	7,0	10,0	5,0	5,0	12,515	81	3,567	2,253
430234	42,5	12,0	2,5	3,0	6,0	4,0	4,0	3,135	56	0,893	0,564
430389	43,0	20,0	4,0	11,0	6,0	2,0	2,0	4,114	46	1,173	0,741
430235	43,0	53,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,599	66	1,006	0,635
430400	43,5	18,0	2,5	4,0	4,5	4,0	4,0	3,822	59	1,089	0,688
430237	44,2	60,0	4,0	11,0	10,5	4,0	4,0	12,447	69	3,547	2,241
430238	45,0	56,0	3,5	9,0	5,0	3,0	3,0	10,234	78	2,917	1,842
430239	45,0	25,0	1,5	1,5	1,8	2,0	2,0	1,635	54	0,466	0,294
430240	45,0	38,0	2,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,587	60	1,014	0,640
430241	45,0	28,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	2,997	58	0,655	0,414
430706	45,0	12,0	4,0	4,0	6,0	3,0	3,0	4,177	58	1,191	0,752
430658	45,0	10,0	2,5	3,0	6,5	3,0	3,0	3,115	59	0,888	0,561
430707	45,0	12,0	2,0	8,0	5,0	4,0	4,0	5,377	59	1,533	0,968
430708	45,0	60,0	3,0	5,0	7,0	3,0	3,0	4,407	59	1,256	0,793
430669	45,0	15,0	2,5	4,0	7,0	3,0	3,0	3,977	60	1,134	0,716
430241	45,0	18,0	5,0	15,0	5,0	4,0	4,0	9,787	60	2,789	1,762
430242	45,0	46,0	4,0	4,0	5,0	4,0	4,0	5,877	66	1,676	1,058
430244	45,0	38,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	2,677	64	0,763	0,482
430245	45,5	40,0	2,5	9,0	15,0	3,0	3,0	13,217	75	3,767	2,379
430246	46,0	44,0	2,5	6,0	4,5	4,0	4,0	7,192	76	2,050	1,295
430246	46,0	10,0	4,0	6,0	5,0	3,0	3,0	4,737	58	1,350	0,853

Продолжение табл. 1

Номер профиля	Размеры, мм							Площадь сечения, см ²	Масса метра длина, кг	Теоретическая масса 1 м, кг	
	H	B	B _t	S	S _t	S ₁	S ₂			Алюминий сплав	Магний- алюминий сплав
430247	46,0	49,0	46,0	4,0	4,0	4,0	6,0	6,297	66	1,795	1,134
430248	46,0	52,0	10,0	4,0	6,0	4,0	5,0	5,037	60	1,436	0,907
430249	47,0	46,0	10,0	4,0	6,0	4,0	5,0	4,837	59	1,379	0,871
430401	47,0	56,0	25,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,940	66	1,123	0,709
430250	48,0	40,0	20,0	2,5	2,0	4,0	4,0	2,787	58	0,794	0,502
430670	48,5	58,0	16,0	2,5	2,5	4,0	4,0	3,077	62	0,877	0,554
430251	48,5	50,0	30,0	2,5	2,5	4,0	4,0	3,637	64	1,037	0,655
430252	50,0	18,0	16,0	3,0	7,0	3,5	4,0	3,142	53	0,896	0,566
430253	50,0	40,0	18,0	3,0	3,5	4,0	4,0	3,982	59	1,135	0,717
430254	50,0	40,0	34,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,923	62	0,834	0,526
430255	50,0	40,0	34,0	2,5	2,0	4,0	4,0	3,397	62	0,968	0,612
430672	50,0	48,0	20,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,217	63	0,917	0,579
430256	50,0	50,0	8,0	2,5	4,0	4,0	4,0	3,507	63	1,000	0,631
430671	50,0	50,0	15,0	3,0	4,0	3,0	7,0	4,287	63	1,225	0,774
430257	50,0	50,0	26,0	2,5	4,0	4,0	4,0	4,227	65	1,205	0,761
430258	50,0	60,0	45,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,957	73	1,698	1,072
430673	50,0	60,0	40,0	2,5	4,0	4,0	5,0	5,802	74	1,554	1,044
430259	50,0	60,0	50,0	2,5	4,0	4,0	4,0	5,587	75	1,592	1,006
430674	50,0	60,0	54,0	2,5	6,0	8,0	8,0	8,897	76	2,536	1,602
430260	50,0	66,0	44,0	5,0	5,0	8,0	8,0	8,747	76	2,493	1,575
430261	50,0	70,0	30,0	6,0	8,0	8,0	8,0	10,989	76	3,018	1,906
430675	52,5	64,0	62,0	3,5	5,5	5,0	5,0	10,576	81	3,014	1,903
430676	52,0	10,0	6,0	3,0	10,0	6,0	3,5	2,502	53	0,713	0,450
430662	52,0	70,0	44,0	2,5	6,0	11,0	4,0	10,052	80	2,865	1,806
430677	53,0	50,0	18,0	4,0	5,0	4,0	4,0	5,237	66	1,498	0,946
430678	56,0	26,0	18,0	3,5	3,0	3,0	3,0	3,147	60	0,897	0,567
430263	56,0	64,0	40,0	3,0	4,0	4,0	6,0	6,477	78	1,846	1,166

Продолжение табл. 1

Номер профиля	Размеры, мм						Площадь сечения, см ²	Диаметр описан- ной окружности, мм	Теоретическая масса 1 м, кг	
	H	B	B ₁	S	S ₁	S ₂	R	R ₁	Алumi- ниевый сплав	Магни- евый сплав
430679	57,5	25,0	18,0	3,5	4,0	4,0	2,0	2,0	0,994	0,628
430684	58,0	50,0	46,0	4,0	5,0	17,0	4,0	4,0	3,391	2,142
430685	60,0	20,0	18,0	3,0	8,0	3,5	4,0	4,0	1,089	0,688
430686	60,0	22,0	18,0	3,5	9,0	3,5	4,0	4,0	1,257	0,794
430687	60,0	25,0	18,0	3,5	5,0	5,0	2,0	2,0	1,121	0,708
430688	60,0	30,0	25,0	3,0	5,0	5,0	3,0	3,0	1,233	0,779
430689	60,0	35,0	20,0	6,0	12,0	6,0	6,0	6,0	2,345	1,481
430690	60,0	40,0	20,0	3,0	3,5	8,0	4,0	4,0	1,309	0,827
430691	60,0	40,0	22,0	3,5	3,5	9,0	4,0	4,0	1,476	0,932
430692	60,0	48,0	16,0	2,0	3,5	10,0	3,0	3,0	1,222	0,772
430693	60,0	50,0	40,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,099	0,694
430694	60,0	52,0	19,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	1,500	0,948
430695	60,0	62,0	40,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	1,942	1,227
430696	60,0	80,0	40,0	12,0	10,0	15,0	5,0	5,0	5,248	3,315
430697	60,0	90,0	70,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	3,371	2,199
430698	60,0	125,0	65,0	12,0	8,6	8,6	5,0	5,0	6,231	3,955
430699	60,5	60,0	52,0	5,0	13,0	5,0	6,0	6,0	3,658	2,310
430700	61,0	96,0	64,0	5,0	11,0	14,0	6,0	6,0	6,164	3,893
430701	63,0	96,0	76,0	5,0	11,0	16,0	6,0	6,0	7,076	4,469
430702	64,0	70,0	60,0	4,0	7,0	22,0	4,0	4,0	5,597	3,535
430703	65,0	47,0	30,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	1,387	0,876
430704	65,0	47,0	30,0	3,0	5,0	5,0	3,0	3,0	1,590	1,004
430705	66,0	92,0	76,0	5,0	12,0	16,0	6,0	6,0	7,242	4,574
430706	67,0	80,0	25,0	10,0	10,0	12,0	6,0	2,0	4,465	2,821
430707	67,0	100,0	25,0	10,0	10,0	12,0	6,0	4,0	17,793	10,5
430708	68,0	72,0	66,0	17,0	26,0	15,0	5,0	5,0	33,425	9,526
430709	70,0	22,0	18,0	3,5	9,0	4,0	4,0	4,0	1,377	0,870

Продолжение табл. 1

Номер профиля	Размеры, мм							Площадь сечения, см ²	Диаметр окружности, мм	Теоретическая масса 1 м, кг	
	H	B	B ₁	S	S ₁	S ₂	R	R ₁		Алкого- вый сплав	Магни- евый сплав
430283	70,0	26,0	18,0	4,0	9,0	4,0	4,0	4,0	73	1,561	0,986
430284	70,0	45,0	22,0	3,5	4,0	9,0	4,0	4,0	79	1,685	1,064
430285	70,0	45,0	26,0	4,0	4,0	9,0	4,0	4,0	79	1,869	1,180
430287	70,0	60,0	40,0	5,0	5,3	5,3	5,0	5,0	87	2,418	1,527
430690	70,0	125,0	50,0	20,0	10,0	10,0	5,0	5,0	127	7,899	4,989
430288	75,0	90,0	32,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	104	1,738	1,038
430691	75,0	100,0	44,0	6,0	20,0	6,0	5,0	5,0	111	7,351	4,643
430289	76,0	48,0	35,0	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	87	1,552	0,980
430692	76,0	130,0	70,0	24,0	18,0	24,0	5,0	5,0	135	13,844	8,743
430693	78,0	96,0	68,0	6,5	10,0	8,0	6,0	6,0	116	5,505	3,477
430290	80,0	26,0	20,0	4,0	10,0	4,0	5,0	4,0	83	1,772	1,119
430291	80,0	28,0	20,0	4,5	10,0	4,0	5,0	4,0	84	1,923	1,214
430292	80,0	45,0	26,0	4,0	4,0	10,0	4,0	4,0	89	2,057	1,299
430293	80,0	45,0	28,0	4,5	4,0	10,0	4,0	5,0	88	2,208	1,394
430294	80,0	50,0	28,0	8,0	12,0	8,0	6,0	6,0	89	3,622	2,288
430295	80,0	70,0	20,0	4,0	3,0	4,0	3,0	1,0	96	1,671	1,065
430296	80,0	90,0	60,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	112	2,553	1,612
430694	80,0	135,0	70,0	30,0	25,0	20,0	5,0	5,0	140	16,662	10,524
430297	82,0	100,0	90,0	5,0	10,0	18,0	5,0	5,0	126	8,298	5,241
430298	84,0	100,0	80,0	4,0	6,0	10,0	5,0	5,0	124	4,826	3,048
430299	85,0	94,0	90,0	5,0	13,0	18,0	5,0	5,0	125	8,930	5,640
430300	85,0	100,0	90,0	5,0	10,0	18,0	5,0	5,0	128	8,340	5,268
430301	85,0	140,0	55,0	31,0	11,0	10,0	5,0	5,0	145	11,672	7,372
430302	87,0	100,0	80,0	4,0	9,0	10,0	5,0	5,0	125	5,681	3,588
430303	88,0	48,0	35,0	2,0	3,0	5,0	5,0	5,0	98	1,426	0,901
430304	88,0	48,0	35,0	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	98	1,654	1,045

Продолжение табл. 1

Номер про. для	Размеры, мм							Площадь сечения, см ²	Линейная оформленность, мм	Теоретическая масса 1 м, кг	
	H	B	B ₁	S	S ₁	S ₂	R	R ₁		Алюминий сплав	Материал сплав
430305	90,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	94	2,102	1,327
430306	90,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	94	2,271	1,434
430307	90,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	93	2,486	1,570
430308	90,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	93	2,655	1,677
430309	95,0	30,0	20,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	115	1,894	1,197
430310	95,0	32,0	20,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	115	1,894	1,197
430311	98,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	147	23,363	14,755
430312	98,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	147	23,363	14,755
430313	100,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	197	29,268	18,485
430314	100,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	197	29,268	18,485
430315	100,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	104	2,475	1,563
430316	100,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	104	2,475	1,563
430317	100,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	101	2,678	1,691
430318	100,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	101	2,678	1,691
430319	100,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	109	2,860	1,806
430320	100,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	109	2,860	1,806
430321	105,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	111	1,772	1,119
430322	105,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	111	1,772	1,119
430323	110,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	110	4,420	2,792
430324	110,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	110	4,420	2,792
430325	110,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	111	2,595	1,639
430326	110,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	111	2,595	1,639
430327	110,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	120	3,039	1,920
430328	110,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	120	3,039	1,920
430329	115,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	131	2,888	1,698
430330	115,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	131	2,888	1,698
430331	120,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	135	12,772	8,067
430332	120,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	135	12,772	8,067
430333	120,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	136	7,540	4,762
430334	120,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	136	7,540	4,762
430335	125,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	114	2,896	1,829
430336	125,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	114	2,896	1,829
430337	125,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	115	3,197	2,019
430338	125,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	115	3,197	2,019
430339	125,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	121	3,348	2,171
430340	125,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	121	3,348	2,171
430341	125,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	126	3,739	2,361
430342	125,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	126	3,739	2,361
430343	125,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	143	6,283	3,968
430344	125,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	143	6,283	3,968
430345	125,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	126	3,337	2,108
430346	125,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	126	3,337	2,108
430347	125,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	129	3,429	2,166
430348	125,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	129	3,429	2,166
430349	125,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	130	3,840	2,426
430350	125,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	130	3,840	2,426
430351	125,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	135	3,971	2,508
430352	125,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	135	3,971	2,508
430353	125,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	136	4,381	2,767
430354	125,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	136	4,381	2,767

Продолжение табл. 1

Номер профиля	Размер, мм						Площадь сечения, см ²	Линейная оптосист. по окружности, мм	Теоретическая масса 1 м, кг	
	H	B	B ₁	S	S ₁	S ₂	R	R ₁	Ал- лю- мин- ий сплав	Маг- ний- евый сплав
430331	140,0	46,0	24,0	5,0	15,0	5,5	9,0	5,5	4,182	2,641
430332	140,0	48,0	24,0	6,0	15,0	5,5	9,0	5,5	4,608	2,910
430333	140,0	70,0	46,0	5,0	5,5	15,0	5,5	9,0	4,903	3,096
430334	140,0	70,0	48,0	6,0	5,5	15,0	5,5	9,0	5,329	3,366
430697	146,0	80,0	50,0	3,0	7,0	5,0	5,0	5,0	3,515	2,220
430335	146,0	80,0	55,0	4,0	10,0	5,0	5,0	5,0	4,618	2,917
430336	150,0	80,0	8,0	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	1,903	1,202
430337	150,0	80,0	30,0	4,0	6,0	4,0	2,0	2,0	3,316	2,094
430338	160,0	50,0	26,0	5,5	16,0	6,0	10,0	6,0	5,054	3,192
430339	160,0	52,0	26,0	6,5	16,0	6,0	10,0	6,0	5,539	3,498
430340	160,0	70,0	50,0	5,5	6,0	16,0	6,0	10,0	5,807	3,667
430341	160,0	70,0	52,0	6,5	6,0	16,0	6,0	10,0	6,291	3,973
430342	178,0	101,6	33,0	6,6	14,7	8,9	6,5	6,5	8,101	5,117
430343	180,0	56,0	28,0	6,0	17,0	6,5	11,0	6,5	6,108	3,858
430344	180,0	60,0	28,0	7,0	17,0	6,5	11,0	6,5	6,748	4,262
430345	180,0	80,0	56,0	6,0	6,5	17,0	6,5	11,0	7,071	4,466
430346	180,0	80,0	60,0	6,0	6,5	17,0	6,5	11,0	7,711	4,870
430347	180,0	90,0	26,0	6,0	10,0	6,0	12,0	6,0	6,034	3,811
430348	185,0	40,0	10,0	3,0	5,0	5,0	3,0	3,0	2,231	1,409
430349	185,0	60,0	40,0	6,0	6,0	6,0	3,0	3,0	4,690	2,962
430350	200,0	66,0	30,0	6,5	18,0	7,0	12,0	7,0	7,462	4,713
430351	200,0	70,0	30,0	8,0	18,0	7,0	12,0	7,0	8,416	5,315
430352	200,0	80,0	40,0	4,0	6,0	6,0	3,0	3,0	4,217	2,664
430353	200,0	80,0	40,0	5,0	6,0	6,0	3,0	3,0	4,753	3,002
430354	200,0	80,0	66,0	6,5	7,0	18,0	7,0	1,2	8,285	5,333
430355	200,0	80,0	70,0	8,0	7,0	18,0	7,0	1,2	9,239	5,835
430356	200,0	100,0	28,0	6,5	11,0	6,5	13,0	6,5	7,293	4,606

Продолжение табл. 1

Номер профиля	Размеры, мм							Площадь сечения, см ²	Длина от крытой части, мм	Теоретическая масса 1 м, кг		
	H	B	B ₁	S	S ₁	S ₂	R			R ₁	Алюминиевый сплав	Магний- сплав
430357	200,0	100,0	60,0	5,5	9,0	5,0	5,0	5,0	22,445	216	6,397	4,040
430358	200,0	100,0	60,0	6,0	8,0	6,0	4,0	4,0	22,897	216	6,526	4,122
430359	200,0	100,0	90,0	6,5	11,0	6,5	13,0	6,5	29,619	221	8,441	5,331
430360	220,0	110,0	30,0	7,0	11,0	7,0	14,0	7,0	29,392	235	8,377	5,290
430361	220,0	110,0	90,0	7,0	11,0	7,0	14,0	7,0	33,592	242	9,574	6,046
430362	220,0	120,0	30,0	8,0	11,0	7,0	14,0	7,0	32,512	237	9,266	5,852
430363	220,0	120,0	90,0	8,0	11,0	7,0	14,0	7,0	36,712	244	10,463	6,608
430364	230,0	80,0	40,0	6,5	9,0	8,0	3,0	3,0	24,322	239	6,932	4,378
430365	238,0	52,0	50,0	3,0	4,0	5,0	4,0	4,0	11,587	243	3,302	2,086
430366	240,0	116,0	80,0	8,0	13,0	10,0	8,0	5,0	40,822	260	11,634	7,348
430367	240,0	130,0	32,0	7,5	12,0	8,0	16,0	8,0	36,034	259	10,270	6,486
430368	240,0	130,0	100,0	7,5	12,0	8,0	16,0	8,0	41,474	267	11,820	7,465
430369	240,0	140,0	32,0	8,5	12,0	8,0	16,0	8,0	39,434	261	11,239	7,090
430370	240,0	140,0	100,0	8,5	12,0	8,0	16,0	8,0	44,874	269	12,789	8,077
430371	240,0	140,0	100,0	8,5	12,0	8,0	16,0	16,0	45,698	269	13,024	8,226
430372	270,0	145,0	34,0	8,0	13,0	9,0	18,0	9,0	43,488	290	12,394	7,828
430373	270,0	145,0	100,0	8,0	13,0	9,0	18,0	9,0	49,428	298	14,067	8,897
430374	270,0	155,0	34,0	9,5	13,0	9,0	18,0	9,0	48,508	293	13,825	8,732
430375	270,0	155,0	100,0	9,5	13,0	9,0	18,0	9,0	54,448	300	15,518	9,801
430376	300,0	150,0	30,0	9,0	17,0	8,0	15,0	15,0	54,582	319	15,556	9,825

Примечания:

1. Значения радиусов округления R и R_1 не приведенные в таблице, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.19657.

2. Радиусы притупления острых кромок (r , r_b , r_s , r_o) должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.19657.

2. Теоретическая масса 1 м профиля из алюминиевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности $2,85 \text{ г/см}^3$, что соответствует плотности алюминиевого сплава марки В95.

Теоретическая масса 1 м профиля из магниевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности $1,80 \text{ г/см}^3$, что соответствует плотности магниевых сплавов марки МА14.

3. Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из алюминиевых и магниевых сплавов приведены в приложении 1.

4. Соответствие номеров профилей ранее действующим обозначениям приведено в приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное

1. Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из алюминия и алюминиевых сплавов

Алюминий всех марок:	АМц	— 0,950
Сплавы марок:	АМцС	— 0,958
	АМг2	— 0,940
	АМг3	— 0,937
	АМг5	— 0,930
	АМг6	— 0,926
	1561	— 0,930
	Д1	— 0,982
	Д16	— 0,976
	Д16ч	— 0,976
	Д19ч	— 0,968
	Д20	— 0,996
	АВ	— 0,947
	К48	— 0,972
	2пч	— 0,972
	К48 -2	— 0,972
	АД31	— 0,950
	АД33	— 0,951
	АД35	— 0,954
	1161	— 0,972
	1163	— 0,975
	1915	— 0,972
	1920	— 0,954
	1925	— 0,972
	1935	— 0,977
	1973	— 1,000
	1985ч	— 0,948
	1980	— 0,968
	АД31Е	— 0,950

С. 13 ГОСТ 29303—92

Сплавы марок:	ВД1	— 0,982
	АВД1—1	— 0,982
	АКМ	— 0,970
	М40	— 0,965
	АК4	— 0,970
	АК6	— 0,962
	АК4—1	— 0,982
	АК4—1ч	— 0,982
	ВАД1	— 0,968
	ВД17	— 0,965
	1161	— 0,972
	1163	— 0,975
	1420	— 0,867
	1973	— 1,000

2. Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из магниевых сплавов.

Сплавы марок:	МА1	— 0,978
	МА2	— 0,989
	МА2—1	— 0,990
	МА8	— 0,989
	МА12	— 0,989
	МА2—1ч	— 0,990

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Таблица 2

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1966 г.	Обозначение профиля по чертежам
430170	—	АПР 265, ПК 15060
430171	П 202—2	С 163, ПК 545, ПС 25—43
430172	—	ПК 16913
430173	П 202—4	ПВ 443
430174	—	ПС 885—514
430175	—	ПВ 1394, ПК 14357
430176	П 202—5	ПК 0549
430177	П 202—7	ПК 0761
430178	П 202—9	С 878, ПК 13040
430179	—	С 1542, ПК 16366
430180	П 202—11	С 776, НП 1847, ПК 12213
430181	—	С 1576, ПК 16490
430182	—	ПК 14066
430183	П 202—13	ПК 436—27

Продолжение табл. 2

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1966 г.	Обозначение профиля по чертежам
430184	—	ПК 15298
430185	П 202-6	НП 946-2, ПС 25-42, С 2166
430186	П 202-8	С 1514, НП 946-1, ПС 25-33, С 358
430187	—	ПК 16402
430188	—	НП 828-3
430189	—	ПК 18094
430190	П 202-15	ПК 436-29
430191	—	ПК 16980
430192	П 202-17	ПК 436-28
430193	—	ПК 16978
430194	—	ПК 14076
430195	—	ПК 14077
430196	П 202-19	ПК 0866
430197	П 164-2	ПВ 1065, ПП 709-1, ПК 12309
430198	—	ПК 16660-3
430199	П 202-10	ПС 25-39, ПК 534-3
430200	—	С 1506, ПК 15974, ПН 485
430201	—	ПК 15596
430202	—	ПК 12565
430203	П 202-12	С 302, ПК 436-10, НП 826-1, ПС 25-18, ПВ 540, С 313
430204	—	ПК 12518-11, ПК 15504
430205	П 202-14	ПК 442-5
430206	П 202-16	ПК 436-62
430207	П 202-21	ПК 436-63
430208	П 202-23	ПК 436-64, ПС 25-55, ПК 13452
430209	—	ПК 14958
430210	—	ПК 12568
430211	—	ПК 12569
430212	П 202-25	ПК 12984, ПН 349
430213	П 202-18	ПС 25-30, ПК 19325, ПК 505
430214	—	ПК 17253
430215	П 164-3	НП 828-1А, НП 282-2
430216	—	ПК 17599
430217	—	ПК 16325
430218	—	ПК 16928
430219	—	ПК 12566
430220	—	ПК 15406
430221	—	ПК 12564
430222	П 202-27	С 848, ПК 12739
430223	—	ПК 17779
430224	—	ПК 12518-10
430225	П 202-20	ПК 436-13, ПК 436-13А, ПС 25-22
430226	П 202-22	ПС 25-16, ПК 436-9
430227	—	ПК 17101-1
430228	П 202-29	ПК 12983
430229	—	ПК 15298-1
430230	П 202-31	ПК 12982
430231	П 202-24	ПК 534-2, ПС 25-38
430232	П 202-26	ПС 25-37, ПК 534-1
430233	—	ПК 17258
430234	—	ПК 16660-2

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1966 г.	Обозначение профиля по чертежам
430235	—	ПК 18016
430236	П 202-28	ПК 437, ПП 257-4, ПС 25-4
430237	—	ПК 17819
430238	П 202-30	ПК 436-15, ПС 25-24
430239	П 202-32	ПК 436-23, ПП 156-9, НП 1482
430240	—	ПК 16660-1
430241	—	ПК 17492
430242	П 202-34	С 852, ПК 436-1, ПП 156-4, ПС 25-1
430244	—	ПК 15298-2
430245	П 202-36	ПК 436-24, НП 385-1
430246	П 202-37	ПК 436-32
430247	—	ПК 15405
430248	П 202-39	ПК 436-31
430249	П 164-4	ПК 308-21
430250	—	ПК 15296
430251	П 202-38	ПС 25-31, НП 1639, ПК 19326
430252	П 202-41	ПВ 221-1
430253	П 202-40	ПВ 222-1
430254	П 202-42	С 638, НП 1316-1
430255	П 202-43	С 638А, ПК 436-72
430256	—	ПК 17241-1
430257	—	ПК 17241-2
430258	—	ПК 16401
430259	П 202-44	ПК 11507
430260	П 202-45	С 1248, ПС 25-52, ПК 11713
430261	—	ПК 17364
430262	П 202-46	ПК 436-14, ПП 156-10, ПС 25-23
430263	П 202-48	ПВ 434, ПК 436-5, ПС 25-12
430264	П 202-50	ПК 436-7, ПС 25-14
430265	П 202-51	ПВ 221-2
430266	П 202-53	ПВ 221-3
430267	П 202-55	ПС 885-260
430268	П 202-52	ПВ 320
430269	П 202-54	ПВ 222-2
430270	П 202-56	ПВ 222-3
430271	П 202-57	ПК 12978
430273	П 202-60	С 1471, ПП 156-12
430274	П 202-62	С 370, ПК 436-6А, ПК 436-6, ПС 25-13
430275	П 202-63	ПС 25-20/2
430276	П 202-65	ПС 25-20/1
430277	П 202-64	ПК 436-12, ПП 156-7, ПС 25-20
430278	П 202-66	ПК 436-8, ПС 25-15, ПК 436-8Б
430279	П 202-68	ПС 436-11, ПС 25-19
430280	—	ПК 15877, НП 1521
430281	—	С 1236
430282	П 202-69	ПВ 221-4
430283	П 202-71	ПВ 221-5
430284	П 202-70	ПВ 222-4
430285	П 202-72	ПВ 222-5
430287	—	С 1530, ПК 16264

Продолжение табл. 2

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1986 г.	Обозначение профиля по чертежам
430288	П 202—74	С 112, ПС 25—34, ПВ 1891, НП 998—1
430289	П 202—76	ПК 436—3, ПП 156—2, ПС 25—10
430290	П 202—77	ПВ 221—6
430291	П 202—79	ПВ 221—7
430292	П 202—78	ПВ 222—6
430293	П 202—80	ПВ 222—7
430294	П 202—82	ПВ 321
430295	П 202—84	ПВ 756, ПС 885—9
430296	П 202—85	ПК 0865
430297	П 202—87	С 768—1, ПК 12171, ПВ 1745
430298	П 202—89	С 768—2, ПК 12172
430299	П 202—91	ПК 12093
430300	П 202—95	ПК 12095
430301	П 202—86	ПК 11187
430302	П 202—97	ПК 12096
430303	П 202—88	ПК 436—25, ПП 156—8, ПС 25—54
430304	П 202—90	ПК 436—4, ПП 156—3, ПС 25—11
430305	П 202—99	ПС 221—8
430306	П 202—101	ПВ 221—9
430307	П 202—92	ПВ 222—8
430308	П 202—94	ПВ 222—9
430309	—	С 1574, ПК 15501
430310	П 202—103	ПВ 221—10
430311	П 202—105	ПВ 221—11
430312	П 202—96	ПВ 222—10
430313	П 202—98	ПВ 222—11
430314	—	С 1521, ПК 15915, ПК 16255
430315	П 202—100	ПВ 322
430316	—	ПК 12561
430317	—	ПК 12562
430318	—	ПС 885—869
430319	П 202—102	ПП 156—11, НП 1561
430320	—	ПК 15039
430321	П 202—107	ПВ 221—12
430322	П 202—109	ПВ 221—13
430323	П 202—104	ПВ 222—12
430324	П 202—106	ПВ 222—13
430325	—	ПК 16924
430326	П 202—108	ПС 25—35, ПВ 280, ПК 509—1
430327	П 202—111	ПВ 221—14
430328	П 202—113	ПВ 221—15
430329	П 202—110	ПВ 222—14
430330	П 202—112	ПВ 222—15
430331	П 202—115	ПВ 221—16
430332	П 202—114	ПВ 888, ПВ 221—17
430333	П 202—116	ПВ 222—16
430334	П 202—118	ПВ 222—17
430335	—	С 1189
430336	П 202—120	ПК 0365
430337	П 202—122	ПК 442—6
430338	П 202—123	ПВ 221—18

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1966 г.	Обозначение профиля по чертежам
430339	П 202-125	ПВ 221-19
430340	П 202-124	ПВ 222-18
430341	П 202-126	ПВ 222-19
430342	П 202-128	ПВ 213-3
430343	П 202-129	ПВ 221-20
430344	П 202-131	ПВ 221-21
430345	П 202-130	ПВ 222-20
430346	П 202-132	ПВ 222-21
430347	П 202-134	ПВ 224-1, НП 703-1
430348	П 202-136	ПК 0363
430349	П 202-138	ПВ 587
430350	П 202-141	ПВ 221-22
430351	П 202-143	ПВ 221-23
430352	П 202-140	ПК 0364
430353	П 202-146	ПВ 564, НП 1862
430354	П 202-142	ПВ 222-22
430355	П 202-144	ПВ 222-23
430356	П 202-148	ПВ 224-2, НП 703-2
430357	П 202-150	С 623, ПК 11422
430358	П 202-152	ПК 436-51
430359	П 202-154	ПВ 225-2, ПВ 1851
430360	П 202-156	ПВ 224-3, НП 703-3
430361	П 202-158	ПВ 225-3
430362	П 202-160	ПВ 224-4, НП 703-4
430363	П 202-162	ПВ 225-4
430364	П 202-164	ПВ 591
430365	П 202-166	ПС 6-36
430366	П 202-168	С 610
430367	П 202-170	ПВ 224-5, НП 703-5
430368	П 202-172	ПВ 225-5
430369	П 202-174	ПВ 224-6
	П 202-178	НП 703-6, ПВ 890
430370	П 202-176	ПВ 225-6, ПВ 891
	П 202-180	
430371	—	НП 1386-1
430372	П 202-182	ПВ 224-7, НП 703-7
430373	П 202-184	ПВ 225-7
430374	П 202-186	ПВ 224-8, НП 703-8
430375	П 202-188	ПВ 225-8
430376	П 202-190	ПВ 182, ПК 509-2
430377	—	ПК 8480
430378	—	ПК 18462, ПК 8522
430379	—	НП 1684
430380	—	ПК 18096
430381	—	ПК 4661
430382	—	ПК 4678
430383	—	ПК 18872
430384	—	ПК 4593
430385	—	ПК 18335
430386	—	ПК 2653
430387	—	ПК 2500
430388	—	НП 1782

Продолжение табл. 2

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1966 г.	Обозначение профиля по чертежам
430389	—	ПК 19925—2
430392	—	ПК 2651
430400	—	ПК 13348
430401	—	ПК 4581
430635	—	ПК 4730
430653	—	ПК 14496
430654	—	ПК 4719
430655	—	ПК 18724
430656	—	ПК 18418, ПК 4722
430657	—	ПК 4813
430658	—	С 2223, ПК 19167
430660	—	ПК 18589
430661	—	ПК 2633
430662	—	ПК 2652
430663	—	ПК 3047
430665	—	ПК 18657
430666	—	ПК 19925—1
430667	—	ПК 2654
430668	—	ПК 8425
430669	—	ПК 2497
430670	—	ПК 8541
430671	—	ПК 8751
430672	—	ПК 2570—5
430673	—	ПК 2534
430674	—	ПК 2533
430675	—	ПК 8687
430676	—	НП 1095—1
430677	—	ПК 8683
430678	—	ПК 8050
430679	—	ПК 8272
430680	—	ПК 8037
430681	—	ПК 8423
430682	—	ПК 8563
430683	—	ПК 8566
430684	—	ПК 2350
430685	—	ПК 2570—4
430686	—	ПК 2570—1
430688	—	ПК 2658
430690	—	ПК 2069
430691	—	ПК 2532
430692	—	ПК 2698
430693	—	ПК 2184
430694	—	ПК 8696
430695	—	ПК 2581—1
430696	—	ПК 2581—2
430697	—	ПК 18362
430700	—	ПК 4026
430702	—	ПК 19931—1
430703	—	ПК 19931—2
430704	—	ПК 19931—3

Продолжение табл. 2

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1966 г.	Обозначение профиля по чертежам
430705	—	ПК 19931—5
430706	—	ПК 19931—4
430707	—	ПК 19931—7
430708	—	ПК 19931—6

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством авиационной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Г. С. Макаров, В. Ф. Николаев, В. К. Николаев

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 11.02.92 № 136

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. Периодичность проверки — 5 лет

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8617—81	1
ГОСТ 19657—84	1

Редактор И. В. Виноградская
Технический редактор О. Н. Никитина
Корректор Е. И. Морозова

Сдано в наб. 05.03.92 Подл. и печ. 13.04.92 Усл. печ. л. 1,25. Усл. кр. отр. 1,25. Уч. изд. л. 1,65.
Тираж 1940 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 711