

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
31280—
2004

МЕХА И МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Вредные вещества

Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовымываемых хрома (VI) и хрома общего

Издание официальное

БЗ 5—2004/67



Москва
Стандартинформ
2005

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт меховой промышленности» (ОАО «НИИМП»)

2 ВНЕСЕН Госстандартом России и Техническим комитетом по стандартизации ТК 410 «Меха и меховые изделия»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 26 от 8 декабря 2004 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Агентство «Азстандарт»
Армения	AM	Армстандарт
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	GE	Грузстандарт
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Российская Федерация	RU	Госстандарт России
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Туркменистан	TM	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан	UZ	Агентство «Узстандарт»
Украина	UA	Госпотребстандарт Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 октября 2005 г. № 258-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31280—2004 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2006 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Национальные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

© Стандартиформ, 2005

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовымы- ваемых хрома (VI) и общего хрома в кожаной ткани и волосяном покрове меховых шкур и изделий из них.	2
3.1 Качественная реакция на формальдегид	2
3.2 Количественное определение содержания формальдегида	3
3.3 Качественная реакция на хром (VI)	5
3.4 Определение содержания хрома (VI)	5
3.5 Качественная реакция на наличие соединений хрома	7
3.6 Определение содержания общего хрома	7
Приложение А (рекомендуемое) Форма протокола испытаний	9
Библиография	9

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МЕХА И МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Вредные вещества

Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовываемых хрома (VI) и хрома общего

Furs and fur products. Harmful substances. Methods of detection and determination of free formaldehyde and washed out chrome (VI) and common chrome contents

Дата введения — 2006—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на меха и меховые изделия и устанавливает методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовываемых хрома (VI) и хрома общего.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 1625—89 Формалин технический. Технические условия

ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки.

Общие технические условия

ГОСТ 4159—79 Реактивы. Йод. Технические условия

ГОСТ 4204—77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4220—75 Реактивы. Калий двуххромовокислый. Технические условия

ГОСТ 4233—77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия

ГОСТ 4328—77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4461—77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 5541—2002 Средства укупорочные корковые. Общие технические условия

ГОСТ 5556—81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия

ГОСТ 5830—79 Реактивы. Спирт изоамиловый. Технические условия

ГОСТ 6552—80 Реактивы. Кислота ортофосфорная. Технические условия

ГОСТ 6672—75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 8074—82 Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры. Технические условия

ГОСТ 9209—77 Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Правила приемки, методы отбора образцов и подготовка их для контроля

ГОСТ 9245—79 Потенциометры постоянного тока измерительные. Общие технические условия

ГОСТ 9284—75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия

ГОСТ 10163—76 Крахмал растворимый. Технические условия

ГОСТ 10929—76 Водорода пероксид. Технические условия

ГОСТ 13646—68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия

ГОСТ 14919—83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 18300—87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 22409—77 Пластины полиариметрические. Технические требования

ГОСТ 23932—90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия

ГОСТ 24104—2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 27068—86 Реактивы. Натрий серноватисто-кислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия

ГОСТ 29227—91 (ИСО 835-1—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29251—91 (ИСО 385-1—84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовымываемых хрома (VI) и общего хрома в кожаной ткани и волосяном покрове меховых шкур и изделий из них

3.1 Качественная реакция на формальдегид

Метод основан на образовании в кислой среде соединения формальдегида с хромотроповой кислотой, окрашенного в фиолетовый цвет.

3.1.1 Метод отбора проб

Измельченную кожаную ткань или волос закладывают для кондиционирования в колбу с пробкой и выдерживают сутки при комнатной температуре. Из отобранных образцов берут пробу массой 0,05—0,1 г.

3.1.2 Аппаратура, материалы и реактивы

Баня водяная.

Пробка по ГОСТ 13646.

Пробирка стеклянная по ГОСТ 1770.


Палочка стеклянная с шариком на конце по ГОСТ 25336.

Кислота серная концентрированная по ГОСТ 4204, химически чистая (х. ч.).

Соль динатриевая хромотроповой кислоты [1], чистая для анализа (ч. д. а.).

3.1.3 Проведение испытания

0,05—0,10 г тонко измельченной кожаной ткани или волоса помещают в реакционную пробирку или микроколбу вместимостью не более 5 см³ (рисунок 1). Сосуд закрывают пробкой, через которую проходит стеклянная палочка с шариком на конце. На шарик предварительно аккуратно наносится капля реагента, получаемого растворением нескольких миллиграммов соли хромотроповой кислоты в 2 см³ концентрированной серной кислоты. Реакционный сосуд на $\frac{2}{3}$ опускают в водяную баню и выдерживают при температуре 60 °С—65 °С в течение 30 мин.



1 — реакционная пробирка; 2 — пробка; 3 — стеклянная палочка; 4 — реагент на стеклянном шарике;
5 — измельченный образец кожаной ткани или волоса

Рисунок 1 — Устройство для обнаружения свободного формальдегида

При наличии формальдегида на шарике появляется яркое фиолетовое окрашивание. При проведении анализа необходимо выполнить не менее двух параллельных опытов.

3.2 Количественное определение содержания формальдегида

Метод основан на колориметрическом определении содержания формальдегида по реакции с хромотроповой кислотой.

3.2.1 Аппаратура, материалы и реактивы

Весы лабораторные высокого класса точности по ГОСТ 24104.

Колориметр фотоэлектрический по ГОСТ 22409.

Баня водяная.

Термометр по ГОСТ 13646.

Воронка лабораторная по ГОСТ 23932.

Пробка по ГОСТ 13646.

Вата медицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556.

Колбы плоскодонные вместимостью 100 см³ по ГОСТ 25336.

Колбы конические вместимостью 250—300 см³ по ГОСТ 25336.

Колбы мерные вместимостью 50 см³, 100 см³, 1 дм³ по ГОСТ 1770.

Пипетки вместимостью 1, 5, 10, 15, 20, 25, 50 см³ по ГОСТ 29227.

Бюретка вместимостью 50 см³ по ГОСТ 29251.

Формалин по ГОСТ 1625.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, ч. д. а., раствор концентрации 1 моль/дм³.

Йод по ГОСТ 4159, раствор концентрации 0,1 моль/дм³ (0,1 нормальный — 0,1 н.).

Кислота серная концентрированная по ГОСТ 4204, х. ч., раствор концентрации 1 моль/дм³ (1 н.).

Натрий серноватистокислый по ГОСТ 27068, ч. д. а., раствор концентрации 0,1 моль/дм³ (0,1 н.).

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163, х. ч., водный раствор с массовой долей 1 %.

Соль динатриевая хромотроповой кислоты по [1], ч. д. а., водный раствор с массовой долей 2 %.

3.2.2 Подготовка к испытанию

3.2.2.1 Отбор образцов

Отбор образцов и подготовку пробы к анализу проводят по ГОСТ 9209 со следующими дополнениями: меховые шкурки обрезают по периметру, а в меховых изделиях образцы отбирают там, где это возможно без нарушения целостности изделия — в швах, манжетах, на внутренней поверхности воротников. Измельченную кожаную ткань или волос закладывают для кондиционирования в колбу с пробкой и выдерживают сутки при комнатной температуре. Из отобранных образцов берут не менее двух проб.

3.2.2.2 Приготовление рабочего раствора формальдегида

2,7 см³ раствора формальдегида с массовой долей приблизительно 37 % разбавляют дистиллированной водой в мерной колбе на 100 см³ (раствор А). 1 см³ этого раствора содержит приблизительно 10 мг формальдегида.

3.2.2.3 Приготовление стандартного раствора формальдегида

5,0 см³ раствора А вносят пипеткой в мерную колбу вместимостью 1 дм³ и доводят объем до метки дистиллированной водой (раствор Б).

В растворе Б определяют точную концентрацию формальдегида йодометрическим методом. Для этого отбирают калиброванной пипеткой 50,0 см³ раствора Б и помещают в коническую колбу на 250—300 см³. К отобранной пробе анализируемого раствора добавляют пипеткой 10,0 см³ раствора гидроокиси натрия концентрации 1 н. и 20,0 см³ раствора йода концентрации 0,1 н. Через 15 мин раствор подкисляют 12,0 см³ раствора серной кислоты концентрации 1 н., колбу быстро закрывают запаянной конической воронкой или насадкой для улавливания паров от колбы Кьельдаля и оставляют на 10 мин. Затем воронку ополаскивают дистиллированной водой (примерно 10 см³) и выделившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия 0,1 н. концентрации, добавляя незадолго до окончания титрования в качестве индикатора 5—7 капель раствора крахмала. Предварительно проводят холостой опыт, заменив раствор Б тем же объемом дистиллированной воды.

Концентрацию формальдегида в растворе Б С, мг/см³, рассчитывают по формуле

$$C = \frac{(V_1 - V_2) K 1,501}{50}, \quad (1)$$

где V_1 — объем раствора тиосульфата натрия 0,1 н. концентрации, израсходованный на титрование 20,0 см³ раствора йода 0,1 н. концентрации в холостом опыте, см³;

V_2 — объем раствора тиосульфата натрия 0,1 н. концентрации, израсходованный на титрование остатка раствора йода 0,1 н. концентрации, см^3 ;

1,501 — масса формальдегида, соответствующая 1,0 см^3 тиосульфата натрия 0,1 н. концентрации, мг;

K — поправочный коэффициент для приведения концентрации тиосульфата к 0,1 н.

За результат анализа принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное значение расхождения между которыми не должно превышать 0,002 мг/ см^3 .

3.2.2.4 Построение градуировочного графика (ГГ)

В мерные колбы вместимостью 100 см^3 вносят пипеткой 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 и 15,0 см^3 свежеприготовленного раствора Б и доводят объем до метки дистиллированной водой. Из каждой колбы отбирают пипеткой по 5,0 см^3 раствора, переносят в плоскодонные колбы вместимостью 100 см^3 , добавляют по 1,0 см^3 свежеприготовленного водного раствора соли хромотроповой кислоты с массовой долей 2 % и 10 см^3 серной кислоты плотностью, равной 1,84 г/ см^3 . Плоскодонные колбы помещают в кипящую водяную баню на 30 мин. Содержимое колб количественно переносят в мерные колбы на 50 см^3 , охлаждают, доводят до метки дистиллированной водой, тщательно перемешивают и измеряют оптическую плотность A на фотоэлектроколориметре при эффективной длине волны 570 нм и толщине рабочего слоя 50 мм. В качестве раствора сравнения используют раствор, полученный в холостом опыте без добавления растворов формальдегида. Концентрацию формальдегида $C_{\text{гр}}$, мг/ см^3 , в растворах, используемых для фотоколориметрирования, рассчитывают по формуле

$$C_{\text{гр}} = \frac{C V_1 V_4}{V_2 V_3}, \quad (2)$$

где C — концентрация формальдегида в растворе Б, мг/ см^3 ;

V_1 — объем раствора Б, взятый для определения, см^3 ;

V_2 — вместимость мерной колбы, в которую вносят раствор Б, см^3 ;

V_3 — вместимость мерной колбы, в которую переносят раствор после кипячения на водяной бане, см^3 ;

V_4 — объем пробы раствора, взятого для реакции, см^3 .

Полученные результаты используют для построения градуировочного графика, где откладывают на оси абсцисс значения концентраций формальдегида в мг/ см^3 , а на оси ординат соответствующие им данные оптической плотности A растворов.

3.2.3 Проведение испытания

Определение содержания формальдегида проводят в двух параллельных навесках кожаной ткани или волоса. Для этого точную навеску кожаной ткани или волоса (0,5000 г), подготовленную по 3.2.2.1, помещают в сухую коническую колбу вместимостью 250 см^3 . В колбу пипеткой добавляют 100 см^3 дистиллированной воды (V), закрывают пробкой, тщательно перемешивают и выдерживают при комнатной температуре 24 ч при периодическом перемешивании. Содержимое фильтруют в сухую колбу и пипеткой переносят 5,0 см^3 (V_1) полученного раствора в плоскодонную колбу вместимостью 100 см^3 , туда же вносят 10,0 см^3 концентрированной серной кислоты и 1,0 см^3 свежеприготовленного водного раствора динатриевой соли хромотроповой кислоты массовой долей 2 %. Колбу помещают в кипящую водяную баню на 30 мин. Содержимое колбы количественно переносят в мерную колбу на 50 см^3 (V_2), охлаждают, доводят до метки дистиллированной водой, тщательно перемешивают, переносят в кюветы толщиной 50 мм, измеряют оптическую плотность раствора (A_x) по 3.2.2.4 и по градуировочному графику находят концентрацию формальдегида в фотометрируемом растворе (мг/ см^3).

Если фильтрат (раствор В) окрашен, то 5,0 см^3 полученного раствора пипеткой переносят в мерную колбу вместимостью 50 см^3 , нагревают на водяной бане 30 мин, охлаждают и доводят до метки дистиллированной водой. Оптическую плотность этого раствора измеряют в сравнении с дистиллированной водой и ее значение вычитают из значения оптической плотности A_x .

3.2.4 Обработка результатов

Содержание водовываемого формальдегида X , мг/г, рассчитывают по формуле

$$X = \frac{V C V_2}{V_1 m_{\text{нав}}}, \quad (3)$$

где $m_{\text{нав}}$ — масса навески анализируемого образца, г;

C — концентрация формальдегида в анализируемом растворе, найденная по ГГ, мг/ см^3 ;

V — объем дистиллированной воды, взятой для замачивания пробы, см^3 ;

V_1 — анализируемая аликвотная часть водной вытяжки, см^3 ;

V_2 — вместимость мерной колбы с раствором для фотометрирования, см^3 ;

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, вычисленное с точностью до второго десятичного знака. Погрешность метода составляет $\pm 10\%$ при доверительной вероятности 0,95.

3.3 Качественная реакция на хром (VI)

Метод основан на образовании соединения ионов хрома (VI) с дифенилкарбазидом фиолетово-розовой окраски.

3.3.1 Аппаратура, материалы и реактивы

Плитка электрическая по ГОСТ 14919.

Пробирка стеклянная по ГОСТ 1770.

Пробка по ГОСТ 5541.

Воронка лабораторная по ГОСТ 23932.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300.

Кислота серная концентрированная по ГОСТ 4204, х. ч.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Дифенилкарбазид по [2], ч. д. а.

Дифенилкарбазид, спиртовой раствор с массовой долей 0,5 %.

3.3.2 Подготовка к испытанию

3.3.2.1 Метод отбора пробы

Отбор и подготовку пробы к анализу проводят по 3.2.2.1.

3.3.2.2 Раствор дифенилкарбазида

0,5 г дифенилкарбазида растворяют в 100 см³ этилового спирта с массовой долей 75 %. Раствор следует хранить в плотно закрытой склянке темного стекла не более 5 сут.

3.3.3 Проведение испытания

Около 0,5 г измельченной кожаной ткани или волоса помещают в пробирку, заливают 10 см³ дистиллированной воды, нагревают до кипения и держат при температуре кипения в течение нескольких минут. Затем раствор профильтровывают в другую пробирку. 1 см³ полученного водного экстракта подкисляют пятью каплями серной кислоты и добавляют три капли спиртового раствора дифенилкарбазида. Появление фиолетово-розовой окраски свидетельствует о наличии соединений хрома (VI). В качестве контрольного раствора используют водный экстракт без добавления дифенилкарбазида.

3.4 Определение содержания хрома (VI)

Метод основан на экстракционно-фотокolorиметрическом определении интенсивности окраски соединения хрома (VI) с дифенилкарбазидом.

3.4.1 Аппаратура, материалы и реактивы

Весы лабораторные высокого класса точности по ГОСТ 24104.

Колориметр фотоэлектрический по ГОСТ 22409.

Плитка электрическая по ГОСТ 14919.

Колба коническая вместимостью 250 см³ по ГОСТ 25336.

Колба мерная вместимостью 50 см³, 100 см³, 1 дм³ по ГОСТ 1770.

Воронка делительная вместимостью 250 см³ по ГОСТ 25336.

Пипетка вместимостью 1, 2, 10, 20, 25, 50, 100 см³ по ГОСТ 29227.

Бюретка вместимостью 25 см³ по ГОСТ 29251.

Пробка по ГОСТ 5541.

Вата медицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556.

Кислота серная концентрированная по ГОСТ 4204, х. ч.

Кислота серная концентрированная по ГОСТ 4204, растворы 1:1 и с массовой долей 20 %.

Кислота ортофосфорная концентрированная по ГОСТ 6552, х. ч.

Натрий хлористый по ГОСТ 4233.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300.

Спирт изоамиловый по ГОСТ 5830, х. ч.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Калий двуххромовокислый по ГОСТ 4220, х. ч.

Дифенилкарбазид по [2], ч. д. а.

Дифенилкарбазид, спиртовой раствор с массовой долей 0,5 %.

3.4.2 Подготовка к испытанию

3.4.2.1 Приготовление стандартного раствора калия двуххромовокислого (раствор А)

2,8285 г двуххромовокислого калия, высушенного при температуре 105 °С, растворяют дистиллированной водой в мерной колбе вместимостью 1 дм³ и доводят до метки дистиллированной водой (рас-

твор А). 1 см³ этого раствора содержит 1 мг хрома (VI). Раствор может храниться длительное время в посуде из темного стекла.

3.4.2.2 Рабочий раствор калия двуххромовокислого для градуировочного графика (раствор Б)

10,0 см³ стандартного раствора калия двуххромовокислого вносят пипеткой в мерную колбу вместимостью 1 дм³ и доводят объем до метки дистиллированной водой (раствор Б). 1 см³ этого раствора содержит 0,01 мг хрома (VI). Раствор готовят в день построения градуировочного графика.

3.4.2.3 Раствор дифенилкарбазида

0,5 г дифенилкарбазида растворяют в 100 см³ этилового спирта с массовой долей 75 %. Раствор следует хранить в плотно закрытых склянках из темного стекла не более 5 сут.

3.4.2.4 Построение градуировочного графика

В конические колбы вместимостью 250 см³ вносят 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 см³ раствора Б (V₁), добавляют в каждую колбу 1,0 см³ раствора серной кислоты (1:1), 0,3 см³ ортофосфорной кислоты, 2 см³ раствора дифенилкарбазида, 20 см³ дистиллированной воды, перемешивают и переносят раствор в делительную воронку, ополаскивая колбу небольшим количеством дистиллированной воды, которую также помещают в делительную воронку. В делительную воронку добавляют 2 г натрия хлористого и 20 см³ изоамилового спирта. Содержимое делительной воронки тщательно перемешивают в течение 2 мин и оставляют для расслоения. Нижний водный слой сливают в другую делительную воронку, вновь добавляют 2 г натрия хлористого и 20 см³ изоамилового спирта, вновь перемешивают и оставляют для расслоения. Оба экстракта количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50 см³ (V₂), доводят объем до метки изоамиловым спиртом и измеряют оптическую плотность на фотоэлектроколориметре в кюветах толщиной рабочего слоя 30 мм, используя светофильтр с максимумом поглощения 540 нм. В качестве раствора сравнения используют изоамиловый спирт с добавлением всех используемых при анализе реагентов.

Концентрацию хрома (VI) C_{хр}, мг/см³, в рабочих растворах, используемых для фотоколориметрирования, рассчитывают по формуле

$$C_{\text{хр}} = \frac{C V_1}{V_2}, \quad (4)$$

где C — концентрация хрома (VI) в растворе Б, мг/см³;

V₁ — объем пробы раствора Б, взятый для определения, см³;

V₂ — вместимость мерной колбы, в которую перенесен экстракт, см³.

По результатам измерений строят градуировочный график, при этом значение оптической плотности откладывают по оси ординат, а по оси абсцисс — концентрацию хрома (VI) (мг/см³).

3.4.3 Проведение испытания

Определение содержания хрома (VI) проводят в двух параллельных навесках кожаной ткани или волоса. Для этого точную навеску кожаной ткани или волоса массой 0,5000 г, подготовленную по 3.2.2.1, помещают в сухую коническую колбу вместимостью 250 см³. В колбу пипеткой добавляют 100 см³ дистиллированной воды (V), закрывают пробкой, тщательно перемешивают и выдерживают при комнатной температуре 24 ч при периодическом перемешивании. Водную вытяжку после перемешивания фильтруют в сухую колбу через вату. 25,0—50,0 см³ отфильтрованной водной вытяжки (V₁) отбирают в делительную воронку вместимостью 250 см³, приливают пипеткой 1,0 см³ раствора серной кислоты (1:1), 0,3 см³ ортофосфорной кислоты, 2 см³ раствора дифенилкарбазида, 2 г натрия хлористого, 20 см³ изоамилового спирта, перемешивают в течение двух минут и оставляют раствор для расслаивания. Нижний водный слой сливают в другую делительную воронку и вновь экстрагируют 20 см³ изоамилового спирта с добавлением 2 г натрия хлористого. Оба экстракта объединяют в мерную колбу вместимостью 50 см³ (V₂) и доводят объем до метки изоамиловым спиртом. После этого измеряют оптическую плотность полученного экстракта на фотоэлектроколориметре, применяя светофильтр с максимумом поглощения 540 нм и кюветы толщиной рабочего слоя 30 мм. В качестве контрольного раствора применяют изоамиловый спирт с добавлением всех реактивов.

По значению оптической плотности в соответствии с градуировочным графиком определяют содержание хрома (VI).

3.4.4 Обработка результатов

Содержание хрома (VI) в водной вытяжке кожаной ткани или волоса X, мг/г, рассчитывают по формуле

$$X = \frac{V C_{\text{Cr}} V_2}{V_1 m_{\text{нав}}}, \quad (5)$$

где V — объем дистиллированной воды, взятый для замачивания пробы кожаной ткани или волоса, см³;

V_1 — объем водной вытяжки, взятый для определения, см³;

V_2 — вместимость мерной колбы с экстрактом хрома, см³;

C_{Cr} — концентрация хрома (VI), найденная по градуировочному графику, мг/см³;

$m_{нав}$ — масса навески кожаной ткани или волоса, г.

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, вычисленное до третьего десятичного знака. Погрешность метода не превышает $\pm 10\%$ относительных при доверительной вероятности $P = 0,95$.

3.5 Качественная реакция на наличие соединений хрома

Метод основан на способности соединений хрома (VI) окрашиваться в ярко-красный цвет при люминесцентном освещении.

3.5.1 Аппаратура, материалы и реактивы

Плитка электрическая по ГОСТ 14919.

Микроскоп инструментальный для наблюдения в отраженном свете с люминесцентным осветителем по ГОСТ 8074.

Стекло часовое по ГОСТ 25336.

Стекло предметное по ГОСТ 9284.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, ч. д. а., водный раствор с массовой долей 20 %.

Водорода пероксид по ГОСТ 10929, х. ч., раствор с массовой долей 10 %.

3.5.2 Проведение испытания

Около 0,5 г тонко измельченной кожаной ткани или волоса помещают на часовое стекло и прибавляют 4—5 капель 20 %-ного раствора гидроокиси натрия. Стекло нагревают 4—5 мин на водяной бане при 80 °С и добавляют каплю 10 %-ного раствора перекиси водорода. Нагревание продолжают еще 3—5 мин. Пипеткой отбирают 1—2 капли жидкости и помещают на предметное стекло микроскопа. В присутствии соединений хрома при люминесцентном освещении (осветитель ОИ-18 или ОИ-28) проявляется характерное ярко-красное окрашивание. В случае окрашенного образца целесообразно провести «холостой» опыт без добавления пероксида водорода.

3.6 Определение содержания общего хрома

Метод основан на переводе экстрагированных в водную вытяжку соединений хрома в шестивалентное состояние с последующим колориметрическим определением по реакции с дифенилкарбазидом.

3.6.1 Аппаратура, материалы и реактивы

Весы лабораторные высокого класса точности по ГОСТ 24104.

Колориметр фотоэлектрический по ГОСТ 22409.

Плитка электрическая по ГОСТ 14919.

pH-метр по ГОСТ 9245.

Пробка по ГОСТ 5541.

Колба коническая вместимостью 250 см³ по ГОСТ 25336.

Колба мерная вместимостью 50 см³, 100 см³, 1 дм³ по ГОСТ 1770.

Пипетка вместимостью 1, 2, 10, 20, 25, 50, 100 см³ по ГОСТ 29227.

Бюретка вместимостью 25 см³ по ГОСТ 29251.

Воронка лабораторная по ГОСТ 23932.

Вата медицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556.

Кислота серная концентрированная по ГОСТ 4204, х. ч.

Кислота серная концентрированная по ГОСТ 4204, растворы 1:1 и с массовой долей 20 %.

Кислота ортофосфорная концентрированная по ГОСТ 6552, х. ч.

Кислота хлорная концентрированная по [3], х. ч.

Кислота азотная концентрированная по ГОСТ 4461, х. ч.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Калий двуххромовокислый по ГОСТ 4220, х. ч.

Дифенилкарбазид, спиртовой раствор с массовой долей 0,5 %.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, ч. д. а., водный раствор с массовой долей 20 %.

Натрия гидроокись, раствор 0,1 н. концентрации.

Фенолфталеин по [4], ч. д. а., спиртовой раствор с массовой долей 1 %.

3.6.2 Подготовка к испытанию

3.6.2.1 Приготовление окислительной смеси

Окислительную смесь для перевода хрома (III) в хром (VI) готовят смешиванием 50 см³ концентрированной хлорной и 20 см³ концентрированной серной кислот.

3.6.2.2 Построение градуировочного графика

В мерные колбы вместимостью 100 см³ вносят 0,5, 1,0, 3,0, 4,0, 5,0, 7,0, 8,0 и 10,0 см³ раствора, приготовленного по 3.4.2.2, добавляют в каждую колбу 1 см³ раствора серной кислоты (1:1), 0,3 см³ ортофосфорной кислоты, 2 см³ раствора дифенилкарбазида и доводят объем до метки дистиллированной водой. Перемешивают и через 5 мин измеряют оптическую плотность на фотоэлектроколориметре, используя светофильтр с максимумом поглощения 540 нм и кюветы толщиной рабочего слоя 30 мм. Концентрацию хрома (VI) в рабочих растворах, используемых для фотоколориметрирования, рассчитывают по формуле (4) (3.4.2.4).

В качестве контрольного применяют раствор, содержащий вышеперечисленные компоненты, кроме двуххромовокислого калия. По результатам измерений строят градуировочный график, при этом по оси ординат откладывают значение оптической плотности, а по оси абсцисс — концентрацию хрома (VI) (мг/см³).

3.6.3 Проведение испытания

Определение содержания общего хрома проводят на двух параллельных навесках кожаной ткани или волоса. Навеску измельченной кожаной ткани или волоса массой 0,5 г взвешивают с погрешностью не более 0,0001 г, помещают в коническую колбу вместимостью 250 см³, пипеткой добавляют 100 см³ дистиллированной воды (V), смачивают всю поверхность кожаной ткани или волоса, перемешивают, закрывают пробкой и оставляют на 24 ч. Водную вытяжку фильтруют через вату в сухую колбу. 25—50 см³ полученной водной вытяжки (V₂) отбирают в коническую колбу вместимостью 250 см³, приливают пипеткой 5 см³ окислительной смеси, 2 см³ концентрированной азотной кислоты и ставят на электрическую плитку. Кипятят до появления плотных белых паров и после этого продолжают кипячение в течение 10 мин. Раствор должен быть прозрачным. Содержимое колбы охлаждают, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³ (V₁) и доводят до метки дистиллированной водой.

В коническую колбу отбирают точно 25—50 см³ раствора из мерной колбы (V₃) в зависимости от предполагаемого количества хрома и нейтрализуют сначала раствором гидроокиси натрия с массовой долей 20 % до pH около 5, а затем раствором 0,1 н. концентрации до pH (9,0 ± 0,5). В случае отсутствия pH-метра предварительно проводят нейтрализацию аликвотной части окисленного раствора с использованием индикатора фенолфталеина до слабо-розовой окраски. Используемый для нейтрализации объем щелочи добавляют к анализируемой пробе без добавления фенолфталеина.

В мерную колбу вместимостью 100 см³ (V₄) вносят пипеткой 0,3 см³ ортофосфорной кислоты, 1 см³ раствора серной кислоты 1:1, 2 см³ раствора дифенилкарбазида и количественно переносят анализируемый раствор после окисления и нейтрализации, ополаскивая коническую колбу дистиллированной водой. Далее доводят раствор до метки и через 5 мин измеряют оптическую плотность на фотоэлектроколориметре в кюветах толщиной рабочего слоя 30 мм, применяя светофильтр с максимумом поглощения 540 нм. В качестве контрольного раствора используют дистиллированную воду с добавлением реагентов по 3.6.2.2 (кроме раствора двуххромовокислого калия). По значению оптической плотности в соответствии с градуировочным графиком определяют концентрацию общего хрома (мг/см³).

3.6.4 Обработка результатов

Содержание общего хрома в водной вытяжке кожаной ткани или волоса X₁, мг/г, рассчитывают по формуле

$$X_1 = \frac{V V_1 C_{Cr} V_4}{V_2 V_3 m_{нав}}, \quad (6)$$

где V — объем воды, взятый для замачивания пробы кожаной ткани или волоса, см³;

V₁ — вместимость мерной колбы, в которую перенесли раствор после окисления, см³;

V₂ — объем водной вытяжки, взятый для окисления, см³;

V₃ — объем окисленного и нейтрализованного раствора, см³;

V₄ — вместимость мерной колбы с раствором для колориметрирования, см³;

C_{Cr} — концентрация общего хрома, найденная по градуировочному графику, мг/см³;

m_{нав} — масса навески кожаной ткани или волоса, г.

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, вычисленное до третьего десятичного знака. Погрешность метода не превышает ± 10 % при доверительной вероятности P = 0,95.

Результаты испытаний оформляют в соответствии с приложением А.

Приложение А
(рекомендуемое)

Форма протокола испытаний

Наименование организации _____

Наименование образца _____

Обозначение настоящего стандарта _____

Содержание свободного формальдегида, мг/г _____

Содержание водовываемого хрома (VI), мг/г _____

Содержание общего хрома, мг/г _____

Дата _____
личная подпись

расшифровка подписи

Библиография

- [1] ТУ 6-09-05-1371—88 Динатриевая соль хромотроповой кислоты. Технические условия
- [2] ТУ 6-09-07-1672—89 Дифенилкарбазид. Технические условия
- [3] ТУ 6-09-2878—84 Кислота хлорная. Технические условия
- [4] ТУ 6-09-4530—77 Фенолфталеин. Технические условия

УДК 675.6.62:006.354

МКС 59.140.30

М23

Ключевые слова: меха, меховые изделия, вредные вещества, свободный формальдегид, водовываемые соединения хрома, методы обнаружения, определение содержания

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 21.11.2005. Подписано в печать 02.12.2005. Формат 60 × 84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ.л. 1,40. Уч.-изд.л. 1,10. Тираж 175 экз. Зак. 897. С 2163.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

Изменение № 1 ГОСТ 31280—2004 Меха и меховые изделия. Вредные вещества. Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовымываемых хрома (VI) и хрома общего

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 46—2014 от 05.12.2014)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 10400

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на меха и меховые изделия, кожу и изделия из кожи и устанавливает методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовымываемых хрома (VI) и хрома общего».

Раздел 2 дополнить ссылкой:

«ГОСТ 938.0—75 Кожа. Правила приемки. Методы отбора проб».

Обозначение ГОСТ 1770—74 дополнить ссылками: (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80);

наименование ГОСТ 10163—76 дополнить словом (в начале): «Реактивы»;

обозначение ГОСТ 9209—77 дополнить знаком сноски — *, сноской — *:

«* Прекращено применение на территории Российской Федерации. Действует ГОСТ Р 52958—2008 Шкурки меховые и овчины выделанные. Правила приемки, методы отбора образцов и подготовка их для контроля»;

обозначение ГОСТ 24104—2001 дополнить знаком сноски — *, сноской — *:

«* Прекращено применение на территории Российской Федерации. Действует ГОСТ Р 53228—2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

Пункт 3.3.2.1 изложить в новой редакции:

«3.3.2.1 Отбор образцов

Отбор образцов и подготовку пробы к анализу проводят по ГОСТ 9209 и ГОСТ 938.0. Если отбор образцов в соответствии с ГОСТ 9209 и ГОСТ 938.0 не представляется возможным (например, кожа и мех от готовых изделий), то подробности отбора образцов должны быть отражены в протоколе испытаний. Измельченные кожаную ткань, волос, мех или кожу закладывают для кондиционирования в колбу с пробкой и выдерживают сутки при комнатной температуре. Из отобранных образцов берут не менее двух проб.

П р и м е ч а н и е — Отбор образцов готовых изделий проводят по нормативным документам на отбор образцов соответствующих видов продукции».

Пункт 3.3.3 После слов «или волоса» дополнить словами: «, 2,0 г меха или кожи».

Пункт 3.4.3 после слов «массой 0,5000 г» дополнить словами: «, меха или кожи массой 2,000 г»;

заменить ссылку: «по 3.2.2.1» на «по 3.3.2.1»;

заменить слова: «24 ч» на «18 ч».

Пункт 3.4.4. Исключить слова: «в водной вытяжке кожаной ткани или волоса», «кожаной ткани или волоса».

Библиографические данные. Ключевые слова изложить в новой редакции: «меха и меховые изделия, кожа, изделия из кожи, вредные вещества, методы обнаружения, содержание хрома (VI), содержание хрома общего, содержание формальдегида».

(ИУС № 6 2015 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2015—07—01.

Изменение № 2 ГОСТ 31280—2004 Меха и меховые изделия. Вредные вещества. Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовывываемых хрома (VI) и хрома общего

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 164-П от 31.08.2023)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 16937

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Содержание. Исключить слово: «Библиография».

Раздел 2. Заменить ссылки: датированные на недатированные, кроме ГОСТ 1770—74 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80);

ГОСТ 6709 дополнить знаком сноски — *;
дополнить сноской *:

«_____»
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144—2018 «Вода дистиллированная. Технические условия»;

заменить ссылку: «ГОСТ 9209—77* Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Правила приемки, методы отбора образцов и подготовка их для контроля» на «ГОСТ 32077 Шкурки меховые и овчины выделанные. Правила приемки, методы отбора образцов и подготовка их для контроля»;

сноску «*» исключить;
ГОСТ 10929. Наименование дополнить словом: «Реактивы»;
ГОСТ 18300 дополнить знаком сноски — **;
дополнить сноской **:

«_____»
** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878—2013 «Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия»;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 5962 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия
ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия»;
примечание изложить в новой редакции:

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.eurasia.org) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 3. Пункт 3.1.2. Наименование. Заменить слово: «Аппаратура» на «Средства измерений, оборудование»;

второй абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ 13646» на «ГОСТ 5541»;
последний абзац. Исключить ссылку: «[1]»;

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2024—01—15.

дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е — Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов и материалов по качеству не хуже вышеуказанных».

Пункт 3.2.1. Наименование. Заменить слово: «Аппаратура» на «Средства измерений, оборудование»;

шестой абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ 13646» на «ГОСТ 5541»;
последний абзац. Исключить ссылку: «по [1]»;

дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е — Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов и материалов по качеству не хуже вышеуказанных».

Подпункт 3.2.2.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 9209» на «ГОСТ 32077».

Пункт 3.3.1. Наименование. Заменить слово: «Аппаратура» на «Средства измерений, оборудование»;

первый абзац дополнить словами: «или спиртовка по ГОСТ 25336»;
второй абзац изложить в новой редакции: «Пробирка стеклянная вместимостью 10 и 20 см³ по ГОСТ 1770—74 (пункт 1.3а, исполнение 2, таблица 5а)»;
пятый абзац дополнить словами: «или из пищевого сырья по ГОСТ 5962»;
восьмой абзац. Исключить ссылку: «по [2]»;
дополнить абзацами:
«Бумага фильтровальная ФБ-III по ГОСТ 12026.
Пипетка вместимостью 1 см³ по ГОСТ 29227»;
дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е — Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов и материалов по качеству не хуже вышеуказанных».

Подпункт 3.3.2.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 9209» на «ГОСТ 32077» (2 раза).

Пункт 3.3.3 изложить в новой редакции:

«Около 0,5 г измельченной кожаной ткани или волоса, 2,0 г меха или кожи помещают в пробирку вместимостью 20 см³, заливают 10 см³ дистиллированной воды, нагревают на спиртовке до кипения и выдерживают при температуре кипения в течение 3 мин. Затем раствор через бумажный фильтр отфильтровывают в другую пробирку. Пипеткой переносят 1 см³ полученного водного экстракта в пробирку вместимостью 10 см³, подкисляют пятью каплями серной кислоты и добавляют три капли спиртового раствора дифенилкарбазида. Появление фиолетово-розовой окраски свидетельствует о наличии соединений хрома (VI). В качестве контрольного раствора для оценки изменения окраски используют водный экстракт без добавления дифенилкарбазида».

Пункт 3.4.1. Наименование. Заменить слово: «Аппаратура» на «Средства измерений, оборудование»;

15-й абзац («Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300») дополнить словами: «или из пищевого сырья по ГОСТ 5962»;

19-й абзац. Исключить ссылку: «по [2]»;

дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е — Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов и материалов по качеству не хуже вышеуказанных».

Пункт 3.5.1. Наименование. Заменить слово: «Аппаратура» на «Средства измерений, оборудование»;

дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е — Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов и материалов по качеству не хуже вышеуказанных».

Пункт 3.6.1. Наименование. Заменить слово: «Аппаратура» на «Средства измерений, оборудование»;

15-й абзац. Исключить ссылку: «по [3]»;

последний абзац. Исключить ссылку: «по [4]»;

дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е — Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов и материалов по качеству не хуже вышеуказанных».

Раздел «Библиография» исключить.

(ИУС № 1 2024 г.)

Поправка к Изменению № 2 ГОСТ 31280—2004 Меха и меховые изделия. Вредные вещества. Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовывываемых хрома (VI) и хрома общего (см. Изменение № 2, ИУС № 1—2024)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
За принятие изменения проголосовали националь- ные органы по стандартизации следующих государств:	AM, BY, KG, RU, UZ	AM, BY, KG, RU, TJ, UZ

(ИУС № 4 2024 г.)

Поправка к Изменению № 2 ГОСТ 31280—2004 Меха и меховые изделия. Вредные вещества. Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовывываемых хрома (VI) и хрома общего (см. Изменение № 2, ИУС № 1—2024)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
За принятие изменения проголосовали националь- ные органы по стандартизации следующих государств:	AM, BY, KG, RU, UZ	AM, BY, KG, RU, TJ, UZ

(ИУС № 4 2024 г.)

Изменение № 1 ГОСТ 31280—2004 Меха и меховые изделия. Вредные вещества. Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовываемых хрома (VI) и хрома общего

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 46—2014 от 05.12.2014)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 10400

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на меха и меховые изделия, кожу и изделия из кожи и устанавливает методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовываемых хрома (VI) и хрома общего».

Раздел 2 дополнить ссылкой:

«ГОСТ 938.0—75 Кожа. Правила приемки. Методы отбора проб».

Обозначение ГОСТ 1770—74 дополнить ссылками: (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80);

наименование ГОСТ 10163—76 дополнить словом (в начале): «Реактивы»;

обозначение ГОСТ 9209—77 дополнить знаком сноски — *, сноской — *.

* Прекращено применение на территории Российской Федерации. Действует ГОСТ Р 52958—2008 Шкурки меховые и овчины выделанные. Правила приемки, методы отбора образцов и подготовка их для контроля;

обозначение ГОСТ 24104—2001 дополнить знаком сноски — *, сноской — *:

* Прекращено применение на территории Российской Федерации. Действует ГОСТ Р 53228—2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

Пункт 3.3.2.1 изложить в новой редакции:

«3.3.2.1 Отбор образцов

Отбор образцов и подготовку пробы к анализу проводят по ГОСТ 9209 и ГОСТ 938.0. Если отбор образцов в соответствии с ГОСТ 9209 и ГОСТ 938.0 не представляется возможным (например, кожа и мех от готовых изделий), то подробности отбора образцов должны быть отражены в протоколе испытаний. Измельченные кожаную ткань, волос, мех или кожу закладывают для кондиционирования в колбу с пробкой и выдерживают сутки при комнатной температуре. Из отобранных образцов берут не менее двух проб.

Примечание — Отбор образцов готовых изделий проводят по нормативным документам на отбор образцов соответствующих видов продукции».

Пункт 3.3.3 После слов «или волоса» дополнить словами: «, 2,0 г меха или кожи».

Пункт 3.4.3 после слов «массой 0,5000 г» дополнить словами: «, меха или кожи массой 2,000 г»;

заменить ссылку: «по 3.2.2.1» на «по 3.3.2.1»;

заменить слова: «24 ч» на «18 ч».

Пункт 3.4.4. Исключить слова: «в водной вытяжке кожаной ткани или волоса», «кожаной ткани или волоса».

Библиографические данные. Ключевые слова изложить в новой редакции: «меха и меховые изделия, кожа, изделия из кожи, вредные вещества, методы обнаружения, содержание хрома (VI), содержание хрома общего, содержание формальдегида».

(ИУС № 6 2015 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2015—07—01.

Изменение № 2 ГОСТ 31280—2004 Меха и меховые изделия. Вредные вещества. Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовывываемых хрома (VI) и хрома общего

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 164-П от 31.08.2023)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 16937

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Содержание. Исключить слово: «Библиография».

Раздел 2. Заменить ссылки: датированные на недатированные, кроме ГОСТ 1770—74 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80);

ГОСТ 6709 дополнить знаком сноски — *;
дополнить сноской *:

«_____»
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144—2018 «Вода дистиллированная. Технические условия»;

заменить ссылку: «ГОСТ 9209—77* Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Правила приемки, методы отбора образцов и подготовка их для контроля» на «ГОСТ 32077 Шкурки меховые и овчины выделанные. Правила приемки, методы отбора образцов и подготовка их для контроля»;

сноску «*» исключить;
ГОСТ 10929. Наименование дополнить словом: «Реактивы»;
ГОСТ 18300 дополнить знаком сноски — **;
дополнить сноской **:

«_____»
** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878—2013 «Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия»;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 5962 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия
ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия»;
примечание изложить в новой редакции:

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 3. Пункт 3.1.2. Наименование. Заменить слово: «Аппаратура» на «Средства измерений, оборудование»;

второй абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ 13646» на «ГОСТ 5541»;
последний абзац. Исключить ссылку: «[1]»;

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2024—01—15.

дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е — Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов и материалов по качеству не хуже вышеуказанных».

Пункт 3.2.1. Наименование. Заменить слово: «Аппаратура» на «Средства измерений, оборудование»;

шестой абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ 13646» на «ГОСТ 5541»;
последний абзац. Исключить ссылку: «по [1]»;

дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е — Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов и материалов по качеству не хуже вышеуказанных».

Подпункт 3.2.2.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 9209» на «ГОСТ 32077».

Пункт 3.3.1. Наименование. Заменить слово: «Аппаратура» на «Средства измерений, оборудование»;

первый абзац дополнить словами: «или спиртовка по ГОСТ 25336»;
второй абзац изложить в новой редакции: «Пробирка стеклянная вместимостью 10 и 20 см³ по ГОСТ 1770—74 (пункт 1.3а, исполнение 2, таблица 5а)»;
пятый абзац дополнить словами: «или из пищевого сырья по ГОСТ 5962»;
восьмой абзац. Исключить ссылку: «по [2]»;
дополнить абзацами:
«Бумага фильтровальная ФБ-III по ГОСТ 12026.
Пипетка вместимостью 1 см³ по ГОСТ 29227»;
дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е — Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов и материалов по качеству не хуже вышеуказанных».

Подпункт 3.3.2.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 9209» на «ГОСТ 32077» (2 раза).

Пункт 3.3.3 изложить в новой редакции:

«Около 0,5 г измельченной кожаной ткани или волоса, 2,0 г меха или кожи помещают в пробирку вместимостью 20 см³, заливают 10 см³ дистиллированной воды, нагревают на спиртовке до кипения и выдерживают при температуре кипения в течение 3 мин. Затем раствор через бумажный фильтр отфильтровывают в другую пробирку. Пипеткой переносят 1 см³ полученного водного экстракта в пробирку вместимостью 10 см³, подкисляют пятью каплями серной кислоты и добавляют три капли спиртового раствора дифенилкарбазида. Появление фиолетово-розовой окраски свидетельствует о наличии соединений хрома (VI). В качестве контрольного раствора для оценки изменения окраски используют водный экстракт без добавления дифенилкарбазида».

Пункт 3.4.1. Наименование. Заменить слово: «Аппаратура» на «Средства измерений, оборудование»;

15-й абзац («Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300») дополнить словами: «или из пищевого сырья по ГОСТ 5962»;

19-й абзац. Исключить ссылку: «по [2]»;

дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е — Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов и материалов по качеству не хуже вышеуказанных».

Пункт 3.5.1. Наименование. Заменить слово: «Аппаратура» на «Средства измерений, оборудование»;

дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е — Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов и материалов по качеству не хуже вышеуказанных».

Пункт 3.6.1. Наименование. Заменить слово: «Аппаратура» на «Средства измерений, оборудование»;

15-й абзац. Исключить ссылку: «по [3]»;

последний абзац. Исключить ссылку: «по [4]»;

дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е — Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов и материалов по качеству не хуже вышеуказанных».

Раздел «Библиография» исключить.

(ИУС № 1 2024 г.)