

27 469-87



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 27469—87

Издание официальное

Цена 3 коп.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОДЕЖДЫ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК**

Определение сортности

ГОСТ

Artificial leather for protective clothes
and facilities of hands protection.
Determination of grade of quality

27469—87

ОКП 87 1000

Срок действия с 01.01.89
до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на искусственную кожу для специальной одежды и средств защиты рук, используемых в народном хозяйстве, и устанавливает определение ее сортности.

Термины и определения, применяемые в стандарте, — по ГОСТ 20840—75.

2. На кожу устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

3. Сорт кожи определяют по совокупности пороков внешнего вида на лицевой поверхности.

4. Пороки внешнего вида подразделяют на местные и распространенные.

4.1. К местным порокам относят:

сдир;
царапину;
замин;
наплыв;
пятно;
залом;
посторонние включения.

4.2. К распространенным порокам относят:

разнооттеночность;
нечеткость тиснения;
волнистость;
выпотевание;
киперность.

Степень выраженности распространенных пороков определяют по образцам пороков, утвержденным в установленном порядке.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1988

5. Оценку пороков кожи производят в соответствии с требованиями, указанными в таблице.

Наименование порока	Размер, не более	Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах	
		1-го сорта	2-го сорта
Сдир	—	Не допускается	
Царапина	—	Не допускается	
Замия	5 см	1	2
Наплыв	5 см ²	1	2
Залом	5 см	1	2
Пятно	5 см ²	1	3
Посторонние включения	1 см ²	Не допускается	

6. Количество местных пороков на условную длину искусственной кожи 20 м не должно быть более:

8 — для кожи 1-го сорта;

12 — для кожи 2-го сорта.

При этом количество случаев на 1 м кожи не должно быть более:

1 — для кожи 1-го сорта;

2 — для кожи 2-го сорта.

В коже 2-го сорта допускается не более одного распространенного порока.

7. При отклонении фактической длины кожи от условной количество местных пороков пересчитывают пропорционально на условную длину кожи.

8. Количество условных вырезов и отрезов — по ГОСТ 25934—83.

9. Пороки, допускаемые в текстильной основе и не влияющие на защитные свойства кожи, при определении сорта кожи не учитывают.

10. Дефектный край при определении сорта кожи не учитывают.

Размер дефектного края — по ГОСТ 25934—83.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Ю. С. Пайкачев, Ю. И. Смирнова, А. К. Красножен,
В. А. Логина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.11.87 № 4156

3. Срок первой проверки — 1993 г.

Периодичность проверки — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 20840—75 ГОСТ 25934—83	II 8, 10

Редактор А. А. Зимовнова

Технический редактор В. Н. Малькова

Корректор Е. И. Евтеева

Сдано в наб. 19.11.87 Подл. к печ. 08.01.88 0,26 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,17 уч.-изд. л.
 Тираж 10 000 экз. Цена 3 коп.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 125840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
 Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1305