



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ШИН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 27704—88
(СТ СЭВ 256—87)

Издание официальное



Цена 3 коп. БЗ 3—88/287

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

к ГОСТ 27704—88 Шины пневматические. Правила подготовки шин для проведения стендовых испытаний

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 1.5. Третий абзац	первый раз 15 мин, второй через 2 ч.	первый раз через 15 мин, второй раз — через 2 ч, третий раз — не менее чем через 12 ч с момента установления давления в шине

(ИУС № 8 1989 г.)

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ**Правила подготовки шин для проведения
стендовых испытаний**Pneumatic tyres.
Rules of carrying out
indoor testing**ГОСТ 27704—88
(СТ СЭВ 256—87)**

ОКСТУ 2502

Срок действия с 01.01.89
до 01.01.97**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на пневматические шины и устанавливает правила подготовки шин для проведения стендовых испытаний.

Настоящий стандарт не распространяется на крупногабаритные и специальные пневматические шины и не устанавливает правил контроля качества, входящих в технологический процесс изготовления шин и прямо-сдаточных испытаний.

**1. ПОДГОТОВКА ШИН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ****1.1. Осмотр шин**

Для выявления дефектов, которые могут повлиять на результаты испытаний, покрышки, камеры и ободные ленты подвергают визуальному осмотру.

Допускается выявление дефектов шин с использованием неразрушающих методов дефектоскопии (ультразвука, рентгеновских лучей, голографии и др.).

1.2. Выдержка шин перед испытанием

На испытания представляются покрышки, камеры и ободные ленты, изготовленные не менее чем за 120 ч до начала испытаний, в течение которых шины выдерживают в помещении при температуре от 5 до 30°C, в том числе последние 12 ч — в помещении испытательной станции при $(25 \pm 5)^\circ\text{C}$.

1.3. Определение массы шин

Массу покрышки, камеры и ободной ленты определяют взвешиванием.

Допускаемая погрешность при взвешивании должна быть не более:

± 50 г — покрышек для шин легковых автомобилей и мотоциклов;

± 100 г — покрышек для остальных шин;

± 50 г — камер и ободных лент.

1.4. Монтаж шины на испытательный обод

Шину монтируют на испытательный обод соответствующего обозначения, исключая возможность повреждения покрышки, камеры или ободной ленты. Для более плотной посадки борта шины на полку обода во время монтажа следует обеспечить двукратное увеличение внутреннего давления по сравнению с максимально допускаемым для данного вида шин, но не более 1200 кПа.

1.5. Обеспечение герметичности

После монтажа в шине устанавливают внутреннее давление, соответствующее максимально допускаемой нагрузке.

Для измерения внутреннего давления в шине применяют манометр по СТ СЭВ 594—83 класса точности 1,0, причем измеряемые значения должны находиться в пределах второй трети шкалы прибора.

Измерения проводят с момента установления давления в шине: первый раз через 15 мин, второй раз — через 2 ч.

Внутреннее давление в шине не должно снижаться более чем на 5% от начального значения, но не более чем на 20,0 кПа, если это не связано с колебанием температуры окружающей среды или с изменением основных размеров шин.

Если обнаружено падение внутреннего давления, превышающее значение, указанное выше, определяют причину потери герметичности, устраняют неисправность или заменяют шину (камеру).

Допускается определение герметичности полным погружением наполненной воздухом шины в ванну с водой, при этом не должно быть выделения пузырьков воздуха.

1.6. Стабилизирующая обкатка шин

1.6.1. Стабилизирующую обкатку проводят на барабанном стенде при следующих условиях:

1) нагрузка на шину должны составлять 80% от максимально допускаемой нагрузки;

2) внутреннее давление в шине должно соответствовать максимально допускаемой нагрузке на шину;

3) скорость качения шин для легковых автомобилей и мотоциклов должна быть 80 км/ч, для остальных шин — 40 км/ч;

4) продолжительность обкатки 2 ч.

1.6.2. Если условия предварительной обкатки шин предусмотрены в других государственных стандартах на методы испытаний, то обкатку проводят в соответствии с условиями, содержащимися в этих стандартах.

2. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Протокол должен содержать следующие данные:

- 1) обозначение шины;
 - 2) результаты осмотра шины;
 - 3) условия выдержки шины перед испытаниями (фактическую температуру и продолжительность выдержки);
 - 4) массу покрышки, камеры и ободной ленты;
 - 5) герметичность шины (измерение внутреннего давления через 15 мин, 2 и 12 ч);
 - 6) условия проведения стабилизирующей обкатки;
 - 7) заключение о пригодности шины к проведению испытаний;
 - 8) дату оформления протокола;
 - 9) обозначение настоящего стандарта.
- Допускаются другие данные.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР
2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.04.88 № 1222 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 256—87. «Шины пневматические. Правила подготовки шин для проведения стендовых испытаний» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.89
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. Срок первой проверки — 1996 г.
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Раздел, в котором приведена ссылка	Обозначение стандарта СЭВ	Обозначение государственного стандарта
1,5	СТ СЭВ 256—87	ГОСТ 2405—80

Редактор *С. И. Бобарыкин*
Технический редактор *М. Н. Максимова*
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 19.05.88 Подл. в печ. 30.06.88 0,5 усл. ш. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,22 уч.-изд. л.
Тир. 6 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2325