



25132-АН
Изм. 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ НОРМ ПИЛЛИНГУЕМОСТИ

ГОСТ 25132-82

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ

Б. А. Марков, Р. А. Принцева, Г. К. Арикова

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Зам. министра А. М. Пушкин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 февраля 1982 г. № 530

ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ

Классификация норм пиллингуемости

Silk and semi-silk fabrics.
Classification of pilling norms.

ГОСТ
25132-82

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 февраля 1982 г. № 530 срок действия установлен

с 01.01 1983 г.

до 01.01 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на бытовые блузочные, плательные, плательно-костюмные, костюмные и подкладочные ткани, вырабатываемые в основе из химических нитей, в том числе из текстурированных, а по утку — из текстурированных нитей, а также пряжи: вискозной, хлопчатобумажной, полиэфино-вискозной, полиэфино-хлопковой, и устанавливает для них классификацию норм пиллингуемости.

Стандарт не распространяется на ворсовые ткани, ткани, вырабатываемые с применением металлических и металлизированных нитей, ткани, вырабатываемые из фасонных нитей и нитей средних и высоких круток, а также ткани из моно и комплексных нитей в основе и утке.

2. Группы пиллингуемости тканей в зависимости от количества пиллей на 10 см² указаны в таблице.

Группы пиллингуемости	Количество пиллей на 10 см ²
Непиллингующая	0
Малопиллингующая	1—3
Среднепиллингующая	4—6

3. Нормы пиллингуемости конкретных видов ткани должны устанавливаться в стандартах и технических условиях в пределах норм, указанных в настоящем стандарте.

4. Метод определения пиллингуемости — по ГОСТ 14326—73 со следующим изменением: подсчет пиллей производится без применения лупы.

Редактор *Н. А. Аргунова*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *А. С. Туманишвили*

Изменение № 1 ГОСТ 25132—82 Ткани шелковые и полуселковые. Классификация норм пиллингуемости

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.06.87 № 1840

Дата введения 01.12.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 83 7000.

Пункт 1. Первый абзац. Заменить слова: «и подкладочные» на «подкладочные, плащевые и одежные»;

второй абзац изложить в новой редакции: «Стандарт не распространяется на ворсовые ткани, ткани с использованием металлических и металлизирован-

(Продолжение см. с. 314)

ных нитей, ткани с использованием фасонных нитей и ткани из химических нитей в основе и утке (кроме текстурированных)».

Пункт 2. Таблица. Заменить наименование графы: «Группы пиллингуемости» на «Группа пиллингуемости».

Пункт 4. Исключить слова: «со следующим изменением: подсчет паллей производится без применения лупы».

(ИУС № 9 1987 г.)