



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ

НОРМЫ СТОЙКОСТИ К ИСТИРАНИЮ

ГОСТ 22542—82

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ

И. А. Дмитриева, А. И. Арсеньев, Р. А. Принцева, Т. Ф. Цурикова

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Зам. министра А. И. Пушкин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 ноября 1982 г. № 4273

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в наб. 26.11.82 Подп. к печ. 27.12.82 0,25 п. л. 0,18 уч.-изд. л. Тир. 10000 Цена 3 коп.
Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1288

ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ

Нормы стойкости к истиранию

Silk and mixed silk fabrics,
Standards of resistance to strength abrasion

ГОСТ
22542—82

Взамен
ГОСТ 22542—77

ОКП 83 0000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 ноября 1982 г. № 4273 срок действия установлен

с 01.07.83
до 01.07.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на готовые шелковые и полушелковые ткани бытового назначения, вырабатываемые по основе из нитей и пряжи натурального шелка и химических нитей, а по утку — из всех видов текстильных нитей и пряжи, и устанавливает для них нормы стойкости к истиранию.

Стандарт не распространяется на ворсовые, технические и национальные ткани, а также ткани, вырабатываемые с применением металлических и металлизированных нитей.

2. Нормы стойкости к истиранию устанавливают в зависимости от сырьевого состава, назначения и поверхностной плотности ткани в соответствии с таблицей.

3. Стойкость тканей к истиранию — по ГОСТ 18976—73.

4. Для тканей с высокой износостойкостью испытание заканчивают при достижении 2 тыс. циклов.



Группы тканей	Стойкость к истиранию, циклы, не менее, тканей							
	блузочно-плательных, плательных-костюмных	подкладочных				корсет- ных	одеаль- ных	сорочеч- ных
		с поверхностной плотностью, г/м ²						
		до 100 включ.	св. 100 до 140 включ.	св. 140 включ.	до 100 включ.	св. 100 до 140 включ.	св. 140 включ.	
Ткани из натурального шелка: в основе и утке с применением триацетатных нитей	200* 200	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
Ткани из искусственных нитей: ацетатные и триацетатные: в основе и утке с применением текстурированных, фасонных и москредовых нитей.	110 —	160 250	300 300	— —	— —	— —	— —	
с применением текстурированных нитей в со- четании с синтетическими нитями	250**	300	350	—	—	—	—	
вискозные нити: в основе и утке с применением ацетатных и триацетатных нитей	300 250***	450 400	— 800	650 400	750 550	1300 1300	900 600	
с применением вискозной, хлопчатобумажной и лавсановискозной пряжи	500	600	—	—	1000	1500	900	
Ткани из синтетических нитей: в основе и утке (в том числе текстурирован- ных)	1000	2000	2000	2000	—	—	—	
с применением вискозных нитей, хлопчатобу- мажной и лавсановискозной пряжи	1000	2000	2000	—	900	2000	2000	

* Кроме ткани креп-шифон.

** Для тканей с применением текстурированных нитей в сочетании с синтетическим нитями в основе.

*** Для тканей детского ассортимента с применением ацетатных нитей норма стойкости к истиранию 150 цик-
лов.

Изменение № 1 ГОСТ 22542-82 Ткани шелковые и полушелковые. Нормы стойкости к истиранию
утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.03.88 № 431

Дата введения 01.09.88

Пункт 2. Таблицу изложить в новой редакции:

Группа тканей	Стойкость к истиранию, циклы, не менее тысяч							калестных	сочетанных
	базисно-плотных, плотных-костюмных		подкладочных						
	с поверхностной плотностью, г/м²								
	до 105 включ.	от 105 до 147	от 147 до 197	от 197 до 247	от 247 до 297	от 297 до 347	от 347 до 400		
Ткани из натурального шелка:	200*	—	500	—	—	—	—	—	—
в основе и утке	400	—	—	—	—	—	—	—	—
с применением хлопчатобумажной	200	250	300	—	—	—	—	—	—
пряди	110	160	300	—	—	—	—	—	—
с применением других нитей и воло-	150	250	300	—	—	—	—	—	—
кон	250	300	350	—	—	—	—	—	—
Ткани из искусственных нитей:	150	200	—	—	—	—	—	—	—
искусственных и трикотажных:	250	300	—	—	—	—	—	—	—
в основе и утке (с круткой до	150	200	—	—	—	—	—	—	—
800 кр/м)	250	300	—	—	—	—	—	—	—
с применением искусственных тексти-	250	300	—	—	—	—	—	—	—
рованных, фасонных и крученных ни-	150	200	—	—	—	—	—	—	—
тей	250	300	—	—	—	—	—	—	—
с применением искусственных нитей в	250	300	—	—	—	—	—	—	—
сочетании с комплексными синтетичес-	150	200	—	—	—	—	—	—	—
кими нитями	250	300	—	—	—	—	—	—	—
то же, только в утке	150	200	—	—	—	—	—	—	—
с применением текстированных син-	250	300	—	—	—	—	—	—	—
тетических нитей, пряжи химических во-	150	200	—	—	—	—	—	—	—
локон и хлопчатобумажной, нитей «три-	250	300	—	—	—	—	—	—	—
ксалон» и вискозных	300	450	—	—	—	—	—	—	—
вискозных:	250	300	—	—	—	—	—	—	—
в основе и утке	300	450	—	—	—	—	—	—	—

(Продолжение см. с. 260)

Группа тканей	Стойкость к истиранию, циклы, не менее тканей							корсетных	сорочечных
	блузочно-плательных, платьево-костюмных		подкладочных						
	с поверхностной плотностью, г/м²								
	до 105 вкл.	сп. 105 до 147	св. 147	до 105 вкл.	св. 105 до 147	св. 147			
с применением ацетатных и триацетатных нитей с применением пряжи	250**	400	800	400	550	1300	—	—	
	500***	600***	—	—	1000	1500	1500	950	
	—	—	—	900	—	—	—	—	
Ткани из синтетических нитей: в основе и утке (в том числе текстурированных) с применением ацетатных и триацетатных нитей	1000	2000	2000	—	—	—	2000	—	
	250	350	—	—	—	—	—	—	
	1000	2000	2000	900	900	—	2000	2000	
с применением вискозных нитей, пряжи								2000	

* Кроме тканей типа креп-шифон.

** Для тканей детского ассортимента — 150 циклов.

*** Для тканей с применением хлопчатобумажной пряжи, подвергаемых малосминаемой отделке, обеспечивающей норму малосминаемой группы по ГОСТ 18484—87 — 300 циклов

Примечание. Показатель «стойкость к истиранию для блузочно-плательных и платьечно-костюмных тканей» поверочной плотностью до 80 г/м², кроме тканей из натурального шелка, не нормируется.