
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
71913—
2024

ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ БЕТОНА

Технические условия

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2025

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений — ЦНИИПромзданий» (АО «ЦНИИПромзданий»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2024 г. № 1991-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2025

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения1

2 Нормативные ссылки1

3 Термины и определения2

4 Технические требования2

5 Комплектность6

6 Маркировка6

7 Упаковка6

8 Приемка7

9 Методы контроля7

10 Транспортирование и хранение8

11 Указания по применению8

12 Гарантии изготовителя8

Приложение А (обязательное) Определение отклонений от плоскостности относительно угловых точек и вогнутости (выпуклости) внутренних поверхностей форм9

Приложение Б (обязательное) Определение отклонений от перпендикулярности внутренних поверхностей форм10

Библиография11

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ БЕТОНА

Технические условия

Reinforced concrete formwork-free shaping crossbars of a trough-shaped form.
Specifications

Дата введения — 2025—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на формы, предназначенные для изготовления контрольных образцов (далее — образцы) из бетонов всех видов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.014 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.032 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.104 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 9.301 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.302 (ИСО 1463—82, ИСО 2064—80, ИСО 2106—82, ИСО 2128—76, ИСО 2177—85, ИСО 2178—82, ИСО 2360—82, ИСО 2361—82, ИСО 2819—80, ИСО 3497—76, ИСО 3543—81, ИСО 3613—80, ИСО 3882—86, ИСО 3892—80, ИСО 4516—80, ИСО 4518—80, ИСО 4522-1—85, ИСО 4522-2—85, ИСО 4524-1—85, ИСО 4524-3—85, ИСО 4524-5—85, ИСО 8401—86) Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.402 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию

ГОСТ 10 Нутромеры микрометрические. Технические условия

ГОСТ 162 Штангенглубиномеры. Технические условия

ГОСТ 166 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 380 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 577 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

ГОСТ 1050 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия

ГОСТ 1583 Сплавы алюминиевые литейные. Технические условия

ГОСТ 2246 Проволока стальная сварочная. Технические условия

ГОСТ 3242 Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 3749 Угольники поверочные 90°. Технические условия
ГОСТ 4784 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки
ГОСТ 5264 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 8026 Линейки поверочные. Технические условия
ГОСТ 9378 (ИСО 2632-1—85, ИСО 2632-2—85) Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия
ГОСТ 9467 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы
ГОСТ 10180 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
ГОСТ 10905 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия
ГОСТ 14192 Маркировка грузов
ГОСТ 14771 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 19300 Средства измерений шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры
ГОСТ Р 71448 Оптика и фотоника. Шероховатость поверхности. Параметры и типы направлений неровностей поверхности

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 9.402, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 формы для изготовления контрольных образцов: Формы, предназначенные для изготовления контрольных образцов бетона, применяемых для определения его физико-технических характеристик.

3.2

рабочая поверхность: Поверхность формы и ее элементов, соприкасающаяся с бетоном.
[ГОСТ 25781—2018, пункт 3.18]

4 Технические требования

Формы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации по рабочим чертежам.

4.1 Основные параметры, размеры и условные обозначения

4.1.1 Формы подразделяют на типы:

ФК — для изготовления образцов в виде куба (см. рисунок 1);

ФП — для изготовления образцов в виде призмы (балочки) (см. рисунок 2);

ФЦ — для изготовления образцов в виде цилиндра (см. рисунок 3).




Рисунок 1 — Формы для изготовления образцов в виде куба. Типы ФК




Рисунок 2 — Формы для изготовления образцов в виде призмы (балочки). Тип ФП




Рисунок 3 — Формы для изготовления образцов в виде цилиндра. Тип ФЦ

4.1.2 Форма типа ФК изготавливают одноместными (рисунок 1 а), двухместными (рисунок 1 б) и трехместными (рисунок 1 в, г).

Примечание — Трехместные формы типа ФК допускается выпускать для кубов с длиной ребра 100 мм, при этом в каждой ячейке формы должно быть одинаковое число граней, соприкасающихся с внешней средой. Вариант такого исполнения формы приведен на рисунке 1 в.

4.1.3 Условное обозначение (марки) формы состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом.

Первая группа содержит обозначение типа формы.

Вторая группа, выраженная цифрами, обозначает длину ребра куба, основания призмы или диаметр цилиндра в миллиметрах.

Пример условного обозначения двухместной формы для изготовления контрольных образцов в виде куба с длиной ребра 100 мм:

2ФК-100

Пример условного обозначения одноместной формы для изготовления образцов в виде призмы с длиной ребра основания 150 мм:

ФП-150

Пример условного обозначения одноместной формы для изготовления образцов в виде цилиндра диаметром 200 мм:

ФЦ-200

4.1.4 Основные параметры и размеры форм должны соответствовать указанным в таблице 1 и на рисунках 1—3.

Таблица 1 — Основные параметры и размеры форм

Марка формы	Размеры, мм		
	<i>a (d)</i>	<i>l</i>	<i>h</i>
1ФК-150	150	—	—
1ФК-200	200	—	—
1ФК-250	250	—	—
1ФК-300	300	—	—
2ФК-100	100	—	—
ФП-100	100	400	—
ФП-150	150	600	—
ФП-200	200	800	—
ФП-250	250	1000	—
ФП-300	300	1200	—
ФЦ-100	100	—	200
ФЦ-150	150	—	300
ФЦ-200	200	—	400
ФЦ-250	250	—	500
ФЦ-300	300	—	600

Примечания

1 Допускается изготавливать формы для образцов размерами, отличающимися от приведенных в таблице, если они предусмотрены ГОСТ 10180.

2 Допускается изготавливать формы для образцов другой конфигурации, предусмотренных ГОСТ 10180, по техническим условиям.

4.2 Характеристики

4.2.1 Требования к конструкции

4.2.1.1 Конструкция формы должна обеспечивать:

- размеры образцов в соответствии с ГОСТ 10180 в течение всего срока эксплуатации;
- крепление к виброплощадке, исключающее сдвиг и отрыв формы;
- извлечение затвердевших образцов без их повреждения;
- сборку и разборку с применением простейших приспособлений (гаечных ключей, воротков и т. п.);
- взаимозаменяемость съемных элементов.

4.2.1.2 Конструкция формы должна исключать возможность самопроизвольного ослабления разборных элементов при вибрационном воздействии в процессе уплотнения бетонной смеси.

4.2.1.3 Формы следует изготавливать из минимального числа разборных элементов.

4.2.1.4 Формы, масса которых вместе с образцами превышает 15 кг, должны иметь устройства для подъема грузозахватными приспособлениями.

4.2.2 Требования к материалам

4.2.2.1 Формы изготавливают из стали марки Ст3 любого способа раскисления по ГОСТ 380 (кроме съемных перегородок, фиксируемых в пазах) или из алюминиевых сплавов по ГОСТ 1583 или ГОСТ 4784.

Допускается изготавливать формы из сталей других марок, механические характеристики которых не ниже марки Ст3.

4.2.2.2 Устройства для строповки форм должны изготавливаться из стали марки Ст3пс по ГОСТ 380 или марки Ст20 по ГОСТ 1050.

4.2.2.3 Быстроизнашивающиеся детали форм (гайки, фиксаторы, упоры и т. д.), а также съемные перегородки, фиксируемые в пазах, должны изготавливаться из стали с механическими характеристиками не ниже стали марки Ст35 по ГОСТ 1050 с последующей термической обработкой.

4.2.2.4 Допускается изготавливать формы из неметаллических материалов, имеющих коэффициент линейного расширения $\alpha = 1 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ и выдерживающих при 100 %-ной относительной влажности давление и температуру окружающей среды:

60 °C — при естественном твердении бетона;

150 °C — при тепловой обработке бетона и атмосферном давлении;

200 °C — при автоклавной обработке бетона.

Водопоглощение неметаллических материалов не должно быть более 1 % по массе в течение 24 ч.

4.2.3 Требования к рабочим поверхностям

4.2.3.1 На рабочих поверхностях форм не допускаются трещины, вмятины, наплывы, риски.

4.2.3.2 Шероховатость по ГОСТ Р 71448 составляет:

- $R_a \leq 3,2$ мкм — боковых рабочих поверхностей форм типа ФК;

- $R_a \leq 25$ мкм — днищ и всех рабочих поверхностей форм типов ФП и ФЦ.

4.2.3.3 Рабочие поверхности форм следует изготавливать из целого листа, при этом формы типа ФЦ должны иметь один стыковочный шов вдоль образующей цилиндра.

4.2.4 Требования к точности изготовления

4.2.4.1 Предельные отклонения внутренних линейных размеров собранных форм не должны превышать $\pm 0,5$ % их номинального значения и не должны быть более 1 мм.

4.2.4.2 Отклонения от плоскостности относительно угловых точек и вогнутость (выпуклость) рабочих поверхностей форм, образующих опорные грани кубов, призм и цилиндров, не должны быть более 0,06 мм на 100 мм длины.

П р и м е ч а н и е — В формах типа ФЦ за угловые принимают точки, расположенные на концах двух взаимно перпендикулярных диаметров.

4.2.4.3 Отклонения от перпендикулярности рабочих поверхностей смежных стенок форм типов ФК и ФП, а также опорных и боковых поверхностей типа ФЦ не должны быть более 0,5 мм на 100 мм длины.

4.2.4.4 Отклонения от прямолинейности образующей цилиндра в формах типа ФЦ не должны быть более 0,06 мм на 100 мм длины.

4.2.4.5 Зазоры в местах прилегания разборных узлов и деталей не должны быть более 0,2 мм, а перегородок — более 0,4 мм.

4.2.4.6 Радиус сопряжения внутренних граней неразборных элементов форм не должен превышать 2 мм.

4.2.5 Требования к сварке

4.2.5.1 Типы и конструктивные элементы сварных соединений — по ГОСТ 5264 и ГОСТ 14771.

Сварку проводят сварочной проволокой с физико-механическими свойствами не ниже, чем у проволоки СВ-08Г2С по ГОСТ 2246.

Допускается осуществлять сварку электродами, физико-механические свойства которых не ниже, чем у электрода Э42 по ГОСТ 9467.

4.2.5.2 При сварке не допускаются:

- трещины всех видов и направлений, расположенные в металле шва, по линии сплавления и в околошовной зоне;
- подрезы основного металла глубиной более 0,5 мм при толщине металла до 6 мм и более 1 мм — при толщине свыше 6 мм;
- скопления мелких пор и включений диаметром более 0,5 мм при числе пор в одном скоплении более 10 шт. на 1 см² поверхности шва.

4.2.6 Требования к защитным покрытиям

На все нерабочие поверхности форм и запасные части должно быть нанесено лакокрасочное покрытие не ниже класса VI по ГОСТ 9.032 или другое защитное покрытие по ГОСТ 9.301, удовлетворяющее условиям эксплуатации группы У2 по ГОСТ 9.104.

Поверхности, подготовленные под покрытие, должны быть очищены не ниже 3-й степени очистки от окислов по ГОСТ 9.402.

5 Комплектность

В комплект формы, поставляемой потребителю, должны входить детали:

- пригруз, обеспечивающий давление на бетонную смесь не менее 0,004 МПа (40 кгс/см²);
- крышки для герметизации форм;
- стальные переходные устройства для форм из алюминиевых сплавов и неметаллических материалов, предназначенные для работы на виброплощадке с электромагнитным креплением, и другие комплектующие, указанные в заказе потребителя.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем поставлять формы без комплектующих деталей.

6 Маркировка

6.1 На наружную поверхность формы наносят:

- товарный знак изготовителя или его краткое наименование;
- марку формы;
- порядковый номер формы по системе нумерации изготовителя;
- дату выпуска;
- обозначение настоящего стандарта.

6.2 Маркировочные надписи наносят клеймением или другим способом.

6.3 Съёмные элементы форм (кроме крепежных деталей) должны иметь на нерабочих поверхностях порядковый номер формы по системе нумерации изготовителя.

7 Упаковка

7.1 Формы и комплектующие детали должны быть упакованы в деревянные ящики. Маркировка ящиков — по ГОСТ 14192.

Допускаются другие виды упаковки (картон, пленка и т. п.), обеспечивающие сохранность формы в процессе транспортирования.

7.2 Рабочие поверхности форм и комплектующих деталей перед упаковкой должны быть консервированы по ГОСТ 9.014.

7.3 В каждое упаковочное место должна быть вложена этикетка, содержащая:

- наименование и адрес изготовителя;
- товарный знак изготовителя;
- марку форм;
- число форм в ящике;
- дату выпуска;
- обозначение настоящего стандарта.

8 Приемка

8.1 Формы принимают поштучно по результатам входного, операционного и приемочного контроля.

8.1.1 При входном контроле материалов устанавливают их соответствие требованиям 4.2.2.

8.1.2 При операционном контроле на технологических постах устанавливают соответствие изготавливаемых элементов форм требованиям 4.2.3, 4.2.6 и раздела 6.

8.1.3 При приемо-сдаточных испытаниях проводят приемку формы на соответствие требованиям 4.2.1, 4.2.3—4.2.6, разделов 5, 6.

8.2 Периодические испытания проводят в процессе их эксплуатации на соответствие требованиям 4.2.4 через каждые 100 оборотов, но не реже одного раза в 6 мес форм типа ФК и в 12 мес — форм типов ФП и ФЦ.

Формы после падения, удара или ремонта подлежат обязательной внеочередной проверке.

8.3 Если при периодических испытаниях в процессе эксплуатации отклонение от плоскостности относительно угловых точек и вогнутости (выпуклости) рабочих поверхностей форм типа ФК превышает 0,09 мм на 100 мм длины на одной или двух противоположных стенках, то эти стенки отмечают как нерабочие, выделяя их отметками или засверловкой, а форму продолжают эксплуатировать.

Отклонение от плоскостности более 0,09 мм на 100 мм длины на двух смежных стенках не допускается.

8.4 Отклонения от перпендикулярности смежных стенок форм более 0,75 мм на 100 мм длины, выявленные при периодических испытаниях, а также отклонения внутренних линейных размеров форм более $\pm 0,75$ % размера или $\pm 1,5$ мм не допускаются.

8.5 Изготовитель предоставляет формы в объеме, указанном в заказе потребителя, и сопровождаемые документом о качестве, в котором указывает:

- наименование и товарный знак изготовителя;
- марку формы;
- дату выпуска;
- обозначение настоящего стандарта.

9 Методы контроля

9.1 Средства измерения

Линейки по ГОСТ 427.

Штангенциркули по ГОСТ 166.

Штангенглубиномеры по ГОСТ 162.

Нутромеры по ГОСТ 10.

Линейки 1-го класса точности по ГОСТ 8026.

Профилометры-профилографы по ГОСТ 19300.

Образцы шероховатости поверхности по ГОСТ 9378.

Угольники проверочные 2-го класса точности по ГОСТ 3749.

Нестандартизованные средства измерений линейных размеров, прошедшие метрологическую аттестацию в соответствии с [1].

Все применяемые приборы и инструменты должны быть поверены.

9.2 Применяемые средства измерения геометрических размеров должны обеспечивать погрешность измерения не более $1/3$ допуска измеряемого параметра формы.

9.3 Линейные размеры форм и их деталей проверяют линейками, штангенциркулями, штангенглубиномерами и нутромерами.

9.4 Зазоры в местах прилегания разборных узлов и деталей проверяют щупом.

9.5 Отклонения от плоскостности относительно угловых точек и вогнутость (выпуклость) рабочих поверхностей форм типов ФК и ФП определяют по приложению А.

9.6 Отклонения от перпендикулярности форм типов ФК и ФП определяют по приложению Б.

9.7 Отклонения от прямолинейности образующей цилиндра в формах типа ФЦ определяют поверочной линейкой типа ЛД и щупом.

9.8 Радиус сопряжения внутренних граней неразборных элементов форм контролируют шаблоном.

9.9 Шероховатость рабочих поверхностей форм проверяют профилометром-профилографом или с помощью образца шероховатости поверхности.

9.10 Качество сварных швов проверяют по ГОСТ 3242.

9.11 Лакокрасочные покрытия проверяют по ГОСТ 9.302.

9.12 Коэффициент линейного расширения и водопоглощение неметаллических материалов проверяют в соответствии с требованиями стандартов на конкретные материалы.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование форм осуществляют любым видом крытого транспорта в условиях, исключающих их коррозию и механические повреждения.

10.2 Хранение форм — по группе условий С по ГОСТ 15150.

11 Указания по применению

11.1 При эксплуатации форм должны исключаться нарушения внутренних геометрических параметров и повреждения форм при чистке, сборке, разборке, уплотнении бетонной смеси, а также транспортировании.

11.2 Чистка рабочих поверхностей форм не допускается стальными скребками. Для этих целей следует применять скребки или щетки из дерева или полимерных материалов.

11.3 Нерабочие поверхности форм следует очищать сразу после формования бетонного образца.

11.4 Смазку перед каждым циклом формования следует осуществлять тонким равномерным слоем.

В качестве смазки следует применять смазочные составы, используемые при производстве сборного железобетона.

12 Гарантии изготовителя


12.1 Изготовитель гарантирует соответствие форм требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящим стандартом.

12.2 Гарантийный срок службы форм — 12 мес со дня ввода формы в эксплуатацию, но не более 18 мес со дня отгрузки потребителю.

Приложение А
(обязательное)

**Определение отклонений от плоскостности относительно угловых точек
и вогнутости (выпуклости) внутренних поверхностей форм**

А.1 Измерение отклонений от плоскостности проводят прибором (см. рисунок А.1), имеющим три фиксированные опоры по углам и не менее двух индикаторов часового типа по ГОСТ 577.



А.2 Перед измерением формы прибор устанавливают на поверочную плиту по ГОСТ 10905. При опирании прибора на плиту в трех точках приводят показания стрелок индикаторов в нулевое положение. При отсутствии поверочной плиты допускается устанавливать прибор на зеркало размером, превышающим расстояние между угловыми опорами не менее чем на 20 мм.

Примечание — Возможность использования зеркала в качестве поверочной плиты определяют смещением прибора после установки стрелок индикаторов на нуль на 10—15 мм в разные стороны. Если при этом стрелки индикаторов отклоняются от нулевого положения не более чем на 0,5 деления, то зеркало пригодно для использования.

А.3 Прибор приставляют к измеряемой стенке формы и фиксируют опирание в трех точках. Вслед за этим снимают отсчеты по двум индикаторам.

А.4 Отклонение от плоскостности относительно угловых точек A определяют по формуле

$$A = C_1 \cdot \frac{O_1}{2}, \quad (\text{А.1})$$

где O_1 — показание углового индикатора, мм;

C_1 — постоянная прибора, определяемая по формуле

$$C_1 = \frac{100}{b_1}, \quad (\text{А.2})$$

где b_1 — база прибора, мм (см. рисунок А.1).

А.5 Вогнутость (выпуклость) B определяют по формуле

$$B = C_1 \cdot \left(O_2 - \frac{O_1}{4} \right), \quad (\text{А.3})$$

где O_2 — показание индикатора, установленного в середине диагонального ребра, мм.

Отрицательное значение B показывает, что стенка вогнута, а положительное — что стенка выпукла.


А.6 Параметры A и B сравнивают с допускаемыми отклонениями от плоскостности по 4.2.4.2 и 8.3 настоящего стандарта.

А.7 Отклонения от плоскостности в форме проверяют по всем стенкам, являющимся рабочими.

Приложение Б
(обязательное)

Определение отклонений от перпендикулярности внутренних поверхностей форм

Б.1 Измерение отклонений от перпендикулярности проводят прибором (см. рисунок Б.1), имеющим три фиксированные опоры: две — на горизонтальной и одну — на вертикальной полке, где закреплен индикатор часового типа по ГОСТ 577.



1 — корпус (угольник); 2 — опора; 3 — измерительный стержень индикатора; 4 — индикатор;
 b_2 — база прибора

Рисунок Б.1 — Схема прибора для измерения отклонений от перпендикулярности

Б.2 Перед измерением прибор устанавливают в вертикальное положение на поверочную плиту по ГОСТ 10905 или зеркало (см. приложение А) и приставляют к третьей опоре поверочный угольник типа УП на 90° по ГОСТ 3749. Угольник при этом опирается на измерительный стержень индикатора, стрелку которого приводят в нулевое положение.

Б.3 Прибором, повернутым на 90°, определяют отклонение от перпендикулярности смежных стенок формы. Для этого прибор прижимают двумя опорами к одной из стенок и третьей опорой к смежной стенке. Одновременно снимают показания индикатора.

П р и м е ч а н и е — В форме высотой 100 мм отклонение от перпендикулярности определяют в одном сечении на расстоянии 20—40 мм от верха, а в форме высотой более 100 мм — в двух сечениях, расположенных на таком же расстоянии от верха и низа.

Б.4 Отклонение от перпендикулярности C определяют по формуле

$$C = C_2 \cdot O_3, \quad (\text{Б.1})$$

где O_3 — показание индикатора, мм;

C_2 — постоянная прибора, определяемая по формуле

$$C_2 = \frac{100}{b_2}, \quad (\text{Б.2})$$

где b_2 — база прибора, мм.

Б.5 Значение C сравнивают с отклонением от перпендикулярности, определенным в соответствии с 4.2.4.3 и 8.4 настоящего стандарта.

Б.6 Отклонения от перпендикулярности в форме проверяют по всем стенкам, являющимся рабочими.

Б.7 При периодических испытаниях у потребителя значение C заносят в журнал, где кроме значения указывают дату проверки, марку и инвентарный номер формы, а также отметку о принятом решении.

Библиография

- [1] Приказ Минпромторга России от 28 августа 2020 г. № 2905 «Об утверждении порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, порядка выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, формы сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения» (с изменениями на 12 августа 2022 г.)

Ключевые слова: формы, образцы бетона, линейные размеры, масса, методы контроля, транспортирование

Редактор *Н.В. Таланова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 26.12.2024. Подписано в печать 21.01.2025. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,58.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru