



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
59461—
2021/
IEC TS 62607-4-2:2016

Производство нанотехнологическое
КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Часть 4-2

**Нanomатериалы катодные для устройств
накопления электрической энергии.
Определение плотности**

(IEC TS 62607-4-2:2016, Nanomanufacturing — Key control characteristics —
Part 4-2: Nano-enabled electrical energy storage —
Physical characterization of cathode nanomaterials, density measurement,
IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2021

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Национальной ассоциацией производителей источников тока «РУСБАТ» (Ассоциация «РУСБАТ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии документа, указанного в пункте 4, и Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 044 «Аккумуляторы и батареи»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 апреля 2021 г. № 297-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному документу IEC TS 62607-4-2:2016 «Производство нанотехнологического. Контроль основных характеристик. Часть 4-2. Накопители электрической энергии на наноматериалах. Характеризация физических характеристик катодных наноматериалов, измерение плотности» (IEC TS 62607-4-2:2016 «Nanomanufacturing — Key control characteristics — Part 4-2: Nano-enabled electrical energy storage — Physical characterization of cathode nanomaterials, density measurement», IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного документа для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2012 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочного международного документа соответствующий ему национальный стандарт, сведения о котором приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© IEC, 2016 — Все права сохраняются
© Стандартинформ, оформление, 2021

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и сокращения	1
3.1 Термины и определения	1
3.2 Сокращения	2
4 Изготовление образцов	2
4.1 Просеивание	2
4.2 Высушивание	2
5 Методы испытаний	2
5.1 Определение плотности после уплотнения	2
5.2 Определение плотности после прокатки	4
6 Неопределенность	5
Приложение А (справочное) Примеры проведения испытаний	6
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочного международного документа национальному стандарту	13
Библиография	14

Производство нанотехнологическое
КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Часть 4-2

Нanomатериалы катодные для устройств накопления электрической энергии.
Определение плотности

Nanomanufacturing. Key control characteristics.
Part 4-2. Cathode nanomaterials for electrical energy storage. Determination of density

Дата введения — 2022—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт является частью серии стандартов МЭК 62607, распространяется на катодные наноматериалы в виде порошка, применяемые для изготовления электродов устройств накопления электрической энергии, и устанавливает методы определения плотности в состоянии после уплотнения и после прокатки. На основе результатов, полученных с применением методов, установленных в настоящем стандарте, потребитель сможет принять решение о пригодности катодного наноматериала для применения. В настоящем стандарте также установлены требования к изготовлению образцов и обработке результатов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий международный документ. Применяют последнее издание указанного ссылочного документа, включая все изменения.

ISO/TS 80004-1, Nanotechnologies — Vocabulary — Part 1: Core terms (Нанотехнологии. Словарь. Часть 1. Основные термины)

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO/TS 80004-1, а также следующие термины с соответствующими определениями.

ИСО и МЭК ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Электронная МЭК, которая размещена на <http://www.electropedia.org/>;
- платформа онлайн-просмотра ИСО, которая размещена на <http://www.iso.org/obp>.

3.1.1 **катодный наноматериал** (cathode nanomaterial): Материал, содержащий фракцию наноматериала и применяемый в качестве катода в нанотехнологическом устройстве накопления электрической энергии, функциональные или рабочие характеристики которого достигнуты за счет применения нанотехнологий.

Примечание — Катод представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из алюминиевого токосъемника — фольги, необязательного слоя углеродного материала, способствующего адгезии (для улучшения адгезии катодного слоя), и катодного слоя. Катодный слой состоит из активного материала (например, литийсодержащих смешанных оксидов или фосфатов, таких как литированный фосфат железа, LiFePO_4 (ЛЖФ)), материала, обеспечивающего электрическую проводимость (технического углерода) и органического связующего — поливинилиденфторида (ПВДФ).

3.1.2 плотность после уплотнения (compacted density): Отношение массы материала к его объему после прессования при заданном давлении.

3.1.3 плотность после прокатки (rolling density): Отношение массы материала к его объему после нанесения на подложку и прокатывания.

3.1.4 пресс-форма (die): Оборудование, предназначенное для удержания и уплотнения пробы порошка при прессовании, изготовленное из твердых материалов (например, карбида вольфрама).

Примечание — Пресс-форма для уплотнения порошка, как правило, имеет форму цилиндра и содержит два пуансона для сдавливания. Тип формы для уплотнения порошка — плавающая или с пружиной для обеспечения давления на пробу с двух сторон.

3.1.5 пресс (press): Механическое устройство, предназначенное для воздействия на поверхность пресс-формы с заданным давлением и точностью до $\pm 1\%$.

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ПВДФ — поливинилиденфторид;

LFP — литированный фосфат железа, LiFePO_4 .

4 Изготовление образцов

4.1 Просеивание

Образец для испытаний (ОИ) изготавливают из однородного порошка, состоящего из частиц примерно одинаковых размеров. При наличии крупных частиц, в т. ч. агломератов, их удаляют просеиванием через сито в 150 меш с целью предотвращения растрескивания, расслоения и появления локальных неоднородностей в ОИ после уплотнения.

4.2 Высушивание

Отобранную пробу катодного наноматериала выдерживают в сушильном шкафу при температуре выше 100°C до сухого состояния. Например, пробу высушивают в течение 2 ч в сушильном шкафу при температуре 105°C . Следует учитывать, что пробы некоторых катодных наноматериалов необходимо выдерживать в сушильном шкафу в течение большего периода времени для достижения степени осушки, требуемой для испытания.

5 Методы испытаний

5.1 Определение плотности после уплотнения

5.1.1 Сущность метода

Отобранную пробу заданной массы помещают в пресс-форму (рисунок 1, размеры и допуски приведены в приложении А, на рисунке А.1 — конструкция пресс-формы, на рисунке А.2 — размеры пресс-формы и допуски), затем пресс-форму с испытуемой пробой помещают посередине прессы (рисунок 2). Плавнo доводят давление на плунжер пресс-формы до заданных значений и выдерживают в течение установленного времени, затем извлекают полученный образец в форме цилиндра и измеряют его высоту. Плотность после уплотнения катодного наноматериала вычисляют путем деления массы пробы на объем уплотненного образца.

5.1.2 Оборудование

5.1.2.1 Аналитические весы

Для измерений применяют аналитические весы точностью $0,01\text{ г}$.

5.1.2.2 Устройство для изготовления образца

Устройство для изготовления ОИ состоит из двух частей:

- а) пресс-формы, изображение которой приведено на рисунке 1, конструкция и размеры — в приложении А (см. рисунки А.1 и А.2);




Рисунок 1 — Пресс-форма

- б) лабораторного пресса, изображение которого приведено на рисунке 2.



Рисунок 2 — Лабораторный пресс с установленной пресс-формой для определения плотности после уплотнения

5.1.2.3 Штангенциркуль

Для измерений применяют штангенциркуль точностью 0,02 мм.

5.1.3 Проведение испытания

Испытание проводят поэтапно в следующей последовательности:

- а) включают аналитические весы, отвешивают пробу катодного наноматериала заданной массы (рекомендуемая масса пробы от 1 до 10 г), значение массы m , г, регистрируют в протоколе; при отборе проб и выполнении измерений следует соблюдать осторожность для предотвращения изменения их массы;

б) извлекают пресс-форму из пресса и протирают его беспыльной бумагой, помещают пробу в пресс-форму (если не удастся поместить в пресс-форму всю пробу сразу, то ее переносят порциями необходимое число раз; при этом порошок должен быть равномерно распределен в пресс-форме, допускается осторожное поджатие пуансоном вручную), затем пресс-форму закрывают (см. рисунок 1);

с) помещают пресс-форму в середину пресса и, используя ручной доводчик (при наличии), опускают упор до плунжера пресс-формы; плавно увеличивают давление до заданного значения (значение давления зависит от типа порошка, определяемого размером частиц и их формой; с целью обеспечения целостности формы ОИ в форме цилиндра для катодных наноматериалов LFP рекомендуемое

значение давления — от 10 до 20 МПа¹⁾); давление поддерживают в течение 1—2 мин, затем медленно сбрасывают;

д) извлекают пресс-форму (см. рисунок 2), вынимают ОИ (ОИ должен быть в форме цилиндра), измеряют его высоту h , мм, и диаметр d , мм, используя штангенциркуль, полученные данные регистрируют в протоколе.

Если из пробы катодного наноматериала невозможно сформировать неповрежденный цилиндр, то допускается измерить общую высоту спрессованного ОИ вместе с деталями пресс-формы, не разнимая ее. Высоту ОИ определяют путем вычитания из полученного значения значений высот деталей пресс-формы.

5.1.4 Обработка результатов

Плотность после уплотнения катодного наноматериала ρ , г/см³, вычисляют по формуле

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{4m}{\pi d^2 h \cdot 10^{-3}} \quad (1)$$

где m — масса пробы, г;

V — объем ОИ, см³;

π — число «пи»: математическая постоянная, равная отношению длины окружности к ее диаметру;

d — диаметр ОИ, мм;

h — высота ОИ, мм.

Испытания проводят на трех образцах испытуемого катодного наноматериала. Результатом испытания является среднее арифметическое значение результатов трех определений плотности после уплотнения образцов, если установлена их повторяемость. Результат испытания регистрируют в протоколе с точностью до 0,1 г/см³.

5.1.5 Точность метода

5.1.5.1 Повторяемость метода

Независимые результаты трех испытаний, полученные одним и тем же методом на одном и том же испытуемом наноматериале в одной и той же лаборатории одним и тем же оператором, использующим одно и то же испытательное оборудование, за короткий промежуток времени, не должны отличаться более чем на 2 % от среднего арифметического значения трех результатов.

Если разница полученных результатов превышает указанное значение, то испытание повторяют.

5.1.5.2 Воспроизводимость метода

Средние результаты испытаний, полученные с использованием одного и того же метода на идентичных наноматериалах в двух разных лабораториях, должны быть не более 5 %.

5.2 Определение плотности после прокатки

5.2.1 Сущность метода

Испытуемый катодный наноматериал смешивают со связующим до формирования пасты вязкостью, требуемой для испытания. Наносят пасту на подложку (алюминиевую фольгу) и высушивают до полного испарения растворителя. Затем полученный электрод прокатывают через валки прокатного станка. В полученном после прокатки электроде в определенной области вырубают ОИ заданных размеров (пример вырубки ОИ приведен в приложении А на рисунке А.6, этап В). Плотность после прокатки катодного наноматериала вычисляют как отношение его массы к объему после прокатки.

5.2.2 Оборудование

5.2.2.1 Аналитические весы

Для измерений применяют аналитические весы точностью 0,01 г.

5.2.2.2 Микрометр

Для измерений применяют микрометр точностью 0,001 мм.

5.2.2.3 Машина для нанесения покрытия

Для изготовления ОИ применяют машину для нанесения покрытия, изображение которой приведено в приложении А, рисунок А.6, этап А.

5.2.2.4 Прокатный станок

¹⁾ Значение давления должно быть установлено в НД на конкретный катодный наноматериал.

Для изготовления ОИ применяют прокатный станок, изображение которого приведено в приложении А, рисунок А.6, этап В.

5.2.3 Проведение испытания

Испытание проводят поэтапно в следующей последовательности:

а) смешивают катодный наноматериал со связующими материалами, обеспечивающими электропроводность, и водой или другим растворителем, например *n*-метилпирролидоном (1-метил-2-пирролидон), в заданных пропорциях, смесь перемешивают до образования пасты вязкостью, требуемой для испытания;

б) вводят пасту в машину для нанесения покрытия, равномерно наносят пасту на подложку (алюминиевую фольгу) и высушивают; данную операцию следует проводить при определенной влажности, так как влажность может оказывать влияние на свойства покрытия (при смешивании катодного наноматериала LFP с *n*-метилпирролидоном относительная влажность воздуха должна быть в диапазоне от 0 % до 50 %);

с) полученный электрод помещают в паз прокатного станка и осуществляют прокатку;

д) вырезают ОИ из электрода после прокатки, определяют его размеры: площадь S , толщину $h_{\text{электрод}}$ и $h_{\text{подложка}}$ а также массы $m_{\text{электрод}}$ и $m_{\text{подложка}}$.

5.2.4 Обработка результатов

Плотность после прокатки катодного наноматериала ρ , г/см³, вычисляют по формуле

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_{\text{электрод}} - m_{\text{подложка}}}{S(h_{\text{электрод}} - h_{\text{подложка}}) \cdot 10^{-6}} \quad (2)$$

где m — масса испытуемого катодного наноматериала, г;
 V — объем катодного наноматериала после прокатки, см³;

$m_{\text{электрод}}$ — масса электрода, г;

$m_{\text{подложка}}$ — масса подложки, г;

S — площадь электрода после прокатки, мм²;

$h_{\text{электрод}}$ — толщина электрода после прокатки, мм;

$h_{\text{подложка}}$ — толщина подложки, мм.

Испытания проводят на трех образцах испытуемого катодного наноматериала. Результатом испытания является среднее арифметическое значение результатов трех определений плотности после прокатки. Результат испытания регистрируют в протоколе с точностью до 0,1 г/см³.

5.2.5 Повторяемость метода

Независимые результаты трех испытаний, полученные одним и тем же методом на одном и том же испытуемом наноматериале в одной и той же лаборатории одним и тем же оператором, использующим одно и то же испытательное оборудование, за короткий промежуток времени, не должны отличаться более чем на 2 % от среднего арифметического значения трех результатов.

Если разница полученных результатов превышает указанное значение, то испытание повторяют.

6 Неопределенность

При обработке результатов испытаний по определению плотности после уплотнения и плотности после прокатки катодного наноматериала следует учитывать неопределенности, связанные:

а) со взвешиванием пробы, включая погрешность весов, потери массы при взвешивании и перемещении;

б) измерением размеров ОИ, включая погрешность штангенциркуля/микрометра, плоскостную неоднородность поверхности ОИ после уплотнения или прокатывания и определение на ней базовых точек для измерений.


Приложение А
(справочное)

Примеры проведения испытаний

А.1 Изготовление образцов

А.1.1 Оборудование для изготовления образцов для определения плотности после уплотнения и плотности после прокатки катодных наноматериалов

Конструкции пресс-формы и прокатного станка приведены на рисунках А.1—А.3.



1 — основание; 2 — нижний пуансон; 3 — матрица; 4 — верхний пуансон; 5 — плунжер

Рисунок А.1 — Конструкция пресс-формы для определения плотности катодных наноматериалов после уплотнения




Рисунок А.2 — Размеры и допуски пресс-формы для определения плотности катодных наноматериалов после уплотнения




Рисунок А.3 — Схема прокатного станка для определения плотности катодного наноматериала после прокатки

А.1.2 Результаты испытания по определению плотности наноматериала LFP после уплотнения


Результаты испытания по определению плотности после уплотнения образца А приведены в таблице А.1 и представлены графически на рисунке А.4.

Таблица А.1 — Результаты испытания по определению плотности после уплотнения образца А

Образец	Номер испытания	Масса, г	Плотность после уплотнения, г/см ³	Среднее значение, г/см ³	Абсолютное отклонение, г/см ³	Относительное отклонение, %	Стандартное отклонение, г/см ³
Образец А	1	4,00	1,93	1,94	-0,01	0,52	0,010
	2	4,00	1,94		0	0	
	3	4,00	1,95		0,01	0,52	
Образец А	4	2,50	1,92	1,92	0	0	0,007
	5	2,50	1,92		0	0	
	6	2,50	1,91		-0,01	0,52	

Как видно из таблицы А.1, отклонения значений плотности после уплотнения образца А, полученных по результатам различных испытаний, составляют менее 2 %¹⁾.

¹⁾ Критерием повторяемости (в одной лаборатории) является значение отклонения не более 2 %, а воспроизводимости (в различных лабораториях) — не более 5 %.



X — номер испытания; Y — плотность после уплотнения образца А, г/см³


Рисунок А.4 — Результаты испытания по определению плотности после уплотнения образца А

Результаты испытания по определению плотности после уплотнения образца В приведены в таблице А.2 и представлены графически на рисунке А.5.

Таблица А.2 — Результаты испытания по определению плотности после уплотнения образца В

Образец	Номер испытания	Масса, г	Плотность после уплотнения, г/см ³	Среднее значение, г/см ³	Абсолютное отклонение, г/см ³	Относительное отклонение, %	Стандартное отклонение, г/см ³
Образец В	1	4,00	2,40	2,42	-0,02	0,83	0,017
	2	4,00	2,43		0,01	0,41	
	3	4,00	2,43		0,01	0,41	
Образец В	4	2,51	2,42	2,41	0,01	0,41	0,012
	5	2,51	2,40		-0,01	0,41	
	6	2,50	2,42		0,01	0,41	

Как видно из таблицы А.2, отклонения значений плотности после уплотнения образца В, полученных по результатам различных испытаний, составляют менее 2 %.




X — номер испытания; Y — плотность после уплотнения образца В, г/см³

Рисунок А.5 — Результаты испытания по определению плотности после уплотнения образца В

А.2 Изготовление образца и проведение испытания для определения плотности после прокатки

А.2.1 Процедуры изготовления образца и проведения испытания по определению плотности после прокатки

Процедуры изготовления ОИ и проведения испытания по определению плотности катодного наноматериала после прокатки приведены на рисунке А.6.

Этап	Иллюстрация	Описание
А		Введение пасты в машину для нанесения покрытия. Равномерное нанесение пасты на подложку (алюминиевую фольгу) и высушивание
В		Размещение электрода в пазе прокатного станка. Вырубка ОИ в определенной области электрода, полученного после прокатки

Окончание рисунка А.6


Этап	Иллюстрация	Описание
C		Измерение массы ОИ на электронных весах
D		Измерение толщины ОИ микрометром

Рисунок А.6 — Процедуры изготовления ОИ и проведения испытания по определению плотности катодного наноматериала после прокатки


А.2.2 Результаты испытания по определению плотности после прокатки наноматериала LFP

Результаты испытания по определению плотности после прокатки образца С приведены в таблице А.3 и представлены графически на рисунке А.7.

Таблица А.3 — Результаты испытания по определению плотности после прокатки образца С

Образец	Номер испытания	Масса, г	Площадь, мм ²	Толщина электрода, мм	Толщина подложки, мм	Плотность после прокатки, г/см ³	Среднее значение, г/см ³	Абсолютное отклонение, г/см ³	Относительное отклонение, %	Стандартное отклонение, г/см ³
Образец С (прямоугольной формы)	1	10,25	35750	0,150	0,020	2,21	2,20	0,01	0,45	0,010
	2	10,27	35750	0,151	0,020	2,19		-0,01	0,45	
	3	10,28	35750	0,151	0,020	2,20		0	0	
Образец С (круглой формы)	4	8,99	31400	0,149	0,020	2,22	2,21	0,01	0,45	0,007
	5	9,01	31400	0,150	0,020	2,21		0	0	
	6	9,03	31400	0,150	0,020	2,21		0	0	

Как видно из таблицы А.3, отклонения значений плотности после прокатки образца С, полученных по результатам различных испытаний, составляют менее 2 %.



X — номер испытания. Y — плотность после прокатки образца С, г/см³

Рисунок А.7 — Результаты испытания по определению плотности после прокатки образца С

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочного международного документа национальному стандарту

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного документа	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ISO/TS 80004-1	IDT	ГОСТ ISO/TS 80004-1—2017 «Нанотехнологии. Часть 1. Основные термины и определения»
Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначения степени соответствия стандарта: - IDT — идентичный стандарт.		

Библиография

- ISO 5072 Brown coals and lignites — Determination of true relative density and apparent relative density (Бырые угли и лигниты. Определение истинной относительной плотности и кажущейся относительной плотности)
- ISO 6770 Instant tea — Determination of free-flow and compacted bulk densities (Чай быстрорастворимый. Определение сыпучести и уплотненной насыпной плотности)
- ISO 8460 Instant coffee — Determination of free-flow and compacted bulk densities (Кофе растворимый. Определение сыпучести и уплотненной насыпной плотности)
- G.W. Ling, X.P. Zhu, Y.B. He et al. Structural and thermal stabilities of spinel LiMn_2O_4 materials under commercial power batteries cycling and abusive conditions, *Int. J. Electrochem. Sci.* (2012) 7:2455-2467 (Г.В. Линг, К.Р. Чжу, Ю.Б. Хе и др.. Структурная и термическая стабильность шпинельных материалов LiMn_2O_4 в условиях циклического использования и эксплуатации аккумуляторных батарей)
- A.O. Kurt, T.J. Davies. A study of compaction of metal powders, 493-506 (А.О. Курт, Т.Дж. Дэвис. Исследование уплотнения порошков металлов)
- Z.L. Lin, X.H. Zhang, L. Hong. Preparation and electrochemical properties of spherical LiFePO_4 and $\text{LiFe}_{0.9}\text{Mg}_{0.1}\text{PO}_4$ cathode materials for lithium rechargeable batteries. *J. Appl. Electrochem.* (2009) 39:2433-2438 (З.Л. Лин, К.Х. Чанг, Л.Хонг. Получение и электрохимические свойства сферических катодных материалов LiFePO_4 и $\text{LiFe}_{0.9}\text{Mg}_{0.1}\text{PO}_4$ для литиевых аккумуляторных батарей)
- T. Ruth. A model for the evaluation of uncertainty in routine multi-element analysis, *Accred. Qual. Assur.* (2004) 9: 349-354 (Т. Рут. Модель для оценки неопределенности в стандартном многоэлементном анализе)

УДК 621.355.9:
544.5:006.354

ОКС 07.120

Ключевые слова: производство нанотехнологическое, наноматериалы катодные, устройство накопления электрической энергии, методы испытаний, определение плотности

Редактор *З.Н. Киселева*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *С.И. Фирсова*
Компьютерная верстка *М.В. Лебедевой*

Сдано в набор 28.04.2021. Подписано в печать 19.05.2021. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,90.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru